



KOMISSIO PÄÄTÖS (EU) 2025/2607,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2025,

EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista sisä- ja ulkomaaleille ja -lakoille ja niihin liittyville tuotteille, erikoispinnoitteille ja niihin liittyville tuotteille sekä vesipohjaisille aerosolimaaleille ja päätöksen 2014/312/EU kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2025) 8879)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EY) N:o 66/2010 nojalla voidaan myöntää EU-ympäristömerkki tuotteille, joiden ympäristövaikutukset niiden elinkaaren aikana ovat tavanomaista vähäisemmät.
- (2) Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että EU-ympäristömerkin tarkemmat myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin.
- (3) Komission päätöksessä 2014/312/EU ⁽²⁾ vahvistettiin EU-ympäristömerkin arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset tuoteryhmälle ”sisä- ja ulkomaalit ja -lakat”. Kyseiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2025.
- (4) Sisä- ja ulkomaaleille ja -lakoille ja niihin liittyville tuotteille sekä erikoispinnoitteille ja niihin liittyville tuotteille (joihin viitattiin aiemmin yhteisesti nimityksellä ”sisä- ja ulkomaalit ja -lakat”) tarvitaan kahdet erilliset myöntämisperusteet, jotta voidaan paremmin ottaa huomioon markkinoiden parhaat käytännöt ja politiikan kehitys, mahdolliset tulevat mahdollisuudet lisätä käyttöä ja kestävien tuotteiden kysyntä markkinoilla. Lisäksi tarvitaan kolmas uusien myöntämisperusteiden sarja vesipohjaisten aerosolimaalien tuoteryhmälle, jonka markkinoilla on kasvumahdollisuuksia.
- (5) Edellä esitettyjen päätelmien mukaisesti ja EU:n ympäristömerkkilautakunnan kuulemisen perusteella on aiheellista jakaa tuoteryhmä ”sisä- ja ulkomaalit ja -lakat” kahteen tuoteryhmään: ”sisä- ja ulkomaalit ja -lakat ja niihin liittyvät tuotteet” sekä ”erikoispinnoitteet ja niihin liittyvät tuotteet”. Päätöksen soveltamisalaa olisi laajennettava kattamaan myös uusi tuoteryhmä ”vesipohjaiset aerosolimaalit”.
- (6) EU-ympäristömerkin toimivuustarkastusta koskevassa kertomuksessa ⁽³⁾, joka julkaistiin 30 päivänä kesäkuuta 2017 ja jossa tarkasteltiin asetuksen (EY) N:o 66/2010 täytäntöönpanoa, todettiin, että EU-ympäristömerkin osalta tarvitaan strategisempi lähestymistapa, johon sisältyy muun muassa toisiinsa läheisessä yhteydessä olevien tuoteryhmien yhdistäminen silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

⁽¹⁾ EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/oj>.

⁽²⁾ Komission päätös 2014/312/EU, annettu 28 päivänä toukokuuta 2014, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi sisä- ja ulkomaaleille ja -lakoille (EUVL L 164, 3.6.2014, s. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/312/oj>).

⁽³⁾ Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 ja EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 täytäntöönpanon tarkastelusta (COM(2017) 355 final).

- (7) Maaliskuun 11 päivänä 2020 hyväksytyssä uudessa kiertotalouden toimintasuunnitelmassa puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta (*) korostetaan, että kestävyttä, energia- ja resurssitehokkuutta sekä hiili- ja ympäristöjalanjälkiä koskevat vaatimukset on otettava järjestelmällisemmin huomioon EU-ympäristömerkin myöntämisperusteissa.
- (8) EU-ympäristömerkin tarkistetuilla myöntämisperusteilla, jotka koskevat sisä- ja ulkomaaleja ja -lakkoja ja niihin liittyviä tuotteita, erikoispinnoitteita ja niihin liittyviä tuotteita sekä vesipohjaisia aerosolimaaleja, olisi pyrittävä edistämään tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäiset niiden koko elinkaaren aikana ja joiden tuotantoprosessit ovat materiaali- ja energiatehokkaita. Myöntämisperusteilla olisi erityisesti tuettava tuotteita, joiden tuotannosta aiheutuu vain vähän veteen ja ilmaan päätyviä päästöjä, joiden haihtuvien yhdisteiden käytönaikaiset päästöt ovat vähäiset ja jotka sisältävät vain vähän vaarallisia aineita. Myöntämisperusteilla olisi myös kannustettava tuotteen tehokkaaseen käyttöön ja annettava suosituksia käyttämättä jäävien tuotteiden käsittelystä, mikä edistäisi kiertotalouteen siirtymistä.
- (9) Uusien perusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa 31 päivään joulukuuta 2032 saakka, kun otetaan huomioon kyseisten tuoteryhmien innovointisykli.
- (10) Oikeusvarmuuden vuoksi päätös 2014/312/EU olisi kumottava.
- (11) Valmistajilla, joiden tuotteille on myönnetty sisä- ja ulkomaaleja ja -lakkoja koskeva EU-ympäristömerkki päätöksessä 2014/312/EU vahvistettujen myöntämisperusteiden mukaisesti, on siirtymäkauden aikana riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa tässä päätöksessä vahvistettujen uusien myöntämisperusteiden ja vaatimusten mukaisiksi. Valmistajien olisi myös voitava toimittaa hakemuksia joko päätöksessä 2014/312/EU vahvistettujen perusteiden tai tässä päätöksessä vahvistettujen uusien perusteiden mukaisesti rajoitetun ajan tämän päätöksen soveltamisen alkamisen jälkeen. Päätöksessä 2014/312/EU vahvistettujen myöntämisperusteiden mukaisesti myönnettyjen EU-ympäristömerkkien olisi oltava voimassa 18 kuukautta tämän päätöksen hyväksymispäivästä.
- (12) Vesipohjaisia aerosolimaaleja ei tulisi pitää perinteisten maalien sopivina korvaajina laaja-alaisessa käytössä seinä- ja kattopinnoilla. Tämä johtuu siitä, että niiden tyyppillinen riittoisuus on enintään 2,0 m² litraa kohden toisin kuin perinteisillä maaleilla, joiden riittoisuus on yleensä vähintään 8,0 m² litraa kohden.
- (13) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Tuoteryhmään ”sisä- ja ulkomaalit ja -lakat ja niihin liittyvät tuotteet” kuuluvat sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitetut maalit, lakat, kuultavat pintakäsittelyaineet ja pohjamaalit, joiden ensisijaisena tarkoituksena on antaa esteettisiä ominaisuuksia rakennuksille, niiden listoitukselle ja kiinteille kalusteille sekä niihin liittyville rakenteille ja jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/42/EY^(*) liitteessä I olevan 1.1 kohdan a–h alakohdassa lueteltujen alaluokkien soveltamisalaan.

Sisä- ja ulkomaaleihin kuuluvat sävytettävät perusmaalit ja sävyttämällä aikaansaadut eri värisävyt, jotka valmistaja on joko määritellyt ennalta tai jotka valmistetaan (ammattimaisten tai muiden kuin ammattimaisten) kuluttajien sävytysjärjestelmien tarjoajille esittämien yksilöllisten pyyntöjen perusteella.

Tämän tuoteryhmän soveltamisalaan kuuluvat myös sellaiset sisä- ja ulkomaalit ja -lakat, jotka eivät kuulu direktiivin 2004/42/EY soveltamisalaan ja jotka toimitetaan jauheena tai rakeina ja jotka on laimennettava ja sekoitettava veteen ennen niiden käyttämistä maalaustarkoituksiin, jos niitä markkinoidaan käytettäväksi jonkin direktiivin 2004/42/EY liitteessä I olevan 1.1 kohdan a–h alaluokista mukaisesti.

(*) Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta (COM(2020) 98 final) (EUVL C 364, 28.10.2020, s. 94).

(^o) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakkoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/42/oj>).

2. Tuoteryhmään "sisä- ja ulkomaalit ja -lakat ja niihin liittyvät tuotteet" eivät kuulu seuraavat:
- a) direktiivin 2004/42/EY liitteessä I olevan 1.1 kohdan i ja j alaluokissa määritellyt erikoispinnoitteet;
 - b) direktiivin 2004/42/EY liitteessä I olevan 1.1 kohdan k alaluokassa määritellyt moniväripinnoitteet;
 - c) direktiivin 2004/42/EY liitteessä I olevan 1.1 kohdan l alaluokassa määritellyt koristemaalit;
 - d) eliönestomaalit;
 - e) puunsuoja-aineet;
 - f) muut pinnoitusjärjestelmät, joilla markkinoidaan olevan antimikrobisia, antibakteerisia, antiviraalisia, desinfioivia tai muita ensisijaisesti biosidisia vaikutuksia, joilla edistetään ihmisten terveyttä tai jotka liittyvät elintarvike- tai juomateollisuuden, terveyspalvelujen tai muiden alojen hygieniastandardeihin ja joita ei ole tarkoitettu pelkästään suljetuissa astioissa säilytettävien tuotteiden tai kuivan pinnoitekalvon säilyvyyden varmistamiseen (eli ne eivät sisälly pelkästään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 ⁽⁶⁾ liitteessä V määriteltyihin biosidivalmisteryhmiin 6 ja 7);
 - g) pinnoitteet ja pinnoitusjärjestelmät, jotka on suunniteltu käytettäväksi teollisissa prosesseissa, kuten jauheina alustoille levitettävät jauhemaalit ja UV-säteilyllä kovetettavat pinnoitteet;
 - h) pääasiassa ajoneuvoihin tarkoitetut pinnoitteet;
 - i) puuöljyt ja -vahat;
 - j) täyteaineet, tasoitteet, laastit, tiivistysaineet ja liimat;
 - k) sementtipohjaiset maalit;
 - l) aerosolimaalit;
 - m) ajoratamerkintämaalit.

2 artikla

1. Tuoteryhmään "erikoispinnoitteet ja niihin liittyvät tuotteet" kuuluvat tietyt yksi- ja monikomponenttiset erikoispinnoitteet, joiden ensisijaisena tarkoituksena on antaa toiminnallisia ominaisuuksia rakennuksille, niiden listoitukselle ja kiinteille kalusteille sekä niihin liittyville rakenteille ja jotka kuuluvat direktiivin 2004/42/EY liitteessä I olevan 1.1 kohdan i ja j alakohdassa lueteltujen alaluokkien soveltamisalaan.

Tuoteryhmään kuuluvat lattiapinnoitteet, korroosiota ehkäisevät pinnoitteet, vedeneristyspinnoitteet, lämpöpatterimaalit ja kaikki tällaisten pinnoitteiden pohjamaalit, jotka on tarkoitettu kuluttaja- ja ammattikäyttöön rakennusten, niiden listoituksen ja kiinteiden kalusteiden sekä niihin liittyvien rakenteiden pinnoittamiseen.

2. Tuoteryhmään "erikoispinnoitteet ja niihin liittyvät tuotteet" eivät kuulu seuraavat:
- a) eliönestomaalit;
 - b) puunsuoja-aineet;
 - c) muut pinnoitusjärjestelmät, joilla markkinoidaan olevan antimikrobisia, antibakteerisia, antiviraalisia, desinfioivia tai muita ensisijaisesti biosidisia vaikutuksia, joilla edistetään ihmisten terveyttä tai jotka liittyvät elintarvike- tai juomateollisuuden, terveyspalvelujen tai muiden alojen hygieniastandardeihin ja joita ei ole tarkoitettu pelkästään suljetuissa astioissa säilytettävien tuotteiden tai kuivan pinnoitekalvon säilyvyyden varmistamiseen (eli ne eivät sisälly pelkästään asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V määriteltyihin biosidivalmisteryhmiin 6 ja 7);
 - d) pinnoitteet ja pinnoitusjärjestelmät, jotka on suunniteltu käytettäväksi teollisissa prosesseissa, kuten jauheina alustoille levitettävät jauhemaalit ja UV-säteilyllä kovetettavat pinnoitusjärjestelmät;
 - e) pääasiassa ajoneuvoihin tarkoitetut pinnoitteet;

⁽⁶⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>).

- f) puuöljyt ja -vahat;
- g) täyteaineet, tasoitteet, laastit, tiivistysaineet ja liimat;
- h) sementtipohjaiset maalit;
- i) pinnoitteet, joiden on tarkoitus toimia paloa hidastavina aineina;
- j) pinnoitteet, joiden tarkoituksena on suojata pintoja graffiteilta;
- k) ajoratamerkintämaalit.

3 artikla

1 Tuoteryhmään "vesipohjaiset aerosolimaalit" kuuluvat käyttövalmiit metallipakkaukset, jotka on tarkoitettu kuluttaja- ja ammattikäyttöön ja joiden tarkoituksena on antaa esteettisiä tai toiminnallisia ominaisuuksia rakennuksille, niiden listoitukselle ja kiinteille kalusteille sekä niihin liittyville rakenteille.

Metallipakkauksissa on venttiili ja vesipohjaista maalia, joka levittyy tuotteen paineistuksen ansiosta hallitusti venttiiliä käytettäessä.

2. Tuoteryhmään "vesipohjaiset aerosolimaalit" eivät kuulu seuraavat:

- a) aerosolimaalit, joiden maalikoostumus perustuu orgaaniseen liuotteeseen;
- b) aerosolimaalit, jotka on luokiteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 ⁽⁷⁾ vahvistettujen seosten luokitusta koskevien vaatimusten mukaisesti erittäin helposti syttyviksi aerosoleiksi (H222) tai syttyviksi aerosoleiksi (H223);
- c) aerosolimaalit, joilla markkinoidaan olevan antimikrobisia, antibakteerisia, antiviraalisia, desinfiioivia tai muita ensisijaisesti biosidisia vaikutuksia, joilla edistetään ihmisten terveyttä tai jotka liittyvät elintarvike- tai juomateollisuuden, terveyspalvelujen tai muiden alojen hygieniastandardeihin ja joita ei ole tarkoitettu pelkästään suljetuissa astioissa säilytettävien tuotteiden tai kuivan pinnoitekalvon säilyvyyden varmistamiseen (eli ne eivät sisällä pelkästään asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V määriteltyihin biosidivalmisteryhmiin 6 ja 7);
- d) vesipohjaiset aerosolimaalit, jotka on merkitty perinteisten maalien korvaajiksi laaja-alaiseen käyttöön sekä seinä- että kattopinnoilla;
- e) ajoratamerkintämaaleina käytettävät vesipohjaiset aerosolimaalit.

4 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

- 1) 'aerosolimaaleilla' aerosolisäiliöitä, jotka ovat metallista valmistettuja kertakäyttöisiä astioita ja jotka sisältävät puristettua, nesteytettyä tai paineen alaisena liuotettua kaasua sekä maalivalmistetta ja joissa on tyhjennyslaite, joka mahdollistaa sisällön suihkuttamisen kaasususpensiossa olevina kiinteinä tai nestemäisinä hiukkasina, tahnana tai nestemäisessä muodossa;
- 2) 'alkyylifenoleilla ja alkyylifenolietoksylaateilla' orgaanisia yhdisteitä, jotka on saatu aikaan alkyloimalla fenoleja ja etoksyloimalla alkyylifenoleja, mukaan lukien kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ⁽⁸⁾ liitteessä XIV olevassa 43 kohdassa tai liitteessä XVII olevassa 46 kohdassa luetellut yhdisteet;
- 3) 'leväkasvustoa estävillä pinnoitteilla' pinnoitteita, joilla estetään tai vähennetään pinnoitekalvon heikentymistä levien kasvun vuoksi;

⁽⁷⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).

⁽⁸⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

- 4) 'eliönestomaaleilla' alusten rungon vedenalaisiin osiin tai muihin vedenalaisiin rakenteisiin levitettäviä pinnoitemateriaaleja organismien kiinnittymisen estämiseksi;
- 5) 'sienikasvustoa estävillä pinnoitteilla' pinnoitteita, joilla estetään tai vähennetään homeen kasvua tai pinnoitekalvon heikentymistä sienikasvuston vuoksi;
- 6) 'antimikrobisella' tai 'antibakteerisella' pinnoitteen ominaisuutta, joka estää tai ehkäisee mikro-organismien tai bakteerien kasvua ja leviämistä pinnoitteen pinnalla olosuhteissa, jotka edistävät mikrobipesäkkeiden muodostumista; ominaisuus kattaa sekä säilytysaineiden että desinfiointiaineiden valmisteryhmät, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V;
- 7) 'korroosiota ehkäisevillä pinnoitteilla' suojaavia pinnoitteita, jotka on suunniteltu ehkäisemään hapen ja kosteuden aiheuttamaa metallialustojen korroosiota;
- 8) 'pohjustusaineilla' direktiivin 2004/42/EY liitteessä I olevan 1.1 kohdan h alaluokassa määriteltyjä pohjustusaineita;
- 9) 'sementtipohjaisilla maaleilla' jauhemaisia maaleja, joiden koostumukseen sisältyy merkittäviä määriä portlandsementtiä tai muuta sementtiä ja jotka on sekoitettava huolellisesti veteen ennen levitystä;
- 10) 'mineraalialustaisten julkisivujen maaleilla ja pinnoitteilla' direktiivin 2004/42/EY liitteessä I olevan 1.1 kohdan c alaluokassa määriteltyjä mineraalialustaisten julkisivujen maaleja ja pinnoitteita;
- 11) 'silloitteilla' aineita, jotka helpottavat kovalenttisten tai ei-kovalenttisten (supramolekulaaristen) sidosten muodostumista erillisten polymeeriketjujen tai saman polymeeriketjun muiden kuin vierekkäisten osien välille ja muuttavat siten pinnoitteen ominaisuuksia (esimerkiksi kuivumista, mekaanista kestävyyttä, kemiallista kestävyyttä tai tarttuvuutta);
- 12) 'täyshimmeillä maaleilla' maaleja, joiden kiiltoarvo 85 asteen heijastuskulmassa on < 5 ;
- 13) 'esteettisellä tarkoituksella' sitä, että käsittelyn ensisijaisena tavoitteena on muuttaa alustan ulkonäköä tai palauttaa se ennalleen;
- 14) 'kuivan kalvon säilytysaineilla' asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja biosidivalmisteita, joita käytetään valmisteryhmässä 7 kyseisen asetuksen liitteessä V kuvatulla tavalla siten, että ne varmistavat maalikalvojen tai pinnoitteiden säilyvyyden ja suojaavat materiaalien tai tavaroiden pintojen alkuperäisiä ominaisuuksia torjumalla mikrobien aiheuttamaa pilaantumista tai leväkasvua;
- 15) 'elastomeerisilla maaleilla' maaleja, joiden tarkoituksena on tuottaa laadukas esteettinen ja suojaava viimeistely mineraalipinnoille silloittamalla ja tiivistämällä alustan halkeamia ja jotka voivat elastisten ominaisuuksiensa ja paksumman maalikalvon ansiosta venyä ja kutistua rakennuksen lämpölaajenemisen mukana, mikä parantaa alustan mineraalimateriaalin kestävyyttä;
- 16) 'tuoteperheellä' sellaisten saman valmistajan valmistamien pinnoitetuotteiden ryhmää, joilla on sama peruskoostumus ja alaluokka ja jotka eroavat toisistaan ainoastaan säilyltään ja/tai pakkausmuodoltaan;
- 17) 'täyteaineella' pinnoitusmateriaalia, jossa on suuri määrä jatkeainetta ja jonka pääasiallisena tarkoituksena on tasoittaa maalattavien alustojen epätasaisuuksia ja parantaa pinnan ulkonäköä;
- 18) 'kalvon muodostavilla synteettisillä polymeerimikrohiukkasilla' synteettisiä polymeerimikrohiukkasia, joita lisätään maali- tai lakkavalmistukseen tai sen ainesosiin ja joiden fysikaaliset ominaisuudet muuttuvat pysyvästi maalin tai lakan levityksen ja kuivumisen aikana niin, että ne muodostavat kalvon;
- 19) 'lopputuotteilla' sisä- ja ulkomaaleja ja -lakkoja ja niihin liittyviä tuotteita, erikoispinnoitteita ja niihin liittyviä tuotteita sekä vesipohjaisia aerosolimaaleja, joille myönnetään EU-ympäristömerkki, sellaisina kuin ne myydään asiakkaille;
- 20) 'lattiapinnoitteilla ja lattiamaleilla' pinnoitteita ja maaleja, jotka on erityisesti tarkoitettu käytettäväksi lattiapinnoilla niiden suojaamiseksi tai värjäämiseksi;
- 21) 'kiiltävillä maaleilla' maaleja, joiden kiiltoarvo 60 asteen heijastuskulmassa on ≥ 60 ;

- 22) 'epäpuhtauksilla' tahattomia ainesosia (jäämiä, haitallisia vierasaineita, kontaminanteja, sivutuotteita jne.), joiden pitoisuus EU-ympäristömerkin saaneessa tuotteessa on alle 100 ppm (0,0100 painoprosenttia, 100 mg/kg) tai joiden pitoisuus toimitetussa ainesosassa tai raaka-aineessa on alle 1 000 ppm (0,100 painoprosenttia, 1 000 mg/kg). Sen sijaan kaikki tahattomat ainesosat, joiden pitoisuus ylittää edellä esitetyt raja-arvot EU-ympäristömerkin saaneessa tuotteessa tai toimitetussa ainesosassa tai raaka-aineessa, katsotaan niihin sisältyviksi aineiksi;
- 23) 'suljetuissa astioissa käytettävillä säilytysaineilla' asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja biosidivalmisteita, joita käytetään valmisteryhmässä 6 kyseisen asetuksen liitteessä V kuvatulla tavalla siten, että ne varmistavat erityisesti valmistettujen tuotteiden säilyvyyden varastoinnin aikana torjumalla mikrobien aiheuttamaa pilaantumista sekä varmistavat koneellisesti lisättävien säilytysaineiden säilyvyyden;
- 24) 'sisältyvillä aineilla' ainesosia (puhtaina aineina tai jonkin seoksen osana ja määrästä riippumatta), jotka lisätään tarkoituksellisesti lopputuotteeseen tai sen ainesosiin lopputuotteen tai sen ainesosien tiettyjen ominaisuuksien aikaansaamiseksi tai niihin vaikuttamiseksi; sisältyviksi aineiksi katsotaan myös aineet, joita tiedetään vapautuvan muista sisältyvistä aineista niiden lisäämisen jälkeen (esimerkiksi säilytysaineista vapautuva formaldehydi tai atsoväreistä ja -pigmenteistä vapautuva aryyliamiini); sisältyviksi aineiksi katsotaan myös tahattomat ainesosat, joita esiintyy lopputuotteessa tai sen ainesosissa pitoisuuksina, jotka ylittävät epäpuhtauksille sallitut pitoisuudet;
- 25) 'sisä- ja ulkolistojen ja -verhousien maaleilla puu-, metalli- tai muovipinnoille' direktiivin 2004/42/EY liitteessä I olevan 1.1 kohdan d alaluokassa määriteltyjä sisä- ja ulkoverhousien ja ulkoverhousien maaleja puu-, metalli- tai muovipinnoille;
- 26) 'sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitetuilla lakoilla ja kuultavilla pintakäsittelyaineilla' direktiivin 2004/42/EY liitteessä I olevan 1.1 kohdan e alaluokassa määriteltyjä sisä- ja ulkolakkoja ja kuultavia pintakäsittelyaineita;
- 27) 'veteen sekoitettavilla sisä- ja ulkomaaleilla ja -lakoilla' maaleja tai lakkoja, jotka toimitetaan jauheena, joissa ei käytetä sementtisiideaineita ja jotka tarvitsee vain sekoittaa veteen ennen kuin niitä käytetään minkä tahansa direktiivin 2004/42/EY liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa määritellyn a–h alaluokan mukaisesti;
- 28) 'kuullotteella' tai 'kuultavalla pintakäsittelyaineella' pinnoitusmateriaalia, joka sisältää pieniä määriä sopivaa pigmenttiä ja/tai jatkeainetta ja jota käytetään muodostamaan alustalle läpinäkyvä tai läpikuultava kalvo, jolla on esteettinen ja/tai suojaava tarkoitus;
- 29) 'vaalealla pinnoitteella' pinnoitetta, jonka tristimulusarvot Y ja Y10 ovat yli 25 mitattuna spektrofotometrillä mustavalkoisella alustalla;
- 30) 'mineraalipintojen maaleilla tai pinnoitteilla' maaleja tai pinnoitteita, jotka muodostavat esteettisen ja suojaavan kalvon ja joita käytetään betonipinnoilla, maalattavilla tiilipinnoilla sekä harkko-, rappaus-, kalsiumsilikaattilevy- ja kuitusementtipinnoilla;
- 31) 'sisäseinien ja -kattojen himmeillä tai kiiltävillä pinnoitteilla' sisäseiniin ja -kattoihin tarkoitettuja pinnoitteita, joissa on täyshimmeä, himmeä, puolihimmeä, satiini, puolikiiltävä tai kiiltävä pinta;
- 32) 'himmeillä maaleilla' maaleja, joiden kiiltoarvo 85 asteen heijastuskulmassa on < 10 ja ≥ 5 ;
- 33) 'puolikiiltävillä maaleilla' (joita kutsutaan myös satiini- tai puolihimmeiksi maaleiksi) maaleja, joiden kiiltoarvo 60 tai 85 asteen heijastuskulmassa on < 60 ja ≥ 10 ;
- 34) 'erittäin ohutkalvoisilla puunsuojilla' direktiivin 2004/42/EY liitteessä I olevan 1.1 kohdan f alaluokassa määriteltyjä puunsuojia;
- 35) 'seoksella' asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 2 kohdassa määriteltyä seosta;
- 36) 'monikomponenttisilla erikoispinnoitteilla' pinnoitteita, joilla on sama käyttötarkoitus kuin yksikomponenttisilla erikoispinnoitteilla ja joihin lisätään toinen komponentti (esimerkiksi tertiäärisiä amiineja) ennen käyttöä;
- 37) 'neutraloivalla aineella' kemiallista ainetta tai materiaalia, joka lisätään pinnoitevalmisteisiin ja joka toimii Brønsted-emäksenä, Brønsted-happona, Lewis-emäksenä tai Lewis-happona pinnoitevalmisteen pH:n stabiiloimiseksi ja sellaisten tuotannon, varastoinnin ja käytön aikana tapahtuvien ei-toivottujen reaktioiden tai laadun heikkenemisten estämiseksi, jotka vaikuttaisivat haitallisesti pinnoitetun tuotteen ja sen tuottaman kuivan kalvon ominaisuuksiin;
- 38) 'yksikomponenttisilla erikoispinnoitteilla' direktiivin 2004/42/EY liitteessä I olevan 1.1 kohdan i alaluokassa määriteltyjä erikoispinnoitteita;
- 39) 'peittävällä' kalvoa, jonka kontrastisuhte on vähintään 98 prosenttia mären maalikalvon paksuuden ollessa 120 μm ;

- 40) 'orgaanisilla tinayhdisteillä' kaikkia organometalliyhdisteitä, joissa on vähintään yksi Sn-C-kovalenttisisidos;
- 41) 'maalilla' nestemäisessä, tahnamaisessa tai jauhemaisessa muodossa toimitettavaa sävytettyä pinnoitemateriaalia, joka alustalle levitettäessä muodostaa peittävän kalvon, jolla on suojaavia, esteettisiä tai tiettyjä teknisiä ominaisuuksia ja joka levittämisen jälkeen kuivuu kiinteäksi pinnoitteeksi, joka tarttuu alustaansa ja suojaa sitä;
- 42) 'PFAS-aineella' ainetta, joka sisältää vähintään yhden täysin fluoratun metyyli- (CF_3 -) tai metyleenihiiliatomin (-CF_2 -) (johon ei ole kiinnittynyt H/Cl/Br/I-atomia), lukuun ottamatta ainetta, joka sisältää vain seuraavat rakenneosat: CF_3 -X tai X-CF_2 -X', jossa X = -OR tai -NRR' ja X' = metyyli-ryhmä (-CH_3), metyleeni-ryhmä (-CH_2 -), aromaattinen ryhmä, karbonyyli-ryhmä (-C(O)-), -OR", -SR" tai -NR"R"', ja jossa R/R'/R"/R"' on vety (-H), metyyli-ryhmä (-CH_3), metyleeni-ryhmä (-CH_2 -), aromaattinen ryhmä tai karbonyyli-ryhmä (-C(O)-);
- 43) 'ftalaateilla' ftaalihapon / ortoftaalihapon / 1,2-bentseenidikarboksylihapon estereitä;
- 44) 'tasoiteilla' esisekoitettuja materiaaleja, jotka on suunniteltu sisä- tai ulkoseinien ja sisäkattojen tasoittamiseen, mukaan lukien kipsilaastit, liuotteettomat tasoitemassat, muurauslaastit ja sisätiloissa seinien tasointeina käytettävät struktuurimaalit, joiden paksuus on $> 400 \mu\text{m}$ ja/tai vähimmäisriittoisuus $< 2 \text{ m}^2/\text{l}$;
- 45) 'jauhemaaleilla' suojaavaa tai esteettistä pinnoitetta, joka on muodostettu levittämällä alustalle pinnoitejauhetta, joka fuusioituu jatkuvaksi kalvoksi;
- 46) 'pohjamaaleilla' direktiivin 2004/42/EY liitteessä I olevan 1.1 kohdan g alaluokassa määriteltyjä pohjamaaleja;
- 47) 'ajoratamerkintämaaleilla' maaleja, joita käytetään horisontaalisten tiemerkintöjen tekemiseen ja jotka vaativat toiminnallisen komponentin liikenneturvallisuuden takaamiseksi;
- 48) 'tuotteiden alaluokalla' määriteltyä käyttötarkoitusta, jota varten pinnoitustuote on valmistettu ja joka on direktiivin 2004/42/EY liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa määriteltyjen alaluokkien mukainen. Selkeyden vuoksi aerosolimaalit katsotaan aina tavanomaisista maaleista erilliseksi alaluokaksi, vaikka niillä olisi sama lopullinen käyttötarkoitus;
- 49) 'aineella' asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyä ainetta;
- 50) 'läpinäkyvällä' ja 'läpikuultavalla' kalvoa, jonka kontrastisuhde on alle 98 prosenttia määrän maalikalvon paksuuden ollessa $120 \mu\text{m}$;
- 51) 'sävytysjärjestelmällä' sävytettyjen maalien valmistusmenetelmää, jossa perusmaaliin sekoitetaan väriaineita;
- 52) 'titaanidioksidin nanomuodolla' titaanidioksidin muotoa, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaiset nanomuotoa koskevat edellytykset riippumatta siitä, onko se tosiasiallisesti rekisteröitävä kyseisen asetuksen nojalla;
- 53) 'listoilla ja verhouksella' rakennusosia, joilla on toiminnallisia ja esteettisiä tarkoituksia. Listoilla tarkoitetaan reunojen tai aukkojen, kuten ovien ja ikkunoiden, ympärillä käytettäviä viimeistelymateriaaleja, joilla peitetään liitoskohtia, suojataan pintoja ja kohennetaan ulkonäköä. Verhouksella tarkoitetaan materiaalin asentamista toisen materiaalin päälle rakennuksessa alemman materiaalin suojaamiseksi, rakennuksen vaipan eristyksen parantamiseksi ja/tai visuaalisen vaikutelman parantamiseksi;
- 54) 'tristimulusarvoilla' tietyssä kolmivärijärjestelmässä vertailuväriärsykkeiden määrää, joka tarvitaan, jotta väri vastaisi tarkasteltavan väriärsyksen väriä. CIE-standardin mukaisissa kolmivärijärjestelmissä (esimerkiksi CIE 1931 ja CIE 1964) tristimulusarvot esitetään esimerkiksi symboleilla R, G ja B; X, Y ja Z; R10, G10 ja B10; tai X10, Y10 ja Z10;
- 55) 'välimalailla' viimeistä maali- tai lakkakerrosta edeltävää valmistelevaa kerrosta, jonka tarkoituksena on parantaa tarttuvuutta, tasoittaa pintaa, tiivistää huokoisuuksia, tehostaa tummempien sävyjen erottumista ja/tai parantaa alustan suojausta;
- 56) 'UV-kovetteisella maalausjärjestelmällä' pinnoitemateriaalien kovettamista altistamalla ne keinotekoiselle ultraviolettisäteilylle;
- 57) 'lakalla' kirkasta pinnoitemateriaalia, joka alustalle levitettäessä muodostaa kiinteän ja läpikuultavan kalvon, jolla on suojaavia, esteettisiä tai tiettyjä teknisiä ominaisuuksia ja joka levittämisen jälkeen kuivuu kiinteäksi pinnoitteeksi, joka tarttuu alustaansa ja suojaa sitä;

- 58) 'vedeneristyspinnoitteilla' pinnoitustuotteita ja -järjestelmiä (mukaan lukien mahdolliset pohja- ja välimaalit), jotka levitetään nestemäisinä ulkokaton (mukaan lukien viherkatot), rakennuksen sisä- tai ulkotilojen lattioiden sekä maaperän kanssa kosketuksiin päätyvien rakennusosien pinnoille niiden tiivistämiseksi;
- 59) 'vahoilla' samaan ryhmään kuuluvia orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat tavallisesti huoneenlämmössä kiinteitä ja joista tulee kuumennettaessa pehmeitä tai nestemäisiä;
- 60) 'puuöljyillä' öljyjä, joita käytetään puun hoitamiseen ja suojaamiseen (esimerkiksi vettähylykkyys) ilman puhdistustoimia;
- 61) 'puunsuoja-aineilla' asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja biosidivalmisteita, joita käytetään valmisteryhmässä 8 kyseisen asetuksen liitteessä V kuvatulla tavalla puun (sahavaiheesta lähtien) tai puusta valmistettujen tuotteiden suojaamiseen, koska ne torjuvat puuta tuhoavia tai pilaavia eliöitä, kuten hyönteisiä.

5 artikla

1. Jotta tuotteelle voitaisiin myöntää asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukainen EU-ympäristömerkki tuoteryhmässä "sisä- ja ulkomaalit ja -lakat ja niihin liittyvät tuotteet", sen on sisällyttävä kyseiseen tuoteryhmään tämän päätöksen 1 artiklassa annetun määritelmän mukaisesti sekä täytettävä tämän päätöksen liitteessä I esitetyt myöntämisperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset.
2. Jotta tuotteelle voitaisiin myöntää asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukainen EU-ympäristömerkki tuoteryhmässä "erikoispinnoitteet ja niihin liittyvät tuotteet", sen on sisällyttävä kyseiseen tuoteryhmään tämän päätöksen 2 artiklassa annetun määritelmän mukaisesti sekä täytettävä tämän päätöksen liitteessä II vahvistetut myöntämisperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset.
3. Jotta tuotteelle voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukainen EU-ympäristömerkki tuoteryhmässä "vesipohjaiset aerosolimaalit", sen on sisällyttävä kyseiseen tuoteryhmään tämän päätöksen 3 artiklassa annetun määritelmän mukaisesti sekä täytettävä tämän päätöksen liitteessä III vahvistetut myöntämisperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset.

6 artikla

Tuoteryhmiä "sisä- ja ulkomaalit ja -lakat ja niihin liittyvät tuotteet", "erikoispinnoitteet ja niihin liittyvät tuotteet" sekä "vesipohjaiset aerosolimaalit" koskevat EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2032.

7 artikla

1. Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle "sisä- ja ulkomaalit ja -lakat ja niihin liittyvät tuotteet" annetaan tunnusnumero "044".
2. Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle "erikoispinnoitteet ja niihin liittyvät tuotteet" annetaan tunnusnumero "056".
3. Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle "vesipohjaiset aerosolimaalit" annetaan tunnusnumero "057".

8 artikla

Kumotaan päätös 2014/312/EU.

9 artikla

1. Tuoteryhmää "sisä- ja ulkomaalit ja -lakat", sellaisena kuin se on määritelty päätöksessä 2014/312/EU, koskevat hakemukset, jotka on jätetty ennen tämän EU-ympäristömerkkiä koskevan päätöksen soveltamispäivää, arvioidaan mainitussa päätöksessä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.
2. Tuoteryhmään "sisä- ja ulkomaalit ja -lakat", sellaisena kuin se on määritelty päätöksessä 2014/312/EU, kuuluvia tuotteita koskevat EU-ympäristömerkkihakemukset, jotka toimitetaan kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen soveltamispäivästä, voivat perustua joko tässä päätöksessä tai päätöksessä 2014/312/EU vahvistettuihin perusteisiin. Kyseiset hakemukset on arvioitava niiden myöntämisperusteiden mukaisesti, joihin ne perustuvat.
3. EU-ympäristömerkkejä, jotka on myönnetty päätöksessä 2014/312/EU vahvistettujen myöntämisperusteiden mukaisesti arvioidun hakemuksen perusteella, voidaan käyttää 18 kuukauden ajan tämän päätöksen soveltamispäivästä.

10 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2025.

Komission puolesta
Jessika ROSWALL
Komission jäsen

LIITE I

EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet sisä- ja ulkomaaleille ja -lakoille ja niihin liittyville tuotteille

EU-ympäristömerkki on tarkoitettu ympäristönsuojelun kannalta parhailla markkinoilla oleville maaleille, lakoille ja niihin liittyville tuotteille. Sen myöntämisperusteissa keskitytään näiden tuotteiden elinkaareen liittyviin tärkeimpiin ympäristövaikutuksiin ja edistetään kiertotalousnäkökohtia.

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

Jotta tietylle tuotteelle voidaan myöntää EU-ympäristömerkki, tuotteen on täytettävä kaikki vaatimukset. Hakijan on annettava kirjallinen vahvistus siitä, että kaikki myöntämisperusteet täyttyvät.

Tarkemmat arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin myöntämisperusteen yhteydessä.

Hakijalta edellytettävät vakuutukset, asiakirjat, analyysit, testausselostet tai muut todisteet myöntämisperusteiden noudattamisesta voivat olla peräisin hakijalta itseltään ja/tai tämän tavarantoimittajalta.

Toimivaltaisten elinten on tunnustettava ensisijaisesti sellaisten laitosten antamat todistukset, jotka on akkreditoitu testaus- ja kalibrointilaboratorioita koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, sekä sellaisten laitosten tekemät todennukset, jotka on akkreditoitu tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioivia laitoksia koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin myöntämisperusteelle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemuksen arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään arviointia ja todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia, myös paikan päällä, näiden myöntämisperusteiden täyttymisen tarkastamiseksi.

Tavarantoimittajien ja tuotantolaitosten muutoksista, jotka vaikuttavat EU-ympäristömerkin saaneisiin tuotteisiin, on ilmoitettava toimivaltaisille elimille; samalla on toimitettava tiedot, joiden perusteella myöntämisperusteiden voidaan todeta täyttyvän edelleen.

Perusedellytyksenä on, että tuote täyttää kaikki siinä maassa tai niissä maissa sovellettavat oikeudelliset vaatimukset, jossa tai joissa tuote on tarkoitus saattaa markkinoille. Hakijan on vakuutettava, että tuote on tämän vaatimuksen mukainen.

EU-ympäristömerkkiä koskevan hakemuksen yhteydessä on toimitettava seuraavat tiedot:

- a) Luettelo kaikista EU-ympäristömerkkihakemuksen piiriin kuuluvista yksittäisistä maali- ja lakkatuotteista, jotka on ryhmitelty tuoteperheittäin ja joista ilmoitetaan kaikki sellaiset tuoteominaisuudet, jotka vaikuttavat siihen, mitä EU-ympäristömerkin myöntämisperusteisiin sisältyviä vaatimuksia niihin sovelletaan. Tuoteperheen kaikilla tuotteilla on sama peruskoostumus ja alaluokka, mutta niiden sävy ja/tai pakkausmuoto voivat vaihdella.
- b) Tuotteiden koostumuksen kuvaus, jossa ilmoitetaan käytettyjen ainesosien prosentuaalinen osuus ja kunkin ainesosan tehtävä (koostumustietoihin voidaan soveltaa hakijan ja toimivaltaisen elimen tai joissakin tapauksissa suoraan toimittajan ja toimivaltaisen elimen välillä tehtyä salassapitosopimusta). Aineosilla on oltava jokin seuraavista tehtävistä: kiihdyte; lisäaine; tarttumisenestoaine; vaahdonestoaine; laskeutumisenestoaine; nahoittumisenestoaine; sideaine; kalvonmuodostusaine; liukeneva väriaine; pigmentti; silloite; kovete; laimennusaine; dispergointiaine; kuivausaine; täyteaine; kuivan kalvon säilytysaine; suljetuissa astioissa käytettävä säilytysaine; himmennysaine; neutraloiva aine; optinen kirkaste; pehmitte; polymeeridispersio; säilytysaineiden stabilointiaine; harts; hidastin; reologinen modifiointiaine; silikoniharts; liuote; pinta-aktiivinen aine; UV-stabilointiaine; vesi; vettähyökyvä aine tai, jos mikään näistä ei sovellu, "muu".
- c) Maali- ja lakkavalmisteissa käytettävien ainesosien käyttöturvallisuustiedotteet.
- d) Ainesosien ja materiaalien toimittajien tai tuottajien on toimitettava kaikki muut näiden ainesosien ja materiaalien tuotantoon liittyvät tiedot, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet täyttyvät.

- e) Jotta voidaan määrittää kunkin tuoteperheen tuotteiden lukumäärä, kuvaus pakkausmuodoista, pakkausko'ista ja pakkausmateriaaleista, joita käytetään kussakin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattamassa maali- ja lakkatuotteessa.
- f) Arviointi- ja todentamismenettelyjen edellyttämien testausten ja asiakirjojen määrän vähentämiseksi useissa kriteereissä todetaan erikseen, että koko tuoteperheen voidaan olettaa täyttävän myöntämisperusteet, jos ympäristömerkin kannalta epäedullisimman tuotteen voidaan osoittaa täyttävän ne. Aina kun toimitetaan tietoja ympäristömerkin kannalta epäedullisimmasta tuotteesta, niihin on liitettävä selvitys siitä, miksi kyseinen tuote edustaa testattavan ominaisuuden osalta tuoteperheensä epäedullisinta tuotetta ympäristömerkin kannalta.

Myöntämisperuste 1 Titaanidioksidin tuotanto

Jos lopputuote sisältää yli 3,0 painoprosenttia titaanidioksidipigmenttiä (TiO₂), tuotteessa käytettävän titaanidioksidipigmentin tuotannosta ilmaan ja veteen päätyvien päästöjen on täytettävä seuraavat vaatimukset kunkin tuotantoprosessin osalta:

Taulukko 1

Titaanidioksidin tuotantoa koskevat vaatimukset

Parametrit ja analyttiset menetelmät	Sulfaattiprosessi	Kloridiprosessi
Pölypäästöt ilmaan ⁽¹⁾ (mitattuna asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti)	≤ 0,40 kg/t TiO ₂ -pigmenttiä	≤ 0,66 kg/t TiO ₂ -pigmenttiä
SO ₂ -päästöt ilmaan ⁽¹⁾ (mitattuna asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti)	≤ 4,5 kg/t TiO ₂ -pigmenttiä	Ei sovelleta
HCl-päästöt ilmaan ⁽¹⁾ (mitattuna asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti)	Ei sovelleta	≤ 0,70 kg/t TiO ₂ -pigmenttiä
SO ₄ ²⁻ -päästöt veteen (mitattuna asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti)	≤ 300 kg SO ₄ ²⁻ /t TiO ₂ -pigmenttiä	Ei sovelleta
Cl-päästöt veteen (mitattuna massatasemenetelmällä tai asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti)	Ei sovelleta	≤ 103 kg Cl/t TiO ⁽²⁾ -pigmenttiä ⁽²⁾ ≤ 179 kg Cl/t TiO ₂ -pigmenttiä ⁽³⁾ ≤ 329 kg Cl/t TiO ₂ pigmenttiä ⁽⁴⁾
Vähäpölyinen työympäristö	Osoitettava	Osoitettava

⁽¹⁾ Kloridiprosessista ilmaan päätyvien pölypäästöjen pistelähteinä pidetään seuraavia: jauhatus-, klooraus-, hapetus- ja mikronointivaiheet. Kloridiprosessista ilmaan päätyvien HCl-päästöjen pistelähteinä pidetään seuraavia: klooraus, happopesurit kiinteän aineen erottelussa ja metallikloridin käsittelyprosessit. Sulfaattiprosessista ilmaan päätyvien pölypäästöjen pistelähteinä pidetään seuraavia: jauhatus-, liuotus-, kalsinointi- ja mikronointivaiheet. Sulfaattiprosessista ilmaan päätyvien SO₂-päästöjen pistelähteinä pidetään seuraavia: liuotus- ja kalsinointiprosessit.

⁽²⁾ Kun käytettävän malmin TiO₂-pitoisuus on > 95 %.

⁽³⁾ Kun käytettävän malmin TiO₂-pitoisuus on 90–95 %.

⁽⁴⁾ Kun käytettävän malmin TiO₂-pitoisuus on < 90 %.

Päästöt ilmaan lasketaan edellä viitteessä 1 tarkoitetuista pistelähteistä, joiden päästöjä voidaan seurata jatkuvasti tai määräajoin kiinteästä näytteenottopisteestä, joka on sijoitettu mahdollisten kaasunpuhdistusjärjestelmien jälkeen.

Päästöiksi veteen katsotaan sulfaatti tai kloridi, jota esiintyy käsitellyssä jätevedessä, joka johdetaan jokiin, järviin, vaihtumisvyöhykkeiden vesiin, rannikkovesiin tai merivesiin.

Veteen päätyvien kloridipäästöjen raja-arvon on perustuttava laskentajakson aikana käytettyjen malmien TiO₂-pitoisuuden painotettuun keskiarvoon.

Vähäpölyisessä työympäristössä on huolehdittava vähintään seuraavista seikoista:

- Työpaikan riskinarviointi, jossa yksilöidään kaikki tärkeimmät alueet, joilla pölypäästöt ovat mahdollisia, ja työntekijöiden altistuminen pölylle.
- Tarve luoda työhygienian seurantaohjelma työpaikoille.
- Asianmukaisen koulutuksen tarjoaminen työntekijöille pölyntorjunnan hyvistä käytännöistä.
- Asianmukaisten henkilönsuojainten tarjoaminen työntekijöille ja vierailijoille.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on ilmoitettava valmisteen TiO_2 -pitoisuus kussakin tuotteessa, jolle haetaan EU-ympäristömerkkiä. Kaikkien sellaisten tuotteiden osalta, joissa on yli 3,0 painoprosenttia TiO_2 -pigmenttiä, hakijan on ilmoitettava myös kyseisissä tuotteissa käytettävän TiO_2 -pigmentin toimittaja tai toimittajat.

Hakijan ilmoituksen liitteenä on oltava hakijan TiO_2 -toimittajan tai toimittajien (tai TiO_2 -tuottajan tai tuottajien, jos toimittaja on eri kuin tuottaja) antamat vakuutukset, joissa kerrotaan:

- Käytettävän TiO_2 -tuotantoprosessin tyyppi (kloridi- tai sulfaattiprosessi)
- Kloridiprosessissa käytettävän malmin TiO_2 -pitoisuuden painotetun keskiarvon vaihteluväli
- Vuotuiset keskimääräiset päästötiedot sulfaattiprosessilla tuotetusta titaanidioksidista: pölypäästöt ilmaan, SO_2 -päästöt ilmaan ja SO_4^{2-} -päästöt veteen. Vaihtoehtoisesti vuotuiset keskimääräiset päästötiedot kloridiprosessilla tuotetusta titaanidioksidista: pölypäästöt ilmaan, HCl-päästöt ilmaan ja Cl⁻-päästöt veteen
- TiO_2 -toimittajan tai toimittajien (tai TiO_2 -tuottajan tai tuottajien, jos toimittaja on eri kuin tuottaja) antamissa vakuutuksissa olisi ilmoitettava asiaankuuluvat eurooppalaiset tai kansainväliset standardit, joita käytetään taulukossa 1 lueteltujen parametrien mittaamiseen
- Käytössä olevat toimenpiteet vähäpölyisen työympäristön varmistamiseksi.

TiO_2 -toimittajan tai toimittajien (tai TiO_2 -tuottajan tai tuottajien, jos toimittaja on eri kuin tuottaja) ilmoituksen on sisällettävä peruslaskelma siitä, miten vuotuiset keskimääräiset päästöt on laskettu. Jos toimitetun TiO_2 -pigmentin tuotanto ei ole jatkuva, voidaan hyväksyä päästötietoja koskevat laskelmat, jotka kattavat 12 kuukautta lyhyemmän ajanjakson. Jatkuvan seurannan tapauksessa vuotuiset keskimääräiset päästöpitoisuudet on johdettava päivittäisistä keskipitoisuuksista. Määräajoin seurattavista päästöistä on otettava vähintään kolme näytettä keskimääräisten tulosten saamiseksi. Määräajoin otettavat näytteet on otettava tuotantolaitoksen normaalin toiminnan aikana niin, että olosuhteet edustavat laitoksen tavanomaisia olosuhteita, joissa siinä tuotetaan EU-ympäristömerkin saaneissa maalituotteissa käytettäviä TiO_2 -pigmenttejä.

Päästölaskelmat tarvitsee toimittaa vasta sinä päivänä, jona EU-ympäristömerkkiä haetaan. Jos EU-ympäristömerkki myönnetään, hakija voi yksinkertaisesti pyytää joka vuosi TiO_2 -toimittajiltaan päivitetyt vakuutukset siitä, että päästörajoja noudatetaan edelleen.

Ilmaan päätyvien päästöjen pitoisuudet on ilmaistava milligrammoina normikuutiometriä kohti ja kerrottava poistokaasujen määrällä, joka ilmaistaan normikuutiometreinä TiO_2 -pigmenttituotannon tonnia kohti samana ajanjaksona, jolta tiedot on kerätty. Jos tärkeimmille ilmaan päätyvien päästöjen pistelähteille on useampi kuin yksi kaasunpuhdistusjärjestelmä, kaikkien puhdistusjärjestelmien puhdasilmasta mitattavat päästöt on laskettava yhteen.

Veteen päätyvien päästöjen osalta on käytettävä joko suoraa mittausta tai massatasemenetelmää. Massatasemenetelmän on perustuttava panoksena käytetyn raakasulfaatin/-kloridin ja tuotoksena syntyvän, sivutuotteisiin, ilmaan päätyviin päästöihin ja kaatopaikalle sijoitettavaan tai poltettavaan kiinteään jätteeseen sisältyvän sulfaatin/kloridin väliseen taseeseen. Panosten ja tuotosten massojen eroksi katsotaan laskentajakson aikana veteen päätyvän sulfaatin/kloridin massa, ja se jaetaan samana ajanjaksona tuotetun TiO_2 -pigmentin arvioidulla määrällä, jotta voidaan laskea veteen päätyvien päästöjen määrä kilogrammoina sulfaattia tai kloridia TiO_2 -pigmenttitonnia kohti.

Veteen päätyvien päästöjen suorassa mittauksessa mitatut pitoisuudet grammoina kuutiometriä kohti kerrotaan pois johdetun puhdistetun jäteveden määrällä kuutiometreinä TiO_2 -pigmenttituotannon tonnia kohti samana ajanjaksona, jolta sulfaattia/kloridia koskevat tiedot on kerätty.

Myöntämisperuste 2 Toiminnallisuutta koskevat vaatimukset

Sisä- ja ulkomaalien ja -lakkojen ja niihin liittyvien tuotteiden toiminnallisuuden osoittamiseksi on suoritettava tuotetyypeittäin seuraavat testit, jotka esitetään taulukossa 2 ja tarkemmin myöhemmissä kappaleissa.

Taulukko 2

Erilaisten sisä- ja ulkomaalien ja -lakkojen ja niihin liittyvien tuotteiden toiminnallisuusvaatimukset

Perusteet	Sisä- ja ulkomaalien ja -lakkojen luokat (sekä niiden direktiivin 2004/42/EY mukaiset alaluokat)						Veteen sekoitettavat sisä- ja ulkomaalit ja -lakat rakennusten, niiden listoituksen ja kiinteiden kalusteiden sekä niihin liittyvien rakenteiden pinnoittamiseen
	Sisäseinä- ja sisäkatto-maalit (a, b)	Mineraalia-lustaisten julkisivujen maalit (c)	Listojen ja verhousten maalit (d)	Lakat ja kuultavat pintakäsittelyaineet (e, f)	Pohjamaalit (g)	Pohjustusaineet (h)	
2 a Riittoisuus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Vain peittävät	Vain peittävät	Maalit: Kyllä Lakat: Ei
2 b Pesunkestävyys (WSR) ja valkoisen pigmentin pitoisuus (WPC)	WSR ja WPC	Vain WPC	Vain WPC	Ei kumpakaan	Vain peittävät (vain WPC)	Vain peittävät (vain WPC)	Maalit: WPC (ja WSR, jos markkinoidaan a tai b alaluokkaan kuuluvana) Lakat: Ei kumpakaan
2 c Vedenkestävyys	Ei	Ei	Ei	Kyllä, lukuun ottamatta erittäin ohutkalvoisia puunsuojia	Ei	Ei	Maalit: Ei Lakat: Vain jos markkinoidaan e tai f alaluokkaan kuuluvana
2 d Tarttuvuus	Ei	Ei	Vain peittävät pohjamaalit	Ei	Vain peittävät ja mineraalipinnoille tarkoitettut	Vain peittävät ja mineraalipinnoille tarkoitettut	Ei
2 e Säänkestävyys	Ei	Kyllä	Vain ulkokäyttöön tarkoitettut	Vain ulkokäyttöön tarkoitettut	Ei	Ei	Vain, jos markkinoidaan ulkokäyttöön
2 f Vesihöyryn läpäisevyys	Ei	Jos väitetty ominaisuus	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
2 g Veden läpäisevyys	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
2 h Sienikasvustojen esto	Jos väitetty ominaisuus	Jos väitetty ominaisuus	Jos väitetty ominaisuus	Ei	Ei	Ei	Jos väitetty ominaisuus
2 i Leväkasvustojen esto	Ei	Jos väitetty ominaisuus	Jos väitetty ominaisuus	Ei	Ei	Ei	Jos väitetty ominaisuus

Perusteet	Sisä- ja ulkomaalien ja -lakkojen luokat (sekä niiden direktiivin 2004/42/EY mukaiset alaluokat)						Veteen sekoitettavat sisä- ja ulkomaalit ja -lakat rakennusten, niiden listoituksen ja kiinteiden kalusteiden sekä niihin liittyvien rakenteiden pinnoittamiseen
	Sisäseinä- ja sisäkatto-maalit (a, b)	Mineraalialustaisten julkisivujen maalit (c)	Listojen ja verhousten maalit (d)	Lakat ja kuultavat pintakäsittelyaineet (e, f)	Pohjamaalit (g)	Pohjustusaineet (h)	
2 j Halkeamien silloitus	Ei	Jos väitetty ominaisuus	Ei	Ei	Ei	Ei	Jos väitetty ominaisuus
2 k Alkalinkestävyys	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Mineraalipintaisten julkisivujen pinnoitus järjestelmissä	Mineraalipintaisten julkisivujen pinnoitus järjestelmissä	Vain jos markkinoidaan c alaluokkaan kuuluvana

2 a Riittoisuus

Huomautus 1: Tätä vaatimusta ei sovelleta lakkoihin, kuullotteisiin, läpinäkyviin tartuntapohjamaaleihin eikä muihin läpinäkyviin tai läpikuultaviin pinnoitteisiin.

Huomautus 2: Sävytysjärjestelmissä tätä myöntämisperustetta sovelletaan ainoastaan sävytettävään perusmaaliin, joka sisältää eniten titaanidioksidia ilmaistuna grammoina perusmaalin litraa kohti. Jos sävytettävä perusmaali ei täytä tätä vaatimusta, vaatimuksen on täyttyvä, kun perusmaali on sävytetty vakioväriksi RAL 9010.

Huomautus 3: Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin valkoisiin maaleihin. Tuoteperheissä, joiden maalituotteita on saatavilla vain ennalta määrättyinä sävyinä, riittoisuusvaatimusta sovelletaan vaaleimpaan väriin.

Riittoisuudet on laskettava siten, että varmistetaan vähintään 98 prosentin peittokyky asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti tai vastaavalla menetelmällä, joka voidaan validoida mainittujen standardien avulla. Vähimmäisriittoisuuden raja-arvot ovat seuraavat:

- Sisäkäyttöön tarkoitettujen valkoisten ja vaaleiden maalien, mukaan lukien pintamaalit ja välimaalit (a ja b alaluokat), riittoisuuden on oltava vähintään 8 m² tuotelittraa kohti.
- Ulkokäyttöön tarkoitettujen valkoisten ja vaaleiden maalien, mukaan lukien pintamaalit ja välimaalit (c alaluokka), riittoisuuden on oltava vähintään 6 m² tuotelittraa kohti. Sekä sisä- että ulkokäyttöön markkinoitavien tuotteiden on täytettävä edellä mainituista riittoisuusvaatimuksista suurempi eli vähintään 8 m² litraa kohti.
- Peittävien pohja- ja välimaalien (alaluokat g ja h) riittoisuuden on oltava vähintään 8 m² tuotelittraa kohti tai vähintään 6 m² tuotelittraa kohti, kun kyseessä ovat peittävät pohjamaalit, joilla on erityisiä eristäviä, tiivistäviä, tunkeutuvia, sitovia tai tarttuvuusominaisuuksia.
- Peittävien elastomeeristen maalien (c alaluokka, mutta esitetty halkeamien silloitusta koskevia väitteitä) riittoisuuden on oltava vähintään 4 m² tuotelittraa kohti.

Jos maali on osa sävytysjärjestelmää, hakijan on annettava loppukäyttäjille tuotteen pakkauksessa ja myyntipisteessä tietoa siitä, minkä sävyistä (mieluiten EU-ympäristömerkillä varustettua) pohja- tai välimaalina olisi käytettävä pohjamaalina ennen tummemman sävyn levittämistä.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus asiaankuuluvien riittoisuusrajojen noudattamisesta tai perustelut sille, ettei riittoisuusvaatimus ole sovellettavissa. Vakuutuksen tueksi on esitettävä asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaiset testitulokset tai vastaavan, mainittujen standardien avulla validoitavissa olevan menetelmän mukaiset testitulokset. On ilmoitettava selkeästi, mitkä riittoisuustulokset koskevat mitäkin EU-ympäristömerkkihakemukseen sisältyvää tuoteperhettä.

Titaanidioksidipitoisuudeltaan suurin sävytettävä perusmaali on yksilöitävä toimittamalla kyseisiä tuotteita koskevat käyttöturvallisuustiedotteet tai antamalla soveltuva vakuutus, joka kattaa kaikki tietyn tuoteperheen sävytettävät perusmaalit. Kun on kyse perusmaaleista, joita käytetään sellaisten sävytettyjen tuotteiden valmistamiseen, joita ei ole arvioitu edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti, hakijan on toimitettava todisteet siitä, miten loppukäyttäjää neuvotaan käyttämään soveltuvaa pohjamaalia ja/tai harmaansävyistä (tai soveltuvaa muun sävyistä) välimaalia ennen tuotteen levittämistä.

2 b Pesunkestävyys ja valkoisen pigmentin pitoisuus

Huomautus: Tätä myöntämisperustetta sovelletaan ainoastaan maalituotteisiin, ja valkoisen pigmentin pitoisuus lasketaan samoista tuotteista, joiden riittävyys mitataan arviointiperusteen 2 a huomautusten mukaisesti. Tässä myöntämisperusteessa ilmaisulla ”valkoinen pigmentti” tarkoitetaan ainoastaan pigmenttejä, joiden taitekerroin on suurempi kuin 1,8.

Kaikkien sisäseiniin ja sisäkatteihin tarkoitettujen maalituotteiden, joiden väitetään olevan pesunkestäviä, on täytettävä luokkaa 1 tai luokkaa 2 koskevat vaatimukset asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa ja luokitusjärjestelmissä määritellyn menetelmän mukaisesti ja noudatettava seuraavassa taulukossa määritettyjä valkoisen pigmentin pitoisuuden enimmäisrajoja. Kaikkien muiden asiaankuuluvien tuotteiden, joista ei esitetä pesunkestävyyttä koskevia väitteitä, on noudatettava taulukossa 3 määritettyjä valkoisen pigmentin pitoisuusrajoja.

Taulukko 3

Pesunkestävyyttä ja valkoisen pigmentin pitoisuutta maalituotteissa koskevat vaatimukset

Väitetäänkö tuotteen olevan pesunkestävä? (Tuotteen alaluokka)	Pesunkestävyys	Valkoisen pigmentin pitoisuus
Kyllä (a, b tai veteen sekoitettavat maalit, joita markkinoidaan alaryhmään a tai b kuuluvina)	Luokka 1	$\leq 40 \text{ g/m}^2$ (*)
Kyllä (a, b tai veteen sekoitettavat maalit, joita markkinoidaan alaryhmään a tai b kuuluvina)	Luokka 2	$\leq 36 \text{ g/m}^2$ (*)
Ei (a, b tai veteen sekoitettavat maalit, joita markkinoidaan alaryhmään a tai b kuuluvina)	Ei sovelleta	$\leq 25 \text{ g/m}^2$ (*)
Ei sovelleta (kaikki muut asiaankuuluvat alaluokat: c, d, g tai h tai veteen sekoitettavat maalit, joita markkinoidaan alaryhmään c, d, g tai h kuuluvina)	Ei sovelleta	$\leq 38 \text{ g/m}^2$ (*)
Ei sovelleta (lakat ja kuultavat pintakäsittelyaineet: e tai f)	Ei sovelleta	Ei sovelleta

(*) Merkintä m^2 tarkoittaa 1 m^2 kuivaa maalikalvoa, jonka peittävyys on vähintään 98 % asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus kyseisen vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, etteivät vaatimukset ole sovellettavissa. Hakijan on ilmoitettava asiaankuuluvista tuotteista sellaisten valkoisten pigmenttien, joiden taitekerroin on $> 1,8$, kokonaispitoisuus lopputuotteessa, sävytettävässä perusmaalissa tai vaaleissa perusmaaleissa, joita EU-ympäristömerkkihakemus koskee. Näihin tietoihin on sisällyttävä kyseisen valkoisen pigmentin kemiallinen nimi ja CAS-numero, sen ilmoitettu taitekerroin, sen pitoisuus (g/l) maalituotteessa ja maalin tiheys (g/l). Lisäksi on ilmoitettava maalituotteen riittävyys (l/m^2) kuivaan maalikalvoon, jonka peittokyky on vähintään 98 prosenttia asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti (myöntämisperusteen 2 a mukaisesti). Valkoisen pigmentin pitoisuuden (g/l) kertominen riittävyysudella (l/m^2) antaa tulokseksi valkoisen pigmentin pitoisuuden g/m^2 , jota voidaan verrata edellä olevassa taulukossa esitettyihin raja-arvoihin.

Lukuun ottamatta tapauksia, joissa valkoisten pigmenttien pitoisuus on $< 25,0 \text{ g/m}^2$ eikä väitteitä pesunkestävyydestä esitetä, hakijan on myös toimitettava tulokset asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisista pesunkestävyytsteistä, jotka osoittavat, että tuotteet täyttävät muissa asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa määritellyt niihin sovellettavat luokan 1 tai luokan 2 kestävyysvaatimukset.

2 c Vedenkestävyys

Huomautus: Pohjamaalin sisältävissä lakkaan tai kuultavaan pintakäsittelyaineeseen perustuvissa pinnoitusjärjestelmissä voidaan testata joko koko pinnoitusjärjestelmä tai pelkkä viimeistelykerros.

Kuivuneiden pinnoitteiden on oltava vedenkestäviä asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti siten, että 24 tunnin altistuksen ja 16 tunnin palautumisen jälkeen läpinäkyvissä tai läpikuultavissa pinnoitteissa ei ole havaittavissa kiillon muutoksia.

Jos altistettujen näytteiden kiillossa ei ole tapahtunut muutoksia, niille annetaan silmämääräinen arvosana 0, kun mitataan virheiden määrää, virheiden kokoa ja muutosten voimakkuutta asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa määritetyn luokitusjärjestelmän mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, ettei vaatimus ole sovellettavissa.

Kaikkien ympäristömerkkihakemukseen sisältyvien lakkatuotteiden tai kuultavien pintakäsittelyaineiden osalta hakijan vakuutukseen on liitettävä jäljennökset kyseistä tuotetta tai tuoteperhettä koskevista testausselesteistä, jotka ovat asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisia, mukaan lukien asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaiset tulokset kiillon muuttumisesta.

Jos sovelletaan erittäin ohutkalvoisia puunsuojia koskevaa poikkeusta, hakijan on perusteltava poikkeus toimittamalla asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaiset testausselesteet, jotka osoittavat pinnoitekerroksen paksuuden olevan alle 5 µm.

2 d Tarttuvuus

Huomautus: Tätä myöntämisperustetta sovelletaan mineraalipinnoille tarkoitettuihin peittäviin pohjamaaleihin ja pohjustusaineisiin sekä puu- tai metallilistojen ja -verhousten välimaalihin. Tarttuvuudesta voidaan tehdä peittäville pohja- tai välimaalille yksinään tai pohja-/välimaalille ja pintamaalille yhdessä, kunhan yhdistelmä on peittävä. Jos tuoteperheessä on erilaisia värisävyjä, on testattava ainoastaan vaalea tai valkoinen perusmaali tai sävytettävä(t) perusmaali(t).

Ulkokäyttöön tarkoitettujen mineraalipintojen pigmentoitujen pohjamaalien on läpäistävä asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukainen irtivetokoe, jossa alustan koheesiovoima on pohjamaalin tartuntavoimaa pienempi, tai pohjamaalin tartunnan on oltava suurempi kuin 1,5 MPa.

Sisäkäyttöön tarkoitettujen mineraalipintojen pohjamaalien sekä metalli- ja puupintojen välimaalien on saatava asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisen tarttuvuustestin tulokseksi enintään 2.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus kyseisen vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, etteivät vaatimukset ole sovellettavissa. Hakijan on toimitettava jäljennökset asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisista testausselesteistä kaikkien ympäristömerkkihakemukseen sisältyvien mineraalipinnoille tarkoitettujen peittävien pohjamaalien, pohjustusaineiden sekä puu- ja metallipintojen välimaalien osalta.

2 e Säänkestävyys

Huomautus: Tätä myöntämisperustetta sovelletaan ulkomaaleihin ja -lakkoihin. Jos tuoteperheessä on erilaisia värisävyjä, on testattava ainoastaan vaalea tai valkoinen perusmaali tai sävytettävä(t) perusmaali(t).

Kaikki ulkokäyttöön tarkoitetut maalit tai lakat on altistettava keinotekoisille sään vaikutuksille sääkaapissa, joka on varustettu UV-loistelampuilla ja kondensaatiolla tai sadetuksella asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti. Ne on altistettava testiolosuhteille 1 000 tunnin ajan siten, että sykliset olosuhteet ovat seuraavat: UVA 4 h/60 °C + kosteus 4 h/50 °C.

Vaihtoehtoisesti ulkokäyttöön tarkoitettuja puupintojen viimeistelyaineita ja puulakkoja voidaan testata 1 000 tunnin ajan QUV-sääkaapissa, jossa ne altistuvat sään vaikutuksille UV(A)-säteilytys- ja sadetusykyllisissä asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.

Säänkestävyydestin jälkeen altistettujen kalvojen on täytettävä taulukossa 4 esitetyt vaatimukset.

Taulukko 4

Ulkokäyttöön tarkoitettujen maalien ja lakkojen ja niihin liittyvien tuotteiden yleiset säänkestävyysvaatimukset asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti

Ominaisuus	Vaatus (säänkestävyydestin jälkeen)	Soveltamisalaan kuuluvat/kuulumattomat tuotteet
Värimuutos	Värimuutos, $\Delta E \leq 4$	Ei sovelleta lakkoihin eikä läpinäkyviin tai läpikuultaviin sävytettäviin perusmaaleihin.
Kiillon väheneminen	≤ 50 % väheneminen alkuperäiseen kiiltoarvoon verrattuna	Ei sovelleta puolikiiltäviin eikä himmeisiin pintamaaleihin, joiden alkuperäinen kiiltoarvo on alle 60 prosenttia 60 asteen heijastuskulmassa
Liituuntuminen	≤ 2	Sovelletaan vain ulkokäyttöön tarkoitettujen mineraali-, puu- ja metallialustojen pinnoitusjärjestelmien pintamaaleihin.
Hilseily	Hilseilyn määrä: ≤ 2 Hiutaleiden koko: ≤ 2	
Halkeilu	Halkeilun määrä: ≤ 2 Halkeamien koko: ≤ 3	
Rakkuloituminen	Rakkuloiden määrä: ≤ 3 Rakkuloiden koko: ≤ 3	

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus kyseisen vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, etteivät vaatimukset ole sovellettavissa. Kaikkien ympäristömerkkihakemukseen sisältyvien ulkokäyttöön tarkoitettujen maalien ja lakkojen osalta hakijan on toimitettava jäljennökset testausselesteista, joissa esitetään yksityiskohtaisesti käytetty (asiankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukainen) säänkestävyyden testausmenetelmä sekä tulokset ominaisuuksien muutoksista säänkestävyydestin jälkeen.

2 f Vesihöyryn läpäisevyys

Huomautus: Tätä perustetta sovelletaan ainoastaan ulkokäyttöön tarkoitettuihin mineraalipintojen maaleihin, joiden markkinointimateriaalissa esitetään hengittävyttä tai vesihöyryn läpäisevyyttä koskevia väitteitä. Jos tuoteperheessä on erilaisia värisävyjä, on testattava ainoastaan vaalea tai valkoinen perusmaali tai sävytettävä(t) perusmaali(t).

Asiaankuuluvat maalituotteet on testattava vesihöyryn läpäisevyyden osalta asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti, ja niiden saamisen tulosten on vastattava asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa määriteltyä kohtalaista (luokka V2) tai suurta (luokka V1) vesihöyryn läpäisevyyttä.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus kyseisen vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, etteivät vaatimukset ole sovellettavissa. Hakijan on toimitettava jäljennökset asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisista testausselesteista, joissa tulokset on ilmaistu asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa määritellyn luokitusjärjestelmän mukaisesti, kaikkien sellaisten ympäristömerkkihakemukseen sisältyvien ulkokäyttöön tarkoitettujen mineraalipintojen maalien osalta, joista esitetään asiaa koskevia markkinointiväitteitä.

2 g Veden läpäisevyys

Huomautus: Tätä myöntämisperustetta sovelletaan vain ulkokäyttöön tarkoitettuihin mineraalipintojen maaleihin. Jos tuoteperheessä on erilaisia värisävyjä, on testattava ainoastaan vaalea tai valkoinen perusmaali tai sävytettävä(t) perusmaali(t).

Maalituotteet on testattava veden läpäisevyyden osalta asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti, ja niiden on täytettävä tapauksen mukaan seuraavat vaatimukset:

- Ulkokäyttöön tarkoitetut mineraalipintojen maalit, joiden väitetään olevan vedenkestäviä tai vettähyлкivіä tai vastaavia: pieni veden läpäisevyys (luokka W3) asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien luokitusjärjestelmän mukaisesti.
- Kaikki muut ulkokäyttöön tarkoitetut mineraalipintojen maalit: kohtalainen veden läpäisevyys (luokka W2) asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien luokitusjärjestelmän mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus kyseisen vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, etteivät vaatimukset ole sovellettavissa. Hakijan on toimitettava kaikkien ulkokäyttöön tarkoitettujen mineraalipintojen maalien osalta jäljennökset asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisista testausselesteista, joissa tulokset on ilmaistu asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa määritellyn luokitusjärjestelmän mukaisesti.

2 h Sienikasvustojen esto

Huomautus: Tätä myöntämisperustetta sovelletaan vain ulkokäyttöön tarkoitettuihin mineraali- tai puupintojen maaleihin, joista esitetään sienikasvustojen estoa koskevia markkinointiväitteitä. Jos tuoteperheessä on erilaisia värisävyjä, on testattava ainoastaan vaalea tai valkoinen perusmaali tai sävytettävä(t) perusmaali(t).

Asetuksessa (EU) N:o 528/2012 säädettyjen valmisteryhmää 7 (PT7) koskevien tehovaatimusten mukaisesti seuraavien vaatimusten on täyttyttävä:

- Ulkokäyttöön tarkoitetut mineraalipintojen maalit: Sienikasvustojen eston luokka on 1 tai pienempi (luokka 0) asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.
- Puupintojen maalit: sienikasvustojen eston luokka on 0 asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus kyseisen vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, etteivät vaatimukset ole sovellettavissa. Hakijan on toimitettava jäljennökset asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisista testausselesteista sellaisten ulkokäyttöön tarkoitettujen mineraali- tai puupintojen maalien osalta, joista on esitetty asiaa koskevia markkinointiväitteitä.

2 i Leväkasvustojen esto

Huomautus: Tätä myöntämisperustetta sovelletaan vain ulkokäyttöön tarkoitettuihin mineraali- tai puupintojen maaleihin, joista esitetään leväkasvustojen estoa koskevia markkinointiväitteitä. Jos tuoteperheessä on erilaisia värisävyjä, on testattava ainoastaan vaalea tai valkoinen perusmaali tai sävytettävä(t) perusmaali(t).

Asetuksessa (EU) N:o 528/2012 säädettyjen valmisteryhmää 7 (PT7) koskevien tehovaatimusten mukaisesti seuraavien vaatimusten on täyttyttävä:

- Ulkokäyttöön tarkoitetut mineraalipintojen maalit: leväkasvustojen eston luokka on 1 tai alempi (luokka 0) asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.
- Puupintojen maalit: leväkasvustojen eston luokka on 0 asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus kyseisen vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, etteivät vaatimukset ole sovellettavissa. Hakijan on toimitettava jäljennökset asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisista testausselesteista sellaisten ulkokäyttöön tarkoitettujen mineraali- tai puupintojen maalien osalta, joista on esitetty asiaa koskevia markkinointiväitteitä.

2 j Halkeamien silloitus

Huomautus: Tätä myöntämisperustetta sovelletaan vain ulkokäyttöön tarkoitettuihin mineraalipintojen maaleihin, joista esitetään elastomeerisiä (eli halkeamien silloitusta koskevia) markkinointiväitteitä. Jos tuoteperheessä on erilaisia värisävyjä, on testattava ainoastaan vaalea tai valkoinen perusmaali tai sävytettävä(t) perusmaali(t).

Pinnoitteen on täytettävä vaatimukset, jotka koskevat luokan A1 tai sitä parempaa halkeamien silloituskäytystä 23 °C:ssa (eli A2, A3 jne.) asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus kyseisen vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, etteivät vaatimukset ole sovellettavissa. Hakijan on toimitettava jäljennökset asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisista testausselesteistä sellaisten ulkokäyttöön tarkoitettujen mineraalipintojen maalien osalta, joista on esitetty asiaa koskevia markkinointiväitteitä.

2 k Alkalinkestävyys

Huomautus: Tätä myöntämisperustetta sovelletaan vain ulkokäyttöön tarkoitettuihin mineraalipintojen pinnoitteisiin, mukaan lukien pohjamaalit. Jos tuoteperheessä on erilaisia värisävyjä, on testattava ainoastaan vaalea tai valkoinen perusmaali tai sävytettävä(t) perusmaali(t).

Maalipinta ei saa havaittavasti vahingoittua testissä, jossa pinnoitteelle läikytetään 10-prosentista NaOH-liuosta 24 tunnin ajan asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti. Arviointi on tehtävä 24 tunnin kuivatuksen ja palautumisen jälkeen. Jos testatun pinnoitteen pinnalla ei ole havaittavissa vaurioita, kun sille tehdään rakkuloiden koon ja määrän silmämääräinen arviointi asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti, sille annetaan kyseisissä standardeissa määritellyn luokituksen mukaisesti arvosanaksi 1 tai parempi (eli 0 tai 1).

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus kyseisen vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, etteivät vaatimukset ole sovellettavissa. Hakijan on toimitettava kaikkien ulkokäyttöön tarkoitettujen mineraalipintojen maalien tai pohjamaalien osalta jäljennökset asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisista testausselesteistä, joissa tulokset on ilmaistu asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa määritellyn luokitusjärjestelmän mukaisesti.

Myöntämisperuste 3 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden (SVOC) pitoisuudet

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden (SVOC) pitoisuudet eivät saa ylittää taulukossa 5 vahvistettuja raja-arvoja.

VOC- ja SVOC- pitoisuudet määritetään käyttövalmiista tuotteesta, johon on sisällyttävä kaikki ennen käyttöä lisättäväksi suositellut lisäaineet, kuten väriaineet ja/tai ohenteet.

Taulukko 5

VOC- ja SVOC-pitoisuuksien raja-arvot

VOC- ja SVOC-pitoisuuksien raja-arvot		
Tuotekuvaus (alaluokat direktiivin 2004/42/EY mukaisesti)	VOC-yhdisteiden ⁽¹⁾ raja-arvot (g/l käyttövalmista tuotetta)	SVOC-yhdisteiden ⁽²⁾ raja-arvot (g/l käyttövalmista tuotetta)
a. Sisäseinien ja -kattojen himmeät maalit ja pinnoitteet (kiiltoarvo 60 asteen heijastuskulmassa < 25)	10	25 ⁽¹⁾ / 30 ⁽²⁾
b. Sisäseinien ja -kattojen kiiltävät maalit ja pinnoitteet (kiiltoarvo 60 asteen heijastuskulmassa > 25)	30	25 ⁽¹⁾ / 30 ⁽²⁾
c. Mineraalialustaisten julkisivujen maalit ja pinnoitteet	20	35
d. Sisä- ja ulkolistojen ja -verhousien maalit puu- ja metallipinnoille	60	40 ⁽¹⁾ / 50 ⁽²⁾
e. Sisäkäyttöön tarkoitetut lakat ja kuultavat pintakäsittelyaineet sekä peittävät puunsuojat	60	30

VOC- ja SVOC-pitoisuuksien raja-arvot		
Tuotekuvaus (alaluokat direktiivin 2004/42/EY mukaisesti)	VOC-yhdisteiden ⁽¹⁾ raja-arvot (g/l käyttövalmista tuotetta)	SVOC-yhdisteiden ⁽⁴⁾ raja-arvot (g/l käyttövalmista tuotetta)
e. Ulkokäyttöön tarkoitetut lakat ja kuultavat pintakäsittelyaineet sekä peittävät puunsuojat	60	50
f. Sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitetut erittäin ohutkalvoiset puunsuojat	40	30 ⁽¹⁾ / 40 ⁽²⁾
g. Pohjamaalit	10	25 ⁽¹⁾ / 30 ⁽²⁾
h. Pohjustusaineet	10	25 ⁽¹⁾ / 30 ⁽²⁾

⁽¹⁾ SVOC-raja-arvoa sovelletaan sisäkäyttöön tarkoitettuihin valkoisiin maaleihin ja lakkoihin
⁽²⁾ SVOC-raja-arvoa sovelletaan sisäkäyttöön tarkoitettuihin sävytettyihin maaleihin / ulkokäyttöön tarkoitettuihin maaleihin ja lakkoihin
⁽³⁾ 'Haihtuvalla orgaanisilla yhdisteillä' (VOC-yhdisteillä) tarkoitetaan orgaanisia yhdisteitä, joiden alkukiehumispiste on enintään 250 °C normaali-ilmanpaineessa 101,3 kPa mitattuna
⁽⁴⁾ 'Puolihihtuvalla orgaanisilla yhdisteillä' (SVOC-yhdisteillä) tarkoitetaan orgaanisia yhdisteitä, joiden kiehumispiste on yli 250 °C ja alle 370 °C normaali-ilmanpaineessa 101,3 kPa mitattuna

VOC-pitoisuus on määritettävä joko aineisiin ja raaka-aineisiin perustuvilla laskelmilla tai käyttämällä asiaankuuluviissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa esitettyjä menetelmiä tai, jos tuotteen VOC-pitoisuus on alle 1,0 g/l, muissa asiaankuuluviissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa esitettyillä menetelmillä. SVOC-pitoisuus on määritettävä käyttämällä asiaankuuluviissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa esitettyjä menetelmiä. Jos kyseessä ovat sekä sisä- että ulkokäyttöön soveltuvat tuotteet, niihin on sovellettava sisämaaleja ja -lakkoja koskevia tiukimpia SVOC-raja-arvoja.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava vakuutus vaatimuksen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi VOC- ja SVOC-yhdisteiden pitoisuuksia koskevat laskelmat, jotka perustuvat käyttövalmiissa tuotteessa käytettäviin ainesosiin ja raaka-aineisiin. Vaihtoehtoisesti käyttövalmiin tuotteen VOC- ja SVOC-yhdisteiden pitoisuudet on ilmoitettava toimittamalla edustava testausseoste tai -seosteet, jotka perustuvat asiaankuuluvassa kansainvälisessä standardissa esitettyihin menetelmiin, ja tulosten on osoitettava asiaankuuluvien raja-arvojen noudattaminen.

Myöntämisperuste 4 Vaarallisten aineiden ja seosten rajoittaminen

Huomautus: näitä alakriteerejä sovelletaan tuotteen lopulliseen koostumukseen ja kaikkiin sen sisältämiin toimitettuihin ainesosiin.

4.1 Erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin sovellettavat rajoitukset

Lopputuote ja sen sisältämät toimitetut aineosat eivät saa sisältää aineita, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitetut kriteerit ja jotka on tunnistettu kyseisen asetuksen 59 artiklassa kuvatun menettelyn mukaisesti ja sisällytetty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus siitä, että lopputuote ja sen toimitetut aineosat eivät sisällä erityistä huolta aiheuttavia aineita niihin sisältyvinä aineina. Hakijan vakuutuksen tueksi on toimitettava käyttöturvallisuustiedotteet kaikista toimitetuista aineosista, joita käytetään lopputuotteen valmistuksessa, sekä vakuutukset kemikaalien toimittajilta.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi tunnistettujen ja ehdokasluetteloon sisältyvien aineiden luettelo on saatavilla osoitteessa

<https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>.

Luetteloon on viitattava EU-ympäristömerkin hakupäivänä.

Jos ainesosiin sisältyy pieniäkin määriä erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi tunnistettuja tunnettuja epäpuhtauksia, kyseisten epäpuhtauksien määrä lopputuotteen koostumuksessa on arvioitava käyttäen epäpuhtauden pitoisuutta ja retentiotekijää, jonka oletetaan olevan 100 prosenttia. Epäpuhtauksia, jotka ovat erityistä huolta aiheuttavia aineita, ei saa esiintyä yli 0,0100 painoprosenttia maali- tai lakkatuotteissa eikä yli 0,100 painoprosenttia missään yksittäisessä ainesosassa. Kaikki poikkeukset 100 prosentin retentiotekijästä erityistä huolta aiheuttavan epäpuhtauden osalta (esimerkiksi liuotteen höyrystymisen vuoksi) tai kemiallisen muuntumisen tapauksessa on perusteltava asianmukaisesti.

4.2 Yleiset rajoitukset, jotka perustuvat asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen vaaraluokkien mukaisiin luokituksiin

a) Lopputuotteen koostumus

Lopputuotteen koostumus ei saa olla luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi, lisääntymiselle vaaralliseksi, välittömästi myrkylliseksi, aspiraatiovaaraksi, elinkohtaisesti myrkylliseksi, hengitysteitä tai ihoa herkistäväksi aineeksi, vesiympäristölle vaaralliseksi, otsonikerrokselle vaaralliseksi, hormonaaliseksi haitta-aineeksi, hitaasti hajoavaksi, biokertyväksi ja myrkylliseksi (PBT) tai hitaasti hajoavaksi, kulkeutuvaksi ja myrkylliseksi (PMT) asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti ja erityisesti taulukossa 6 esitettyjen vaaralausekekoodien mukaisesti. Ainoa tästä säännöstä sallittava poikkeus on luokitus H412 ja H413 ja ainoastaan, jos tämä johtuu ulkomaalien tai -lakkojen kuivan kalvon säilytysaineen pitoisuuksista.

b) Sisältyvät aineet

Ellei taulukossa 7 ole esitetty poikkeusta, lopputuotteen koostumuksessa ei saa esiintyä sisältyviä aineita, joiden pitoisuus on vähintään 0,010 painoprosenttia lopputuotteesta ja jotka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti johonkin taulukossa 6 mainituista vaaraluokista ja -kategorioista ja joille on annettu niihin liittyvä vaaralausekekoodi.

Taulukko 6

Rajoitetut vaaraluokat ja -kategoriat, -koodit ja niihin liittyvät vaaralausekkeet

Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR)	
Kategoriat 1A ja 1B	Kategoria 2
H340: Saattaa aiheuttaa perimävaurioita	H341: Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
H350: Saattaa aiheuttaa syöpää	H351: Epäillään aiheuttavan syöpää
H350i: Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä	
H360: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä	H361: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
H360F: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä	H361f: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä
H360D: Saattaa vaurioittaa sikiötä	H361d: Epäillään vaurioittavan sikiötä
H360FD: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Saattaa vaurioittaa sikiötä	H361fd: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä
H360Fd: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä	H362: Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille
H360Df: Saattaa vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.	
Välitön myrkyllisyys	
Kategoriat 1 ja 2	Kategoria 3
H300: Tappavaa nieltynä	H301: Myrkyllistä nieltynä
H310: Tappavaa joutuessaan iholle	H311: Myrkyllistä joutuessaan iholle
H330: Tappavaa hengitettynä	H331: Myrkyllistä hengitettynä
	EUH070: Myrkyllistä joutuessaan silmään.
Aspiraatiovaara	
Kategoria 1	
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin	

Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR)	
Kategoriat 1A ja 1B	Kategoria 2
Elinkohtainen myrkyllisyys	
Kategoria 1	Kategoria 2
H370: Vahingoittaa elimiä	H371: Saattaa vahingoittaa elimiä
H372: Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa	H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Hengitysteiden ja ihon herkistyminen	
Kategoriat 1, 1A ja 1B	
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion	
H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia	
Vesiympäristölle vaarallinen	
Kategoriat 1 ja 2	Kategoriat 3 ja 4
H400: Erittäin myrkyllistä vesielioille	H412: Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
H410: Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia	H413: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesielioille
H411: Myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia	
Otsonikerrokselle vaarallinen	
H420: Vahingoittaa kansanterveyttä ja ympäristöä tuhoamalla otsonia yläilmakehässä	
Ihmisten terveyteen tai ympäristöön vaikuttavat hormonaaliset haitta-aineet	
Kategoria 1	Kategoria 2
EUH380: Saattaa aiheuttaa hormonitoiminnan häiriöitä ihmisissä	EUH381: Epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriöitä ihmisissä
EUH430: Saattaa aiheuttaa hormonitoiminnan häiriöitä ympäristössä	EUH431: Epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriöitä ympäristössä
Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT)	
PBT	Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB)
EUH440: Kertyy ympäristöön ja eläviin eliöihin, myös ihmisiin	EUH441: Kertyy voimakkaasti ympäristöön ja eläviin eliöihin, myös ihmisiin
Hitaasti hajoava, kulkeutuva ja myrkyllinen (PMT)	
PMT	Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti kulkeutuva (vPvM)
EUH450: Voi aiheuttaa vesivarojen pitkäaikaista hajakuormitusta	EUH451: Voi aiheuttaa vesivarojen erittäin pitkäkestoista hajakuormitusta

Edellä mainittua vaatimusta ei sovelleta sellaisten aineiden käyttöön, joiden ominaisuudet muuttuvat kemiallisesti tuotantoprosessin aikana siten, että merkityksellinen vaara, jonka osalta aine on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, ei enää ole voimassa.

Tätä myöntämisperustetta ei sovelleta sisältyviin aineisiin, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdan soveltamisalaan kuuluvia mainitun asetuksen liitteessä IV ja V lueteltuja aineita, jotka on vapautettu rekisteröintiä, jatkokäyttäjää ja arviointivaatimuksia koskevien säännösten soveltamisesta.

Taulukko 7

Poikkeukset sellaisiin sisältyviin aineisiin sovellettaviin rajoituksiin, jotka luokitellaan yhteen tai useampaan taulukossa 6 lueteltuun rajoitettuun vaaraluokkaan ja joiden pitoisuus lopputuotteessa on vähintään 0,010 painoprosenttia.

Aineen tyyppi, aineen nimi ja CAS-numero	Vaarakoodit, joita poikkeukset koskevat	Poikkeuksen edellytykset
--	---	--------------------------

Säilytysaineet ja säilytysaineiden stabilointiaineet

Säilytysaineita koskeva huomautus: toimittajien on ilmoitettava kaikki ainesosiin lisätyt säilytysaineet, ja maalin tai lakan tuottajan on ilmoitettava kaikki suoraan lopputuotteeseen lisätyt säilytysaineet. Ainesosissa ja lopputuotteessa sallitaan ainoastaan sellaiset säilytysaineet, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisia. Unionista peräisin olevien lopputuotteiden osalta muistutetaan, että ei riitä, että säilytysaineen sisältämät tehoaineet on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla valmisteryhmälle 6 (PT6) (suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet) tai valmisteryhmälle 7 (PT7) (kuivan kalvon säilytysaineet), vaan säilytysainetuotteella on oltava lupa asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla valmisteryhmän 6 tai 7 osalta tai se on asetettava saataville markkinoilla kyseisen asetuksen 89 artiklan 2 kohdassa säädettyjen siirtymätoimenpiteiden mukaisesti. PT6- ja PT7-säilytysaineiden yhteenlaskettuja enimmäismääriä sovelletaan seuraaviin tuoteluokkiin:

- Sisäkäyttöön tarkoitetut tuotteet: enintään 0,080 painoprosenttia PT6:ta lopputuotteessa.
- Sävytysjärjestelmissä käytettävät sävytysaineet: enintään 0,20 painoprosenttia PT6:ta lopputuotteessa.
- Erittäin kosteisiin sisätiloihin markkinoidut tuotteet: enintään 0,080 painoprosenttia PT6:ta ja enintään 0,10 painoprosenttia PT7:ää lopputuotteessa.
- Ulkokäyttöön tarkoitetut tuotteet: enintään 0,080 painoprosenttia PT6:ta ja enintään 0,50 painoprosenttia PT7:ää lopputuotteessa.

Sävytysaineita lukuun ottamatta kaikkia säilytysaineiden pitoisuuksia/rajoja/tasojä koskevia viittauksia osiossa "Säilytysaineet ja säilytysaineiden stabilointiaineet" on pidettävä viittauksina lopputuotteeseen sisältyviin säilytysaineiden tehoaineisiin.

Jäljempänä olevassa poikkeustaulukossa ei mainita säilytysaineita, joita ei voi esiintyä lopputuotteen koostumuksessa yli 0,010 prosentin pitoisuuksina, koska kyseisten aineiden erityinen pitoisuusraja, jonka perusteella ne luokiteltaisiin rajoitetuiksi CLP-vaaraluokituksen perusteella, on alle 0,010 prosenttia, joten niitä ei joka tapauksessa voida käyttää yli 0,010 prosentin pitoisuuksina, eikä poikkeusta näin ollen tarvita. Tämä ei tarkoita, ettei niitä voitaisi käyttää EU-ympäristömerkin saaneisiin tuotteisiin sisältyvinä aineina millään tasolla. Jos tällaisia säilytysaineita ei nimenomaisesti suljeta pois alakriteerissä 4.3, niitä voidaan käyttää, kunhan niiden pitoisuudet alittavat kaikki erityiset pitoisuusrajat, jotka aiheuttaisivat lopputuotteen koostumuksen määrittelyn rajoitetuksi CLP-luokituksen perusteella.

Suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet (PT6) sävytysaineissa tai lopputuotteessa:	H301, H311, H317, H330, H331, H372, H373, H400, H410, H411, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Kaikkien valmisteryhmään 6 kuuluvien suljetuissa astioissa käytettävien säilytysaineiden (niiden, joiden käyttö on sallittu poikkeuksella yli 0,010 prosentin pitoisuuksina, sekä niiden, joihin ei sovelleta poikkeusta mutta joita käytetään alle 0,010 prosentin pitoisuuksina) yhteismäärä ei saa ylittää edellä olevassa huomautuksessa määriteltyjä raja-arvoja. Jos käytetään formaldehydiä vapauttavia säilytysaineita, lopputuotteen vapaan formaldehydin pitoisuuden on noudatettava alakriteerissä 4.3(l) asetettuja raja-arvoja. Erityisiä pitoisuusrajoja (painoprosentteina lopputuotteesta) sovelletaan seuraaviin poikkeuksen saaneisiin aineisiin: — Bronopoli (CAS-nro 52-51-7): enintään 0,030 % — DBNPA (CAS-nro 10222-01-2): enintään 0,030 % — Natriumpyritioni (CAS-nro 3811-73-2): enintään 0,030 % — BIT (CAS-nro 2634-33-5): enintään 0,036 % — Isotiatsolinonit ja isotiatsolinonia vapauttavat aineet yhteensä (aineet, joiden käyttö on sallittu poikkeuksella yli 0,010 prosentin pitoisuutena, sekä aineet, joihin ei sovelleta poikkeusta mutta joita käytetään alle 0,010 prosentin pitoisuuksina): enintään 0,040 % lopputuotteissa — Diamiini (CAS-nro 2372-82-9): enintään 0,050 %
---	--	---

Aineen tyyppi, aineen nimi ja CAS-numero	Vaarakoodit, joita poikkeukset koskevat	Poikkeuksen edellytykset
Kuivan kalvon säilytysaineet (PT7):	H311, H317, H330, H331, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ja H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Koskee vain ulkokäyttöön tarkoitettuja tuotteita ja erittäin kosteissa sisätiloissa käytettäviä tuotteita. Kaikkien valmisteryhmään 7 kuuluvien kuivan kalvon säilytysaineiden (niiden, joiden käyttö on sallittu poikkeuksella yli 0,010 prosentin pitoisuuksina, sekä niiden, joihin ei sovelleta poikkeusta mutta joita käytetään alle 0,010 prosentin pitoisuuksina) yhteismäärä ei saa ylittää edellä olevassa huomautuksessa määriteltyjä raja-arvoja. Kun on kyse hitaasti vapautuvista kapseloiduista kuivan kalvon säilytysaineista, lopputuotteen tai interpoloitujen koostumusten luokituksen olisi perustuttava vaarallisten aineosien absoluuttiseen pitoisuuteen (eli ilman kapselointia). Lopputuote tai interpoloitu koostumus ei saa olla luokiteltu mihinkään taulukossa 6 lueteltuun vaaraluokkaan. Kaikkia luokkiin H400 tai H410 luokiteltuja kuivan kalvon säilytysaineita koskevat seuraavat vaatimukset: ne eivät saa olla biokertyviä, ja tämä on osoitettava siten, että niiden oktanoli-vesi-jakautumiskerroin (Log Kow) on enintään 3,2 tai niiden biokertyvyyskerroin (BCF) on enintään 100.
Säilytysaineiden stabilointiaineet: Sinkkioksidi (CAS-nro 1314-13-2)	H400, H410	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Käyttö sallittu säilytysaineiden stabilointiaineena enintään 0,040 painoprosentin pitoisuuksina lopputuotteesta, kun sitä käytetään sellaisten suljetuissa astioissa käytettävien säilytysaineiden tai kuivan kalvon säilytysaineiden yhdistelmien stabilointiin, jotka edellyttävät 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia (BIT).
Kuivausaineet ja nahoittumisenestoaineet		
Nahoittumisenestoaineet	H317, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Nahoittumisenestoaineiden kokonaismäärä saa lopputuotteessa olla enintään 0,40 painoprosenttia.
Kuivausaineet	H301, H317, H373, H400, H410, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Kuivausaineiden kokonaismäärä saa lopputuotteessa olla enintään 0,10 painoprosenttia. Luokkia H400 ja H410 koskeva poikkeus koskee ainoastaan kobolttipohjaisia kuivausaineita, ja näitä yhdisteitä voidaan sisällyttää lopputuotteen koostumukseen enintään 0,050 painoprosenttia.
Pigmentit ja pigmenttien lisäaineet		
Trimetylolipropaani (CAS-nro 77-99-6)	H361fd	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Ainoastaan kun sitä käytetään lisäaineena toimitetuissa pigmenteissä ja enintään 0,50 painoprosentin pitoisuuksina toimitetussa pigmentissä.
Sideaineet ja polymeeridisersioidit		
Sideaineet ja silloitteet: Adipiinihappodihydratsidi (CAS-nro 1071-93-8)	H317, H411	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu enintään 1,0 painoprosentin pitoisuuksina sideaineena tai polymeeridisersiona toimivassa ainesosassa ja kun sitä käytetään tartunta-aineena tai silloitteena.
Reagoimattomat monomeerit (sideaineissa)	H301, H304, H311, H317, H331, H334, H372, H400, H410, H411, H412	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Tämän poikkeuksen osalta reagoimattomien monomeerien kokonaispitoisuus lopputuotteen koostumuksessa saa olla enintään 0,050 painoprosenttia.

Aineen tyyppi, aineen nimi ja CAS-numero	Vaarakoodit, joita poikkeukset koskevat	Poikkeuksen edellytykset
Muut, sekalaiset		
Metanoli (CAS-nro 67-56-1)	H301, H311, H331, H370	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu tuotteen koostumuksessa ainoastaan muiden aineiden reaktiotuotteiden jääminä. Sallittu jäännöspitoisuus kasvaa sideainepitoisuuden funktiona seuraavasti: — Sideainepitoisuus 10–20 %: sallittu lopputuotteen jäännösmetanolipitoisuus on 0,020 painoprosenttia. — Sideainepitoisuus 20–40 %: sallittu lopputuotteen jäännösmetanolipitoisuus on 0,030 painoprosenttia. — Sideainepitoisuus > 40 %: sallittu lopputuotteen jäännösmetanolipitoisuus on 0,050 painoprosenttia.
Mineraaliraaka-aineet, mukaan lukien täyteaineet, valumisenestoaineet ja himmennysaineet	H372, H373	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Koskee vain mineraaliraaka-aineita ja leukofylliittimineraaleja, jotka sisältävät luonnostaan kiteistä piidioksidia. Sallittu lopputuotteen koostumuksessa enintään 1,0 painoprosentin pitoisuuksina H372-materiaalien osalta tai enintään 10 painoprosentin pitoisuuksina H373-materiaalien osalta. Jos materiaali toimitetaan kuivana jauheena, hakijan on osoitettava, että sillä on käytössä järjestelmät, joilla minimoidaan työntekijöiden altistuminen kuivalle jauheelle työpaikalla (esim. suljetut annostelujärjestelmät, tuuletetut annostelu- ja sekoitusalueet sekä henkilönsuojaimet).
Neutraloivat aineet	H301, H311, H331, H400, H410, H411, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu enintään 1,0 painoprosentin pitoisuuksina lakkavalmisteissa ja enintään 0,50 painoprosentin pitoisuuksina kaikissa muissa tuotteissa.
Optiset kirkasteet	H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu lopputuotteen koostumuksessa enintään 0,10 painoprosentin pitoisuuksina.
Silikonihartsit	H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu lopputuotteen koostumuksessa enintään 2,0 painoprosentin pitoisuuksina.
Liuotteet	H304	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu lopputuotteen koostumuksessa enintään 2,0 painoprosentin pitoisuuksina.
Pinta-aktiiviset aineet	H411, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu enintään 1,0 painoprosentin pitoisuuksina läpinäkyvissä, läpikuultavissa, valkoisissa tai vaaleissa valmisteissa tai enintään 3,0 painoprosentin pitoisuuksina kaikissa muissa väreissä.
UV-stabilointiaineet	H317, H411, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sovelletaan ainoastaan ulkokäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin, sallittu lopputuotteen koostumuksessa enintään 0,60 painoprosentin pitoisuuksina.

(*) *Horisontaalisen poikkeuksen edellytys: mikään edellä mainituista poikkeuksista ei ole sallittu erikseen eikä yhdessä, jos ne johtavat siihen, että lopputuote luokitellaan johonkin taulukossa 6 määritellyistä vaaraluokista, lukuun ottamatta luokkia H412 ja H413 ulkokäyttöön tarkoitettujen tuotteiden osalta, kun syynä ovat kuivan kalvon säilytysaineet.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus alakriteerin 4.2 ja mahdollisten asiaankuuluvien poikkeusehtojen noudattamisesta ja liitettävä siihen tueksi toimittajien vakuutukset ja muut asiaankuuluvat asiakirjatodisteet.

Hakijan on esitettävä luettelo kaikista sisältyvistä aineista, joihin liittyy yksi tai useampi rajoitetuista CLP-asetuksen mukaisista vaaroista ja joiden pitoisuuden lopputuotteen koostumuksessa lasketaan olevan yli 0,010 painoprosenttia, ja ilmoitettava kyseisten aineiden CAS-numerot, CLP-luokituksen status (eli harmonisoitu, yhteenliittymän tekemä tai vain yksittäisten yritysten tekemä luokitus) ja tehtävä (esimerkiksi suljetuissa astioissa käytettävä säilytysaine, kuivausaine, pigmentti, neutraloiva aine, pinta-aktiivinen aine, UV-stabilointiaine jne.). Sisältyvien aineiden pitoisuudet lopputuotteessa on laskettava seuraavien tekijöiden perusteella:

- luettelo kaikista ainesosista, kemikaaleista tai raaka-aineista, joita käytetään lopputuotteen valmistuksessa;
- ainesosien, kemikaalien tai raaka-aineiden seulonta sellaisten sisältyvien aineiden ja tunnettujen epäpuhtauksien osalta, joihin liittyy jokin EU-ympäristömerkin puitteissa rajoitetuista CLP-asetuksen mukaisista vaaroista;
- kaikkien sellaisten seulottujen sisältyvien aineiden ja tunnettujen epäpuhtauksien, joihin liittyy EU-ympäristömerkin puitteissa rajoitettu CLP-asetuksen mukainen vaara, pitoisuudet käytetyissä ainesosissa, kemikaaleissa tai raaka-aineissa siinä muodossa, jossa ne on toimitettu;
- kunkin ainesosan, kemikaalin tai raaka-aineen paino laskettuna yhteen niin, että tuloksena on lopputuotteen tunnettu paino.

Tunnettuja epäpuhtauksia on kohdeltava sisältyvinä aineina vain, jos seulonnassa käy ilmi, että niiden pitoisuus lopputuotteessa on yli 0,010 painoprosenttia tai niiden pitoisuus jossakin ainesosassa on yli 0,100 painoprosenttia. Tunnettuja epäpuhtauksia, joiden pitoisuus jää näiden kynnyksarvojen alle, ei oteta huomioon laskelmissa.

Kaikkien seulottujen sisältyvien aineiden oletetaan sisältyvän 100-prosenttisesti lopputuotteeseen. Kaikki poikkeukset 100 prosentin retentiotekijästä käsittelyn aikana (esimerkiksi liuotteen höyrystymisen vuoksi) tai seulotun sisältyvän aineen kemiallisen muuntumisen vuoksi on perusteltava. Aineita, joiden tiedetään vapautuvan sisältyvistä aineista tai joiksi sisältyvien aineiden tiedetään hajoavan, pidetään sisältyvinä aineina eikä epäpuhtauksina.

Jos seulotun sisältyvän aineen pitoisuus lopputuotteen koostumuksessa on yli 0,010 painoprosenttia, mutta se on vapautettu alakriteerin 4.2 soveltamisesta (ks. asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteet IV ja V), hakijan asiaa koskeva vakuutus riittää kyseisten aineiden osalta.

Koska saman EU-ympäristömerkkilisenssin piiriin voi kuulua useita tuotteita tai mahdollisia tuotteita (kuten säilytysjärjestelmällä tuotettavat sävyt), joissa käytetään samoja ainesosia, kemikaaleja tai raaka-aineita, kunkin seulotun sisältyvän aineen osalta voidaan hyväksyä saman lisenssin piiriin kuuluvan yhteisen tuoteperheen epädullisinta tuotetta koskeva laskelma.

Tavarantoimittajilta pyydettyjä mahdollisesti kaupallisesti arkaluonteisia tietoja sisältävät todisteet voidaan toimittaa myös suoraan toimivaltaisille elimille niin, että tiettyjä yksityiskohtia ei tarvitse välttämättä paljastaa hakijalle.

4.3 Sisältyviin aineisiin sovellettavat tiettyjä vaarallisia aineita koskevat rajoitukset.

Ellei alakriteerissä 4.2 ole esitetty poikkeusta, seuraavia aineita ei saa esiintyä lopputuotteen koostumukseen sisältyvinä aineina eikä lopputuotteen valmistuksessa käytettäviin ainesosiin sisältyvinä aineina:

- a) Syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokitellut säilytysaineet tai kuivausaineet.
- b) Aineet, jotka luokitellaan CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti kategoriaan 1 tai kategoriaan 2 kuuluviksi ihmisten terveyteen tai ympäristöön vaikuttaviksi hormonaalisiksi haitta-aineiksi, aineet, jotka on sisällytetty REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun mahdollisesti lupamenettelyn piiriin sisällytettävien aineiden luetteloon, koska niillä on ihmisten terveyteen tai ympäristöön vaikuttavia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, sekä aineet, joilla on asetuksen (EU) N:o 528/2012 tai asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, lukuun ottamatta DBNPA:ta (CAS-nro 10222-01-2), kun sitä käytetään suljetuissa astioissa käytettävänä säilytysaineena.

- c) Aineet, jotka luokitellaan CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti hitaasti hajoaviksi, biokertyviksi ja myrkyllisiksi (PBT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin voimakkaasti biokertyviksi (vPvB) ympäristön ja elävien eliöiden, myös ihmisten kannalta, aineet, jotka on sisällytetty REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun mahdollisesti lupamenettelyn piiriin sisällytettävien aineiden luetteloon, koska niillä on PBT- tai vPvB-ominaisuuksia ympäristön ja elävien eliöiden, myös ihmisten kannalta, sekä aineet, joilla on asetuksen (EU) N:o 528/2012 tai asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti todettu olevan PBT- tai vPvB-ominaisuuksia ympäristön ja elävien eliöiden, myös ihmisten kannalta.
- d) Aineet, jotka luokitellaan CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti hitaasti hajoaviksi, kulkeutuviksi ja myrkyllisiksi (PMT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin voimakkaasti kulkeutuviksi (vPvM), sekä aineet, jotka on sisällytetty REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun mahdollisesti lupamenettelyn piiriin sisällytettävien aineiden luetteloon, koska niillä on PMT- tai vPvM-ominaisuuksia.
- e) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XIV olevassa 43 kohdassa tai liitteessä XVII olevassa 46 kohdassa tarkoitettut alkyylifenolit, alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja niiden johdannaiset.
- f) Tämän päätöksen 4 artiklan 42 kohdassa määritellyt perfluoratut ja polyfluoratut yhdisteet (PFAS).
- g) Ftalaatit.
- h) Orgaaniset tinayhdisteet.
- i) Hajusteaineet, jotka on kielletty tai joiden käyttöä on rajoitettu kosmeettisissa valmisteissa ja jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä II tai III.
- j) Bisfenolit, joista Euroopan kemikaalivirasto on todennut vuoden 2021 bisfenoleja koskevassa sääntelytarpeiden arviointiraportissaan, että niiden osalta tarvitaan enemmän sääntelyyn perustuvaa riskinhallintaa, koska ne ovat tunnettuja tai mahdollisia ihmisten terveyteen tai ympäristöön vaikuttavia hormonaalisia haitta-aineita tai ne voidaan todeta lisääntymiselle vaarallisiksi.
- k) Käytettävät pigmentit eivät saa perustua kadmiumiin, lyijyyn, kromiin (VI), elohopeaan, arseeniin, seleeniin, antimoniin eivätkä kobolttiin. Seuraavien käytettäviin pigmentteihin sisältyvien epäpuhtauksien pitoisuus lopputuotteessa ei saa olla yli 0,010 painoprosenttia (metallia kohti): Kadmium, lyijy, kromi (VI), elohopea, arseeni, seleeni, antimoni ja koboltti. Ainoat poikkeukset pigmenttien käyttöön ja epäpuhtauksien 0,010 painoprosentin pitoisuusrajaan ovat seuraavat:
- Koboltti: pigmenttien kobolttialumiinisinispinelli (CAS-nro 1345-16-0) ja kobolttikromiitti sinivihreä spinelli (CAS-nro 68187-11-1) käyttö.
 - Antimoni: antimoninikkeliin liukenemattomassa titaanidioksidihilassa perustuvien pigmenttien käyttö.
- l) Vapaata formaldehydiä ei saa tarkoituksellisesti lisätä lopputuotteeseen. Lopputuote on testattava vapaan formaldehydin pitoisuuden määrittämiseksi. Testattavaksi valitaan kustakin tuoteperheestä ympäristömerkin kannalta epäedullisimmat näytteet sillä perusteella, minkä tuotteen teoreettisen formaldehydipitoisuuden ennustetaan olevan suurin. Seuraavat vapaan formaldehydin kokonaismäärän rajat sallitaan seuraavin edellytyksin:
- Enintään 0,0010 painoprosenttia sallitaan, kun bronopolia tai formaldehydiä vapauttavia säilytysaineita tarvitaan suljetuissa astioissa käytettävänä säilytysaineina tietyntyyppisen maalin tai lakan suojelemiseksi
 - Enintään 0,010 painoprosenttia sallitaan, kun polymeeridisersioidit (sideaineet) toimivat formaldehydijäämien vuoksi formaldehydiä vapauttavina aineina suljetuissa astioissa käytettävien säilytysaineiden sijaan.
 - Enintään 0,010 painoprosenttia sallitaan, kun sama tuote täyttää molemmat edellä luetellut ehdot.
- m) Synteettisiä polymeerimikrohiukkasia (SPM-hiukkaset, kutsutaan yleisesti mikromuoveiksi) sellaisina kuin ne on määritetty REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa 78 kohdassa, ei saa käyttää muuhun kuin kalvonmuodostukseen minkään tuotteen koostumuksessa, paitsi jos niiden käyttö ja tarkoitus ilmoitetaan erikseen ja esitetään perustelut sille, miksi niiden käyttö parantaa maali- tai lakkatuotteen yleistä ympäristötehokkuutta.

Arviointi ja todentaminen:

- a–j) Hakijan on vakuutettava, että tässä alakriteerissä tarkoitettuja merkityksellisiä aineita eli CMR-säilytysaineita, CMR-kuivausaineita, hormonitoimintaa häiritseviä aineita (lukuun ottamatta DBNPA:ta), PBT- ja vPvB-aineita, PMT- ja vPvM-aineita, alkyylifenoleja ja APEO-yhdisteitä, PFAS-aineita, ftalaatteja, orgaanisia tinayhdisteitä, hajusteita ja bisfenoleja ei käytetä koostumukseen sisältyvinä aineina, ja vakuutuksen tueksi on annettava tavarantoimittajien vakuutukset siitä, että kyseisiä vaarallisia ainesosia ei käytetä sisältyvinä aineina niiden toimittamissa ainesosissa, joita käytetään EU-ympäristömerkkihakemuksen kattamien tuotteiden koostumuksessa.
- k) Pigmenttien raskasmetallirajoitusten osalta hakijan tai pigmentin toimittajan on annettava vakuutus siitä, että pigmentti itsessään tai mitkään pigmenttituotteeseen mahdollisesti sisältyvät aineet eivät perustu lueteltuihin raskasmetalleihin. Hakijan tai pigmentin toimittajan on myös toimitettava testausseleste, jossa esitetään toimitetusta pigmentistä otettujen edustavien näytteiden epäpuhtaustasot raskasmetallien osalta. Tämän jälkeen hakijan laskettava lopputuotteeseen pigmenteistä kertyvä raskasmetallipitoisuus näiden tulosten sekä lopputuotteessa käytettyjen pigmenttien prosenttiosuuden perusteella. Kun on kyse poikkeuksen piiriin kuuluvista pigmenteistä, pigmentin toimittajan on ilmoitettava, mihin pigmenttiin tai pigmentteihin poikkeusta sovelletaan (eli kobolttialumiinisiniispinelli, kobolttikromiitti sinivihreä spinelli tai antimoninikkeli liukenemattomassa titaanidioksidihilassa).
- l) Hakijan on ilmoitettava, millä sen tuotteista odotetaan olevan suurin teoreettinen vapaan formaldehydin pitoisuus kussakin tuoteperheessä. Tämän ilmoituksen on perustuttava maalinvalmistajan valintaan käyttää formaldehydiä vapauttavia aineita suljetuissa astioissa käytettävänä säilytysaineina ja tavarantoimittajien ilmoituksiin, jotka koskevat toimitettujen ainesosien (erityisesti sideaineiden) säilyttämiseen käytettävien formaldehydiä vapauttavien aineiden määriä. Näiden aineiden (ja muiden formaldehydiä vapauttavien ainesosien) lisääminen ympäristömerkin kannalta epäedullisimpiin valmisteisiin ei saa johtaa siihen, että vapaan formaldehydin pitoisuus lopputuotteessa ylittää asiaankuuluvan pitoisuusrajan mitattuna asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.
- m) Hakijan on annettava joko vakuutus siitä, että SPM-hiukkasia ei käytetä muuhun kuin kalvonmuodostukseen, tai ilmoitus niiden käytöstä tuotteen koostumuksessa. Jos annetaan ilmoitus SPM-hiukkasten käytöstä muuhun kuin kalvonmuodostukseen, ilmoituksessa on ilmoitettava niiden tyyppi, määrä (painoprosentteina) ja tarkoitus sekä perustelut sille, miten SPM-hiukkasten käyttö muuhun kuin kalvonmuodostukseen parantaa tuotteen yleistä ympäristötehokkuutta. Tällaisissa perusteluissa olisi yleensä verrattava saman tuotteen ympäristötehokkuutta muuhun kuin kalvonmuodostukseen käytettävien SPM-hiukkasten kanssa ja ilman niitä.

Myöntämisperuste 5 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt

Huomautus: sovelletaan vain sisäkäyttöön tarkoitettuihin maaleihin ja lakkoihin ja niihin liittyviin tuotteisiin

VOC-yhdisteiden päästöt eivät saa ylittää taulukossa 8 määriteltyjä rajoja.

Taulukko 8

VOC-päästörajat

Muuttuja	3 päivän testitulokset	28 päivän testitulokset
TVOC (*)	≤ 3 000 µg/m ³	≤ 300 µg/m ³
R-arvo (**)	Ei sovelleta	≤ 1,0
Formaldehydi	Ei sovelleta	≤ 10 µg/m ³
Muut kategorian 1A tai 1B syöpää aiheuttavat VOC-yhdisteet, jotka eivät kuulu EU-LCI-arvojen piiriin (***)	≤ 10 µg/m ³ , ainekohtainen	≤ 1 µg/m ³ , ainekohtainen

(*) TVOC-yhdisteet on mitattava asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa määritellyllä tavalla, johon on sisällyttävä myös muiden kuin kohdeyhdisteiden kvantifiointi

(**) R-arvo sellaisena kuin se on määritelty asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa. Kumulatiivisen R-arvon tulokset on pyöristettävä yhden desimaalin tarkkuuteen ennen kuin määritetään, onko arvo raja-arvon 1,0 mukainen vai ei.

(***) Ei koske formaldehydiä, joka on VVOC-yhdiste ja jolla on oma raja-arvonsa. Ei koske muita syöpää aiheuttavia VVOC- tai VOC-yhdisteitä, joilla on EU-LCI-arvo, koska niihin sovelletaan jo R-arvon raja-arvoa.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava jäljennös asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesta testausselostesta, joka koskee kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen piiriin kuuluvan tuoteperheen ympäristömerkin kannalta epäedullisimman tuotteen koostumusta. Jos koostumukseen tehdään muutoksia, jotka voivat aiheuttaa VOC-pitoisuuden kohoamisen epäedullisimmassa tuotteessa, vaaditaan päivitetty VOC-päästöjä koskeva testausseleste. Tarvittaessa on annettava selkeä selitys tuoteperheiden välisistä eroista (esimerkiksi sideaineiden kemialliset ominaisuudet, tuoteluokka jne.) ja perusteltava kunkin tuoteperheen ympäristömerkin kannalta epäedullisin tuote.

Jos pinnoitusjärjestelmässä on useita kerroksia, testialustalle on levitettävä koko järjestelmä valmistajan ohjeiden mukaisesti ennen päästöttestausta.

R-arvon laskennassa olisi viitattava viimeisimpiin hyväksyttyihin EU-LCI-arvoihin (lowest concentration of interest, alhaisin merkitsevä pitoisuus), jotka olivat käytettävissä testaushetkellä. Nämä arvot on esitetty Euroopan komission verkkosivustolla (1).

Jos kammion ilman pitoisuuksien voidaan osoittaa olevan 28 päivän raja-arvojen mukaisia ennen 28 päivän ajanjakson päättymistä mutta vähintään kolmen päivän kuluttua, tulokset voidaan hyväksyä todisteiksi raja-arvojen noudattamisesta ja testi voidaan keskeyttää siinä vaiheessa.

(1) Ks. https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/eu-lci-subgroup/eu-lci-values_en

Myöntämisperuste 6 Kuluttajille annettavat tiedot

6 a Seuraavat tiedot on merkittävä tai liitettävä pakkaukseen:

- Suositus maali- tai lakkahävikin minimoimisesta arvioimalla ennen ostotapahtumaa, kuinka paljon maalia tai lakkaa tarvitaan,
- Miten käyttämätön maali tai lakka otetaan talteen uudelleenkäyttöä varten,
- Miten maalin tai lakan uudelleenkäytöllä voidaan tehokkaasti minimoida tuotteen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia,
- Alakriteerissä 6 b pyydetty tiedot tai selvitys siitä, miten kyseiset tiedot ovat saatavissa.

6 b Seuraavat tiedot on merkittävä tai liitettävä pakkaukseen tai niiden on oltava saatavilla verkkolinkin tai QR-koodin kautta:

- Miten tarvittava maali- tai lakkamäärä voidaan arvioida ennen ostotapahtumaa maali- tai lakkahävikin minimoimiseksi sekä suositeltu ohjeellinen määrä (esimerkiksi yhtä seinäneliötä kohden tarvitaan X litraa maalia tai lakkaa),
- Tuotteen asianmukaiset varastointiolosuhteet (ennen avaamista ja sen jälkeen) ja tarvittaessa turvallisuusohjeet,
- Käyttäjän turvallisuustoimenpiteet, mukaan lukien perussuosituksien henkilönsuojaimista, joita olisi käytettävä, sekä lisätoimenpiteistä, joihin olisi ryhdyttävä tuotteen käytön ja mahdollisen ruiskutuslaitteen käytön yhteydessä,
- Puhdistusvälineiden käyttö ja asianmukainen jätteiden käsittely ylijääneen maalin tai lakan ja pakkauksen osalta (vesistöjen ja maaperän pilaantumisen rajoittamiseksi). Esimerkiksi teksti, jossa neuvotaan, että käyttämättä jäänyt tuote vaatii erikoiskäsittelyä, jotta se voidaan hävittää ympäristön kannalta turvallisesti, eikä sitä siksi pidä hävittää kotitalousjätteen tai kaupallisen jätteen mukana.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on vakuutettava, että tuote on vaatimuksen mukainen, ja toimitettava toimivaltaiselle elimelle osana hakemusta graafinen esitys tai kopiot käyttäjälle annettavista tiedoista ja/tai linkki tai QR-koodi valmistajan verkkosivuille, joilla tiedot ovat saatavilla. Lisäksi on toimitettava ohje maalin suositellusta käyttömäärästä.

Myöntämisperuste 7 EU-ympäristömerkissä esitettävät tiedot

Valinnaisessa merkissä, jossa on tekstikenttä, on oltava kolme seuraavista väittämistä sen mukaan, mitkä niistä koskevat kyseistä tuotetta:

- Mahdollisimman vähän vaarallisia aineita,
- Vähemmän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC): x g/l,
- Vähemmän haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä sisäilmaan (sisäkäyttöön tarkoitetut tuotteet),
- Hyvä kestävyys sisäkäytössä (sisäkäyttöön tarkoitetut tuotteet) tai
- Hyvä kestävyys ulkokäytössä (ulkokäyttöön tarkoitetut tuotteet) tai
- Hyvä kestävyys sekä sisä- että ulkokäytössä (sisä- ja ulkokäyttöön soveltuvat tuotteet).

Valinnaisen, tekstikentän sisältävän merkin käyttöä koskevat ohjeet ovat asiakirjassa "Guidelines for the use of the Ecolabel logo", joka on saatavilla verkkosivulla

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava malli EU-ympäristömerkistä tai graafinen esitys pakkauksesta EU-ympäristömerkkeineen sekä vakuutus tämän myöntämisperusteen täyttymisestä.

LIITE II

EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet erikoispinnoitteille ja niihin liittyville tuotteille

EU-ympäristömerkki on tarkoitettu ympäristönsuojelun kannalta parhaille markkinoilla oleville erikoispinnoitteille ja niihin liittyville tuotteille. Sen myöntämisperusteissa keskitytään näiden tuotteiden elinkaareen liittyviin tärkeimpiin ympäristövaikutuksiin ja edistetään kiertotalousnäkökohtia.

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

Jotta tietylle tuotteelle voidaan myöntää EU-ympäristömerkki, tuotteen on täytettävä kaikki vaatimukset. Hakijan on annettava kirjallinen vahvistus siitä, että kaikki myöntämisperusteet täyttyvät.

Tarkemmat arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin myöntämisperusteen yhteydessä.

Hakijalta edellytettävät vakuutukset, asiakirjat, analyysit, testausselostet tai muut todisteet myöntämisperusteiden noudattamisesta voivat olla peräisin hakijalta itseltään ja/tai tämän tavarantoimittajalta.

Toimivaltaisten elinten on tunnustettava ensisijaisesti sellaisten laitosten antamat todistukset, jotka on akkreditoitu testaus- ja kalibrointilaboratorioita koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, sekä sellaisten laitosten tekemät todennukset, jotka on akkreditoitu tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioivia laitoksia koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin myöntämisperusteelle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemuksen arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään arviointia ja todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia, myös paikan päällä, näiden myöntämisperusteiden täyttymisen tarkastamiseksi.

Tavarantoimittajien ja tuotantolaitosten muutoksista, jotka vaikuttavat EU-ympäristömerkin saaneisiin tuotteisiin, on ilmoitettava toimivaltaisille elimille; samalla on toimitettava tiedot, joiden perusteella myöntämisperusteiden voidaan todeta täyttyvän edelleen.

Perusedellytyksenä on, että tuote täyttää kaikki siinä maassa tai niissä maissa sovellettavat oikeudelliset vaatimukset, jossa tai joissa tuote on tarkoitus saattaa markkinoille. Hakijan on vakuutettava, että tuote on tämän vaatimuksen mukainen.

EU-ympäristömerkkiä koskevan hakemuksen yhteydessä on toimitettava seuraavat tiedot:

- a) Luettelo kaikista EU-ympäristömerkkihakemuksen piiriin kuuluvista yksittäisistä maali- ja lakkatuotteista, jotka on ryhmitelty tuoteperheittäin ja joista ilmoitetaan kaikki sellaiset tuoteominaisuudet, jotka vaikuttavat siihen, mitä EU-ympäristömerkin myöntämisperusteisiin sisältyviä vaatimuksia niihin sovelletaan. Tuoteperheen kaikilla tuotteilla on sama peruskoostumus ja alaluokka, mutta niiden sävy ja/tai pakkausmuoto voivat vaihdella.
- b) Tuotteiden koostumuksen kuvaus, jossa ilmoitetaan käytettyjen ainesosien prosentuaalinen osuus ja kunkin ainesosan tehtävä (koostumustietoihin voidaan soveltaa hakijan ja toimivaltaisen elimen tai joissakin tapauksissa suoraan toimittajan ja toimivaltaisen elimen välillä tehtyä salassapitosopimusta). Aineosilla on oltava jokin seuraavista tehtävistä: kiihdyte; lisäaine; tarttumisenestoaine; vaahdonestoaine; laskeutumisenestoaine; nahoittumisenestoaine; sideaine; kalvonmuodostusaine; liukeneva väriaine; pigmentti; silloite; kovete; laimennusaine; dispergointiaine; kuivausaine; täyteaine; kuivan kalvon säilytysaine; suljetuissa astioissa käytettävä säilytysaine; himmennysaine; neutraloiva aine; optinen kirkaste; pehmitte; polymeeridispersio; säilytysaineiden stabilointiaine; harts; hidastin; reologinen modifiointiaine; silikoniharts; liuote; pinta-aktiivinen aine; UV-stabilointiaine; vesi; vettähyllivä aine tai, jos mikään näistä ei sovellu, "muu".
- c) Maali- ja lakkavalmisteissa käytettävien ainesosien käyttöturvallisuustiedotteet.
- d) Ainesosien ja materiaalien toimittajien tai tuottajien on toimitettava kaikki muut näiden ainesosien ja materiaalien tuotantoon liittyvät tiedot, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet täyttyvät.

- e) Jotta voidaan määrittää kunkin tuoteperheen tuotteiden lukumäärä, kuvaus pakkausmuodoista, pakkausko'ista ja pakkausmateriaaleista, joita käytetään kussakin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattamassa maali- ja lakkatuotteessa.
- f) Arviointi- ja todentamismenettelyjen edellyttämien testausten ja asiakirjojen määrän vähentämiseksi useissa kriteereissä todetaan erikseen, että koko tuoteperheen voidaan olettaa täyttävän myöntämisperusteet, jos ympäristömerkin kannalta epäedullisimman tuotteen voidaan osoittaa täyttävän ne. Aina kun toimitetaan tietoja ympäristömerkin kannalta epäedullisimmasta tuotteesta, niihin on liitettävä selvitys siitä, miksi kyseinen tuote edustaa testattavan ominaisuuden osalta tuoteperheensä epäedullisinta tuotetta ympäristömerkin kannalta.

Myöntämisperuste 1 Titaanidioksidin tuotanto

Jos lopputuote sisältää yli 3,0 painoprosenttia titaanidioksidipigmenttiä (TiO₂-pigmenttiä), tuotteessa käytettävän titaanidioksidipigmentin tuotannosta ilmaan ja veteen päätyvien päästöjen on täytettävä seuraavat vaatimukset kunkin tuotantoprosessin osalta:

Taulukko 1

Titaanidioksidin tuotantoa koskevat vaatimukset

Parametrit ja analyttiset menetelmät	Sulfaattiprosessi	Kloridiprosessi
Pölypäästöt ilmaan ⁽¹⁾ (mitattuna asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti)	≤ 0,40 kg/t TiO ₂ -pigmenttiä	≤ 0,66 kg/t TiO ₂ -pigmenttiä
SO ₂ -päästöt ilmaan ⁽¹⁾ (mitattuna asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti)	≤ 4,5 kg/t TiO ₂ -pigmenttiä	Ei sovelleta
HCl-päästöt ilmaan ⁽¹⁾ (mitattuna asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti)	Ei sovelleta	≤ 0,70 kg/t TiO ₂ -pigmenttiä
SO ₄ ²⁻ -päästöt veteen (mitattuna asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti)	≤ 300 kg SO ₄ ²⁻ /t TiO ₂ -pigmenttiä	Ei sovelleta
Cl-päästöt veteen (mitattuna massatasemenetelmällä tai asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti)	Ei sovelleta	≤ 103 kg Cl/t TiO ⁽²⁾ -pigmenttiä ⁽²⁾ ≤ 179 kg Cl/t TiO ₂ -pigmenttiä ⁽³⁾ ≤ 329 kg Cl/t TiO ₂ pigmenttiä ⁽⁴⁾
Vähäpölyinen työympäristö	Osoitettava	Osoitettava

⁽¹⁾ Kloridiprosessista ilmaan päätyvien pölypäästöjen pistelähteinä pidetään seuraavia: jauhatus-, klooraus-, hapetus- ja mikronointivaiheet. Kloridiprosessista ilmaan päätyvien HCl-päästöjen pistelähteinä pidetään seuraavia: klooraus, happopesurit kiinteän aineen erottelussa ja metallikloridin käsittelyprosessit. Sulfaattiprosessista ilmaan päätyvien pölypäästöjen pistelähteinä pidetään seuraavia: jauhatus-, liuotus-, kalsinointi- ja mikronointivaiheet. Sulfaattiprosessista ilmaan päätyvien SO₂-päästöjen pistelähteinä pidetään seuraavia: liuotus- ja kalsinointiprosessit.

⁽²⁾ Kun käytettävän malmin TiO₂-pitoisuus on > 95 %.

⁽³⁾ Kun käytettävän malmin TiO₂-pitoisuus on 90–95 %.

⁽⁴⁾ Kun käytettävän malmin TiO₂-pitoisuus on < 90 %.

Päästöt ilmaan lasketaan edellä viitteessä 1 tarkoitetuista pistelähteistä, joiden päästöjä voidaan seurata jatkuvasti tai määräajoin kiinteästä näytteenottopisteestä, joka on sijoitettu mahdollisten kaasunpuhdistusjärjestelmien jälkeen.

Päästöiksi veteen katsotaan sulfaatti tai kloridi, jota esiintyy käsitellyssä jätevedessä, joka johdetaan jokiin, järviin, vaihtumisvyöhykkeiden vesiin, rannikkovesiin tai merivesiin.

Veteen päätyvien kloridipäästöjen raja-arvon on perustuttava laskentajakson aikana käytettyjen malmien TiO₂-pitoisuuden painotettuun keskiarvoon.

Vähäpölyisessä työympäristössä on huolehdittava vähintään seuraavista seikoista:

- Työpaikan riskinarviointi, jossa yksilöidään kaikki tärkeimmät alueet, joilla pölypäästöt ovat mahdollisia, ja työntekijöiden altistuminen pölylle.
- Tarve luoda työhygienian seurantaohjelma työpaikoille.
- Asianmukaisen koulutuksen tarjoaminen työntekijöille pölyntorjunnan hyvistä käytännöistä.
- Asianmukaisten henkilönsuojainten tarjoaminen työntekijöille ja vierailijoille.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on ilmoitettava valmisteen TiO_2 -pitoisuus kussakin tuotteessa, jolle haetaan EU-ympäristömerkkiä. Kaikkien sellaisten tuotteiden osalta, joissa on yli 3,0 painoprosenttia TiO_2 -pigmenttiä, hakijan on ilmoitettava myös kyseisissä tuotteissa käytettävän TiO_2 -pigmentin toimittaja tai toimittajat.

Hakijan ilmoituksen liitteenä on oltava hakijan TiO_2 -toimittajan tai toimittajien (tai TiO_2 -tuottajan tai tuottajien, jos toimittaja on eri kuin tuottaja) antamat vakuutukset, joissa kerrotaan:

- Käytettävän TiO_2 -tuotantoprosessin tyyppi (kloridi- tai sulfaattiprosessi)
- Kloridiprosessissa käytettävän malmin TiO_2 -pitoisuuden painotetun keskiarvon vaihteluväli
- Vuotuiset keskimääräiset päästötiedot sulfaattiprosessilla tuotetusta titaanidioksidista: pölypäästöt ilmaan, SO_2 -päästöt ilmaan ja SO_4^{2-} -päästöt veteen. Vaihtoehtoisesti vuotuiset keskimääräiset päästötiedot kloridiprosessilla tuotetusta titaanidioksidista: pölypäästöt ilmaan, HCl -päästöt ilmaan ja Cl^- -päästöt veteen
- TiO_2 -toimittajan tai toimittajien (tai TiO_2 -tuottajan tai tuottajien, jos toimittaja on eri kuin tuottaja) antamissa vakuutuksissa olisi ilmoitettava asiaankuuluvat eurooppalaiset tai kansainväliset standardit, joita käytetään taulukossa 1 lueteltujen parametrien mittaamiseen
- Käytössä olevat toimenpiteet vähäpölyisen työympäristön varmistamiseksi.

TiO_2 -toimittajan tai toimittajien (tai TiO_2 -tuottajan tai tuottajien, jos toimittaja on eri kuin tuottaja) ilmoituksen on sisällettävä peruslaskelma siitä, miten vuotuiset keskimääräiset päästöt on laskettu. Jos toimitetun TiO_2 -pigmentin tuotanto ei ole jatkuva, voidaan hyväksyä päästötietoja koskevat laskelmat, jotka kattavat 12 kuukautta lyhyemmän ajanjakson. Jatkuvan seurannan tapauksessa vuotuiset keskimääräiset päästöpitoisuudet on johdettava päivittäisistä keskipitoisuuksista. Määräajoin seurattavista päästöistä on otettava vähintään kolme näytettä keskimääräisten tulosten saamiseksi. Määräajoin otettavat näytteet on otettava tuotantolaitoksen normaalin toiminnan aikana niin, että olosuhteet edustavat laitoksen tavanomaisia olosuhteita, joissa siinä tuotetaan EU-ympäristömerkin saaneissa maalituotteissa käytettäviä TiO_2 -pigmenttejä.

Päästölaskelmat tarvitsee toimittaa vasta sinä päivänä, jona EU-ympäristömerkkiä haetaan. Jos EU-ympäristömerkki myönnetään, hakija voi yksinkertaisesti pyytää joka vuosi TiO_2 -toimittajiltaan päivitetyt vakuutukset siitä, että päästörajoja noudatetaan edelleen.

Ilmaan päätyvien päästöjen pitoisuudet on ilmaistava milligrammoina normikuutiometriä kohti ja kerrottava poistokaasujen määrällä, joka ilmaistaan normikuutiometreinä TiO_2 -pigmenttituotannon tonnia kohti samana ajanjaksona, jolta tiedot on kerätty. Jos tärkeimmille ilmaan päätyvien päästöjen pistelähteille on useampi kuin yksi kaasunpuhdistusjärjestelmä, kaikkien puhdistusjärjestelmien puhdasilmasta mitattavat päästöt on laskettava yhteen.

Veteen päätyvien päästöjen osalta on käytettävä joko suoraa mittausta tai massatasemenetelmää. Massatasemenetelmän on perustuttava panoksena käytetyn raakasulfaatin/-kloridin ja tuotoksena syntyvän, sivutuotteisiin, ilmaan päätyviin päästöihin ja kaatopaikalle sijoitettavaan tai poltettavaan kiinteään jätteeseen sisältyvän sulfaatin/kloridin väliseen taseeseen. Panosten ja tuotosten massojen eroksi katsotaan laskentajakson aikana veteen päätyvän sulfaatin/kloridin massa, ja se jaetaan samana ajanjaksona tuotetun TiO_2 -pigmentin arvioidulla määrällä, jotta voidaan laskea veteen päätyvien päästöjen määrä kilogrammoina sulfaattia tai kloridia TiO_2 -pigmenttitonnia kohti.

Veteen päätyvien päästöjen suorassa mittauksessa mitatut pitoisuudet grammoina kuutiometriä kohti kerrotaan pois johdetun puhdistetun jäteveden määrällä kuutiometreinä TiO_2 -pigmenttituotannon tonnia kohti samana ajanjaksona, jolta sulfaattia/kloridia koskevat tiedot on kerätty.

Myöntämisperuste 2 Toiminnallisuutta koskevat vaatimukset

Erikoispinnoitteiden ja niihin liittyvien tuotteiden toiminnallisuuden osoittamiseksi on suoritettava tuotetyypeittäin seuraavat testit, jotka esitetään taulukossa 2 ja tarkemmin myöhemmissä kappaleissa.

Taulukko 2

Erialaisten erikoispinnoitteiden ja niihin liittyvien tuotteiden toiminnallisuusvaatimukset

Perusteet	Erikoispinnoitteiden ryhmät (sekä niiden direktiivin 2004/42/EY mukaiset alaluokat)					
	Lattiamaalit (i, j)	Lattialakat (i, j)	Korroosiota ehkäisevät tuotteet (i, j)	Pohjamaalit (i ja j alaluokkiin kuuluvissa järjestelmissä)	Pohjustusaineet (i ja j alaluokkiin kuuluvissa järjestelmissä)	Vedeneristyspinnoitteet (i, j)
2 a Riittoisuus	Kyllä	Ei	Jos peittävä	Jos peittävä	Jos peittävä	Jos peittävä, pelkkä ilmoitus
2 b Valkoisen pigmentin pitoisuus	Kyllä	Ei	Jos peittävä	Ei	Ei	Jos peittävä, pelkkä ilmoitus
2 c Vedenkestävyys	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Kyllä + ETA (eurooppalainen tekninen hyväksyminen)
2 d Tarttuvuus	Jos peittävä ja ilman pohja- tai välimaalialia	Jos peittävä ja ilman pohja- tai välimaalialia	Jos peittävä ja ilman pohja- tai välimaalialia	Jos peittävä	Jos peittävä	Jos peittävä ja ilman pohja- tai välimaalialia
2 e Kulutuksenkestävyys	Kyllä	Kyllä	Jos tarkoitettu metalliselle lattiapinnalle	Ei	Ei	Jos tarkoitettu runsaassa käytössä olevalle lattialle
2 f Säänkestävyys	Jos ulkokäytössä	Jos ulkokäytössä	Jos ulkokäytössä	Ei	Ei	Jos ulkokäytössä
2 g Korroosionkestävyys	Jos väitetty ominaisuus	Ei	Kyllä	Jos väitetty ominaisuus	Jos väitetty ominaisuus	Jos väitetty ominaisuus
2 h Ekotoksisuus	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Jos ulkokäytössä

2 a Riittoisuus

Huomautus 1: tätä vaatimusta ei sovelleta läpinäkyviin eikä läpikuultaviin pinnoitteisiin.

Huomautus 2: Sävytysjärjestelmissä tätä myöntämisperustetta sovelletaan ainoastaan sävytettävään perusmaaliin, joka sisältää eniten titaanidioksidia. Jos sävytettävä perusmaali ei täytä tätä vaatimusta, vaatimuksen on täytettävä, kun perusmaali on sävytetty vakioväriksi RAL 9010.

Huomautus 3: Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin valkoisiin maaleihin. Tuoteperheissä, joiden maalituotteita on saatavilla vain ennalta määrättyinä sävyinä, riittoisuusvaatimusta sovelletaan vaaleimpaan väriin.

Riittoisuudet on laskettava siten, että varmistetaan vähintään 98 prosentin peittokyky asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti tai vastaavalla menetelmällä, joka voidaan validoida mainittujen standardien avulla. Vähimmäisriittoisuuden raja-arvot ovat seuraavat:

- Sisäkäyttöön tarkoitettujen erikoispinnoitteiden riittoisuuden on oltava vähintään 8 m² tuotelittraa kohti.
- Ulkokäyttöön tarkoitettujen erikoispinnoitteiden riittoisuuden on oltava vähintään 6 m² tuotelittraa kohti.
- Sekä sisä- että ulkokäyttöön markkinoitavien erikoispinnoitteiden on täytettävä edellä mainituista riittoisuusvaatimuksista suurempi eli vähintään 8 m² litraa kohti.
- Erikoispinnoitejärjestelmissä käytettävien peittävien pohjamaalien riittoisuuden on oltava vähintään 8 m² tuotelittraa kohti. Pienempää riittoisuusarvoa eli 6 m² tuotelittraa kohti sovelletaan peittäviin pohjamaaleihin, joilla on erityisiä eristäviä, tiivistäviä, tunkeutuvia, sitovia tai tarttuvuusomaisuuksia.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus asiaankuuluvien riittoisuusrajojen noudattamisesta tai perustelut sille, ettei riittoisuusvaatimus ole sovellettavissa. Vakuutuksen tueksi on esitettävä asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaiset testitulokset tai vastaavan, mainittujen standardien avulla validoitavissa olevan menetelmän mukaiset testitulokset. On ilmoitettava selkeästi, mitkä riittoisuustulokset koskevat mitäkin EU-ympäristömerkkihakemukseen sisältyvää tuoteperhettä.

2 b Valkoisen pigmentin pitoisuus

Huomautus: Tätä myöntämisperustetta sovelletaan ainoastaan maalituotteisiin, ja valkoisen pigmentin pitoisuus lasketaan samoista tuotteista, joiden riittoisuus mitataan arviointiperusteen 2 a huomautusten mukaisesti. Tässä myöntämisperusteessa ilmaisulla ”valkoinen pigmentti” tarkoitetaan ainoastaan pigmenttejä, joiden taitekerroin on suurempi kuin 1,8.

Valkoisen pigmentin pitoisuus saa olla enintään

- 36 g/m² pelkästään sisäkäyttöön markkinoitavissa erikoispinnoitteissa.
- 38 g/m² pelkästään ulkokäyttöön markkinoitavissa erikoispinnoitteissa.
- 36 g/m² sekä sisä- että ulkokäyttöön markkinoitavissa erikoispinnoitteissa. Kaikkien EU-ympäristömerkin saaneiden maalituotteiden, joiden väitetään olevan pesunkestäviä, on täytettävä luokkaa 1 tai luokkaa 2 koskevat vaatimukset asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa ja luokitusjärjestelmissä määritellyn menetelmän mukaisesti ja noudatettava vastaavia valkoisen pigmentin pitoisuuden enimmäisrajoja.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus kyseisen vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, etteivät vaatimukset ole sovellettavissa. Hakijan on ilmoitettava asiaankuuluvista tuotteista sellaisten valkoisten pigmenttien, joiden taitekerroin on > 1,8, kokonaispitoisuus lopputuotteessa, sävytettävässä perusmaalissa tai valkoisissa perusmaaleissa, joita EU-ympäristömerkkihakemus koskee. Näihin tietoihin on sisällyttävä kyseisen valkoisen pigmentin kemiallinen nimi ja CAS-numero, sen ilmoitettu taitekerroin, sen pitoisuus (g/l) maalituotteessa ja maalin tiheys (g/l).

2 c Vedenkestävyys

Huomautus: Tätä vaatimusta sovelletaan kaikkiin erikoispinnoitteisiin. Pinnoitusjärjestelmissä, joihin kuuluu pohjamaali tai välimaali, voidaan testata joko koko pinnoitusjärjestelmä tai pelkkä viimeistelykerros.

Kaikkien erikoispinnoitteiden on oltava vedenkestäviä asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti siten, että 24 tunnin altistuksen ja 16 tunnin palautumisen jälkeen läpinäkyvissä tai läpikuultavissa pinnoitteissa ei ole havaittavissa kiiltomuutoksia eikä peittävässä pinnoitteessa tapahdu värimuutoksia.

Jos altistettujen näytteiden kiillossa tai värissä ei ole tapahtunut muutoksia, niille annetaan silmämääräinen arvosana 0, kun mitataan virheiden määrää, virheiden kokoa ja muutosten voimakkuutta asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa määritetyn luokitusjärjestelmän mukaisesti.

Lisäksi vedeneristyspinnoitteiden osalta on osoitettava, että kaikkia eurooppalaisia arviointiasiakirjoja (EAD) koskevia asiaankuuluvia määräyksiä noudatetaan.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, ettei vaatimusta sovelleta kyseiseen tuotteeseen.

Kaikkien niiden ympäristömerkkihakemukseen sisältyvien tuotteiden osalta, joihin vaatimusta sovelletaan, hakijan vakuutukseen on liitettävä jäljennökset kyseistä tuotetta tai tuoteperhettä koskevista testausselesteista, jotka ovat asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisia, mukaan lukien asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaiset tulokset kiillon muuttumisesta.

Vedeneristyspinnoitteiden osalta hakijan on lisäksi toimitettava hyväksytyn teknisen arviointilaitoksen myöntämä ETA-sertifikaatti (eurooppalainen tekninen hyväksyntä) (esimerkiksi EAD-asiakirjan mukainen sertifikaatti, kun tuote on nestemäisenä levitettävä ulkokatoille tarkoitettu vedeneristysjärjestelmä). Jos noudatettavaa EAD-asiakirjaa ei ole, hakijan on ilmoitettava tästä ja toimitettava tekninen kuvaus tuotteesta, vakuutus asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien noudattamisesta sekä kuvaus tuotteen käyttötarkoituksista ja siitä, miten sitä olisi käytettävä oikein.

2 d Tarttuvuus

Huomautus: Tätä myöntämisperustetta sovelletaan erikoispinnoitteille tarkoitettuihin peittäviin pohja- tai välimaaleihin. Tarttuvuudesta voidaan tehdä peittävälle pohja- tai välimaalille yksinään tai pohja-/välimaalille ja pintamaalille yhdessä, kunhan yhdistelmä on peittävä. Jos tuoteperheessä on erilaisia värisävyjä, on testattava ainoastaan vaalea tai valkoinen perusmaali tai sävytettävä(t) perusmaali(t).

Ulkokäyttöön tarkoitettujen mineraalipintojen pohjamaalien on läpäistävä asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukainen irtivetokoe, jossa alustan koheesiovoima on pohjamaalin tartuntavoimaa pienempi, tai pohjamaalin tartunnan on oltava suurempi kuin 1,5 MPa.

Lattiapintojen pohja- ja välimaalien on saatava asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisen tarttuvuustestin tulokseksi enintään 2.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus kyseisen vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, etteivät vaatimukset ole sovellettavissa. Hakijan on toimitettava jäljennökset asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisista testausselesteistä kaikkien ympäristömerkkihakemukseen sisältyvien mineraalipinnoille tarkoitettujen peittävien pohjamaalien, pohjustusaineiden ja välimaalien osalta.

2 e Kulutuksenkestävyys

Huomautus: Tätä myöntämisperustetta sovelletaan ainoastaan lattiapinnoitteisiin. Jos tuoteperheessä on erilaisia värisävyjä, on testattava ainoastaan vaalea tai valkoinen perusmaali tai sävytettävä(t) perusmaali(t).

Lattiapinnoitteiden ja -maalien painohäviön on oltava ≤ 70 mg 1 000 kierroksen jälkeen, kun käytetään 1 000 g kuormitusta ja CS10-kulutuspyörää asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava vakuutus ympäristömerkkihakemukseen sisältyviä lattiapinnoitteita koskevan vaatimuksen noudattamisesta. Vakuutuksen tueksi on toimitettava jäljennökset asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisista testausselesteistä.

2 f Säänkestävyys

Huomautus: Tätä vaatimusta sovelletaan ulkokäyttöön tarkoitettuihin erikoispinnoitteisiin. Jos tuoteperheessä on erilaisia värisävyjä, on testattava ainoastaan vaalea tai valkoinen perusmaali tai sävytettävä(t) perusmaali(t).

Kaikki ulkokäyttöön tarkoitetut erikoispinnoitteet on altistettava keinotekoisille sään vaikutuksille sääkaapissa, joka on varustettu UV-loistelampuilla ja kondensaatiolla tai sadetuksella asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti. Ne on altistettava testiolosuhteille 1 000 tunnin ajan siten, että sykliset olosuhteet ovat seuraavat: UVA 4 h/60 °C + kosteus 4 h/50 °C.

Vaihtoehtoisesti ulkokäyttöön tarkoitettuja puupintojen erikoispinnoitteita voidaan testata 1 000 tunnin ajan QUV-sääkaapissa, jossa ne altistuvat sään vaikutuksille UV(A)-säteilytys- ja sadetussyklissä asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.

Säänkestävyydestin jälkeen altistettujen kalvojen on täytettävä taulukossa 3 esitetyt vaatimukset.

Taulukko 3

Erikoispinnoitteiden ja niihin liittyvien tuotteiden yleiset säänkestävyysvaatimukset asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti

Ominaisuus	Vaatus (säänkestävyydestin jälkeen)	Soveltamisalaan kuuluvat/kuulumattomat tuotteet
Värimuutos	Värimuutos, $\Delta E \leq 4$	Ei sovelleta erikoispinnoitejärjestelmien pohja- eikä välimaaleihin eikä läpinäkyviin tai läpikuultaviin erikoispinnoitejärjestelmiin
Kiillon väheneminen	≤ 30 % väheneminen alkuperäiseen kiiltoarvoon verrattuna	Ei sovelleta erikoispinnoitteisiin, joiden alkuperäinen kiiltoarvo on alle 60 prosenttia 60 asteen heijastuskulmassa
Liituuntuminen	≤ 2	Sovelletaan vain ulkokäyttöön tarkoitettuihin mineraali-, puu- ja metallialustojen viimeistelykerroksiin tai koko erikoispinnoitejärjestelmään.
Hilseily	Hilseilyn määrä: ≤ 2 Hiutaleiden koko: ≤ 2	
Halkeilu	Halkeilun määrä: ≤ 2 Halkeamien koko: ≤ 3	
Rakkuloituminen	Rakkuloiden määrä: ≤ 3 Rakkuloiden koko: ≤ 3	

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus kyseisen vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, etteivät vaatimukset ole sovellettavissa. Kaikkien ympäristömerkkihakemukseen sisältyvien ulkokäyttöön tarkoitettujen erikoispinnoitteiden osalta hakijan on toimitettava jäljennökset testausselesteista, joissa esitetään yksityiskohtaisesti käytetty (asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukainen) säänkestävyyden testausmenetelmä sekä tulokset ominaisuuksien muutoksista säänkestävyydestin jälkeen.

2 g Korroosionkestävyys

Huomautus: tätä myöntämisperustetta sovelletaan ainoastaan korroosiota ehkäiseviin erikoispinnoitteisiin ja niihin liittyviin tuotteisiin.

Korroosiota ehkäisevät pohjamaalit tai pinnoitusjärjestelmät on altistettava simuloituille korroosiorasituksille sellaisilla metallialustoilla ja käyttöympäristöissä (esimerkiksi C2, C3, C4 tai C5 asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti), joita varten niiden käyttöä suositellaan. Testeissä käytettävien korroosiorasitusten on vastattava kussakin luokassa ”korkeaa” tasoa seuraavasti:

Taulukko 4

Asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisia korroosionkestävyydestejä koskevat vaatimukset korroosiota ehkäiseville pohjamaaleille ja erikoispinnoitejärjestelmille

Rasitusluokka	Testausmenetelmä 1		Testausmenetelmä 2
	Veden kondensoituminen, tuntia	Neutraali suolasumu, tuntia	Liite B (syklinen vanhennustesti, tuntia)
C2 (korkea)	120	–	–
C3 (korkea)	240	480	–
C4 (korkea)	480	720	–
C5 (korkea)	720	1 440	1 680

Altistuksen jälkeen pinnoitetut pinnat on tarkastettava ja niiden on todetusti täytettävä seuraavat vaatimukset:

- Rakkuloiden kokoa koskeva arvosana on 3 tai parempi (eli 0, 1 tai 2) asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.
- Rakkuloiden määrää koskeva arvosana on 3 tai parempi (eli 0, 1 tai 2) asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.
- Ruostumisaste on Ri2 tai parempi (eli Ri0 tai Ri1) asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus kyseisen vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, etteivät vaatimukset ole sovellettavissa. Vakuutuksen tueksi on toimitettava jäljennökset asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisista testausselesteistä.

2 h Ekotoksisuus

Huomautus: tämä myöntämisperuste koskee vain korroosiota ehkäiseviä ja vedeneristykseen tarkoitettuja erikoispinnoitejärjestelmiä, joita markkinoidaan ulkokäyttöön. Jos kyseessä on tuoteperhe, vain ympäristömerkin kannalta epäedullisin tuote on testattava. Ympäristömerkin kannalta epäedullisin tuote on valittava H400- ja H410/H411/H412-luokiteltujen ainesosien arvioidun kokonaismäärän perusteella.

Ekotoksisuus on mitattava päällystämällä kaksi lasilevyä koko pinnoitusjärjestelmällä, johon kuuluvat mahdolliset pohjamaalit, välimaalit ja viimeistelykerros, ja saattamalla nämä kosketuksiin veden kanssa, mistä tuloksena syntyvän eluaatin ekotoksisuus testataan. Testausmenetelmä:

- Valmistellaan kaksi lasilevyä, joiden pinta on karhennettu, ja levitetään pinnoite levyille valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kummankin levyn pinnoitetun alan on oltava 250–500 cm². On varmistettava, että pohjamaalikerros ei ulotu viimeistelykerroksen ulkopuolelle.
- Samanaikaisesti valmistellaan nollakoe, jossa karhennettuja lasilevyjä ei pinnoiteta, mutta ne käsitellään ja testataan täsmälleen samalla tavalla kuin pinnoitetut levyt.
- Annetaan pinnoitteen kuivua ja olla esivalmistelussa 72 tuntia 19–25 °C:n lämpötilassa ja 40–60 %:n suhteellisessa kosteudessa.
- Lasilevyille levitettyjä pinnoitteita (ja nollakokeen kontrollinäytteitä) eluoidaan asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti 24 tunnin ajan (jos pohjamaali tai pinnoite irtaantuu pinnasta liukoisuustestin aikana, valmistajan ja testauslaitoksen olisi sovittava toisesta ympäristön kannalta turvallisesta pinnasta karhennettujen lasilevyjen sijasta).

- Vesimäärän ja testinäytteiden pinnoitetun pinta-alan suhteen on oltava 25–30 l/m². On käytettävä sopivaa astiaa siten, että vedenpinta on aina vähintään 20 mm testinäytteen yläpinnan yläpuolella.
- Mitataan pH, johtavuus ja (valinnaisesti) liennut orgaaninen hiili ennen ekotoksisuustestien aloittamista; ekotoksisuustestit ja niiden hyväksymisvaatimukset on määriteltä seuraavassa taulukossa 5.

Taulukko 5

Ekotoksisuuden testaus ja vaatimukset

Testattavat lajit	Tutkittava ominaisuus	Vaatus
Valobakteerit (<i>Vibrio fischeri</i>)	Valo	$G_L \leq 8$
Levät (<i>Raphidocelis subcapitata</i> / <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	Kasvu	$G_A \leq 4$
Umu-testi	Genotoksisuus	$G_{EU} \leq 1,5$

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus kyseisen vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, etteivät vaatimukset ole sovellettavissa. Vakuutuksen tueksi on toimitettava jäljennökset asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisista testausselesteista.

Myöntämisperuste 3 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden (SVOC) pitoisuudet

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden (SVOC) pitoisuudet eivät saa ylittää taulukossa 6 vahvistettuja raja-arvoja.

VOC- ja SVOC- pitoisuudet määritetään käyttövalmiista tuotteesta, johon on sisällyttävä kaikki ennen käyttöä lisättäväksi suositellut lisäaineet, kuten väriaineet ja/tai ohenteet.

Taulukko 6

VOC- ja SVOC-pitoisuuksien raja-arvot

VOC- ja SVOC-pitoisuuksien raja-arvot		
Tuotekuvaus (alaluokat direktiivin 2004/42/EY mukaisesti)	VOC-yhdisteiden raja-arvot (g/l käyttövalmista tuotetta)	SVOC-yhdisteiden raja-arvot (g/l käyttövalmista tuotetta)
i. Päätöksen 2 artiklan 1 kohdassa mainitut yksikomponenttiset erikoispinnoitteet, mukaan lukien vedeneristyspinnoitteet, mutta ei korroosiota ehkäiseviä pinnoitteita	65	45 ⁽¹⁾ / 55 ⁽²⁾
j. Päätöksen 2 artiklan 1 kohdassa mainitut monikomponenttiset reaktiiviset erikoispinnoitteet, mukaan lukien vedeneristyspinnoitteet, mutta ei korroosiota ehkäiseviä pinnoitteita	65	45
(i tai j alaluokkaan kuuluvat) Korroosiota ehkäisevät pinnoitteet ja pohjamaalit	65	50

⁽¹⁾ SVOC-raja-arvoa sovelletaan sisäkäyttöön tarkoitettuihin valkoisiin maaleihin ja lakkoihin.

⁽²⁾ SVOC-raja-arvoa sovelletaan sisäkäyttöön tarkoitettuihin sävytettyihin maaleihin / ulkokäyttöön tarkoitettuihin maaleihin ja lakkoihin.

⁽³⁾ 'Haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä' (VOC-yhdisteillä) tarkoitetaan orgaanisia yhdisteitä, joiden alkukiehumispiste on enintään 250 °C normaali-ilmanpaineessa 101,3 kPa mitattuna.

⁽⁴⁾ 'Puolihaihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä' (SVOC-yhdisteillä) tarkoitetaan orgaanisia yhdisteitä, joiden kiehumispiste on yli 250 °C ja alle 370 °C normaali-ilmanpaineessa 101,3 kPa mitattuna.

VOC-pitoisuus on määritettävä joko aineosiin ja raaka-aineisiin perustuvilla laskelmilla tai käyttämällä asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa esitettyjä menetelmiä. SVOC-pitoisuus on määritettävä käyttämällä asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa esitettyjä menetelmiä. Jos kyseessä ovat sekä sisä- että ulkokäyttöön soveltuvat tuotteet, niihin on sovellettava sisämaaleja ja -lakkoja koskevia tiukimpia SVOC-raja-arvoja.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava vakuutus vaatimuksen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi VOC- ja SVOC-yhdisteiden pitoisuuksia koskevat laskelmat, jotka perustuvat käyttövalmiissa tuotteessa käytettäviin ainesosiin ja raaka-aineisiin. Vaihtoehtoisesti käyttövalmiin tuotteen VOC- ja SVOC-yhdisteiden pitoisuudet on ilmoitettava toimittamalla edustava testausseleste tai -selesteet, jotka perustuvat asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa esitettyihin menetelmiin, ja tulosten on osoitettava asiaankuuluvien raja-arvojen noudattaminen.

Myöntämisperuste 4 Vaarallisten aineiden ja seosten rajoittaminen

Huomautus: näitä alakriteerejä sovelletaan tuotteen lopulliseen koostumukseen ja kaikkiin sen sisältämiin toimitettuihin ainesosiin.

4.1 Erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin sovellettavat rajoitukset

Lopputuote ja sen sisältämät toimitetut aineosat eivät saa sisältää aineita, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitetut kriteerit ja jotka on tunnistettu kyseisen asetuksen 59 artiklassa kuvatun menettelyn mukaisesti ja sisällytetty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus siitä, että lopputuote ja sen toimitetut aineosat eivät sisällä erityistä huolta aiheuttavia aineita niihin sisältyvinä aineina. Hakijan vakuutuksen tueksi on toimitettava käyttöturvallisuustiedotteet kaikista toimitetuista aineosista, joita käytetään lopputuotteen valmistuksessa, sekä vakuutukset kemikaalien toimittajilta.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi tunnistettujen ja ehdokasluetteloon sisältyvien aineiden luettelo on saatavilla osoitteessa

<https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>.

Luetteloon on viitattava EU-ympäristömerkin hakupäivänä.

Jos ainesosiin sisältyy pieniäkin määriä erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi tunnistettuja tunnettuja epäpuhtauksia, kyseisten epäpuhtauksien määrä lopputuotteen koostumuksessa on arvioitava käyttäen epäpuhtauden pitoisuutta ja retentiotekijää, jonka oletetaan olevan 100 prosenttia. Epäpuhtauksia, jotka ovat erityistä huolta aiheuttavia aineita, ei saa esiintyä yli 0,0100 painoprosenttia maali- tai lakkatuotteessa eikä yli 0,100 painoprosenttia missään yksittäisessä ainesosassa. Kaikki poikkeukset 100 prosentin retentiotekijästä erityistä huolta aiheuttavan epäpuhtauden osalta (esimerkiksi liuotteen höyrystymisen vuoksi) tai kemiallisen muuntumisen tapauksessa on perusteltava asianmukaisesti.

4.2 Yleiset rajoitukset, jotka perustuvat asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen vaaraluokkien mukaisiin luokituksiin**a) Lopputuotteen koostumus**

Lopputuotteen koostumus ei saa olla luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi, lisääntymiselle vaaralliseksi, välittömästi myrkylliseksi, aspiraatiovaaraksi, elinkohtaisesti myrkylliseksi, hengitysteitä tai ihoa herkistäväksi aineeksi, vesiympäristölle vaaralliseksi, otsonikerrokselle vaaralliseksi, hormonaaliseksi haitta-aineeksi, hitaasti hajoavaksi, biokertyväksi ja myrkylliseksi (PBT) tai hitaasti hajoavaksi, kulkeutuvaksi ja myrkylliseksi (PMT) asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti ja erityisesti taulukossa 7 esitettyjen vaaralausekekoodien mukaisesti. Ainoa tästä säännöstä sallittava poikkeus on luokitus H412 ja H413 ja ainoastaan, jos tämä johtuu ulkomaalien tai -lakkujen kuivan kalvon säilytysaineen pitoisuuksista.

b) Sisältyvät aineet

Ellei taulukossa 8 ole esitetty poikkeusta, lopputuotteen koostumuksessa ei saa esiintyä sisältyviä aineita, joiden pitoisuus on vähintään 0,010 painoprosenttia lopputuotteesta ja jotka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti johonkin taulukossa 7 mainituista vaaraluokista ja -kategorioista ja joille on annettu niihin liittyvä vaaralausekekoodi.

Taulukko 7

Rajoitetut vaaraluokat ja -kategoriat, -koodit ja niihin liittyvät vaaralausekkeet

Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR)	
Kategoriat 1A ja 1B	Kategoria 2
H340: Saattaa aiheuttaa perimävaurioita	H341: Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
H350: Saattaa aiheuttaa syöpää	H351: Epäillään aiheuttavan syöpää
H350i: Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä	
H360: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä	H361: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
H360F: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä	H361f: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä
H360D: Saattaa vaurioittaa sikiötä	H361d: Epäillään vaurioittavan sikiötä
H360FD: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Saattaa vaurioittaa sikiötä	H361fd: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä
H360Fd: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä	H362: Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille
H360Df: Saattaa vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.	
Välitön myrkyllisyys	
Kategoriat 1 ja 2	Kategoria 3
H300: Tappavaa nieltynä	H301: Myrkyllistä nieltynä
H310: Tappavaa joutuessaan iholle	H311: Myrkyllistä joutuessaan iholle
H330: Tappavaa hengitettynä	H331: Myrkyllistä hengitettynä
	EUH070: Myrkyllistä joutuessaan silmään.
Aspiraatiovaara	
Kategoria 1	
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin	
Elinkohtainen myrkyllisyys	
Kategoria 1	Kategoria 2
H370: Vahingoittaa elimiä	H371: Saattaa vahingoittaa elimiä
H372: Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa	H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Hengitysteiden ja ihon herkistyminen	
Kategoriat 1, 1A ja 1B	
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion	
H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia	
Vesiympäristölle vaarallinen	
Kategoriat 1 ja 2	Kategoriat 3 ja 4
H400: Erittäin myrkyllistä vesielioille	H412: Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR)	
Kategoriat 1A ja 1B	Kategoria 2
H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia	H413: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia	
Otsonikerrokselle vaarallinen	
H420: Vahingoittaa kansanterveyttä ja ympäristöä tuhoamalla otsonia yläilmakehässä	
Ihmisten terveyteen tai ympäristöön vaikuttavat hormonaaliset haitta-aineet	
Kategoria 1	Kategoria 2
EUH380: Saattaa aiheuttaa hormonitoiminnan häiriöitä ihmisissä	EUH381: Epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriöitä ihmisissä
EUH430: Saattaa aiheuttaa hormonitoiminnan häiriöitä ympäristössä	EUH431: Epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriöitä ympäristössä
Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT)	
PBT	Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB)
EUH440: Kertyy ympäristöön ja eläviin eliöihin, myös ihmisiin	EUH441: Kertyy voimakkaasti ympäristöön ja eläviin eliöihin, myös ihmisiin
Hitaasti hajoava, kulkeutuva ja myrkyllinen (PMT)	
PMT	Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti kulkeutuva (vPvM)
EUH450: Voi aiheuttaa vesivarojen pitkäaikaista hajakuormitusta	EUH451: Voi aiheuttaa vesivarojen erittäin pitkäkestoista hajakuormitusta

Edellä mainittua vaatimusta ei sovelleta sellaisten aineiden käyttöön, joiden ominaisuudet muuttuvat kemiallisesti tuotantoprosessin aikana siten, että merkityksellinen vaara, jonka osalta aine on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, ei enää ole voimassa.

Tätä myöntämisperustetta ei sovelleta sisältyviin aineisiin, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdan soveltamisalaan kuuluvia mainitun asetuksen liitteessä IV ja V lueteltuja aineita, jotka on vapautettu rekisteröintiä, jatkokäyttäjää ja arviointivaatimuksia koskevien säännösten soveltamisesta.

Taulukko 8

Poikkeukset sellaisiin sisältyviin aineisiin sovellettaviin rajoituksiin, jotka luokitellaan yhteen tai useampaan taulukossa 7 lueteltuun rajoitettuun vaaraluokkaan ja joiden pitoisuus lopputuotteessa on vähintään 0,010 painoprosenttia.

Aineen tyyppi, aineen nimi ja CAS-numero	Vaarakoodit, joita poikkeukset koskevat	Poikkeuksen edellytykset
Säilytysaineet ja säilytysaineiden stabilointiaineet		
Säilytysaineita koskeva huomautus: toimittajien on ilmoitettava kaikki ainesosiin lisätyt säilytysaineet, ja maalin tai lakan tuottajan on ilmoitettava kaikki suoraan lopputuotteeseen lisätyt säilytysaineet. Ainesosissa ja lopputuotteessa sallitaan ainoastaan sellaiset säilytysaineet, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisia. Unionista peräisin olevien lopputuotteiden osalta muistutetaan, että ei riitä, että säilytysaineen sisältämät tehoaineet on hyväksytty asetuksen		

Aineen tyyppi, aineen nimi ja CAS-numero	Vaarakoodit, joita poikkeukset koskevat	Poikkeuksen edellytykset
(EU) N:o 528/2012 nojalla valmisteryhmälle 6 (PT6) (suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet) tai valmisteryhmälle 7 (PT7) (kuivan kalvon säilytysaineet), vaan säilytysainetuotteella on oltava lupa asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla valmisteryhmän 6 tai 7 osalta tai se on asetettava saataville markkinoilla kyseisen asetuksen 89 artiklan 2 kohdassa säädettyjen siirtymätoimenpiteiden mukaisesti. PT6- ja PT7-säilytysaineiden yhteenlaskettuja enimmäismääriä sovelletaan seuraaviin tuoteluokkiin: — Sisäkäyttöön tarkoitetut tuotteet: enintään 0,080 painoprosenttia PT6:ta lopputuotteessa. — Säilytysjärjestelmissä käytettävät säilytysaineet: enintään 0,20 painoprosenttia PT6:ta lopputuotteessa. — Erittäin kosteisiin sisätiloihin markkinoidut tuotteet: enintään 0,080 painoprosenttia PT6:ta ja enintään 0,10 painoprosenttia PT7:ää lopputuotteessa. — Ulkokäyttöön tarkoitetut tuotteet: enintään 0,080 painoprosenttia PT6:ta ja enintään 0,50 painoprosenttia PT7:ää lopputuotteessa. Säilytysaineita lukuun ottamatta kaikkia säilytysaineiden pitoisuuksia/rajoja/tasoja koskevia viittauksia osiossa "Säilytysaineet ja säilytysaineiden stabilointiaineet" on pidettävä viittauksina lopputuotteeseen sisältyviin säilytysaineiden tehoaineisiin. Jäljempänä olevassa poikkeustaulukossa ei mainita säilytysaineita, joita ei voi esiintyä lopputuotteen koostumuksessa yli 0,010 prosentin pitoisuuksina, koska kyseisten aineiden erityinen pitoisuusraja, jonka perusteella ne luokiteltaisiin rajoitetuiksi CLP-vaaraluokituksen perusteella, on alle 0,010 prosenttia, joten niitä ei joka tapauksessa voida käyttää yli 0,010 prosentin pitoisuuksina, eikä poikkeusta näin ollen tarvita. Tämä ei tarkoita, ettei niitä voitaisi käyttää EU-ympäristömerkin saaneisiin tuotteisiin sisältyvinä aineina millään tasolla. Jos tällaisia säilytysaineita ei nimenomaisesti suljeta pois alakriteerissä 4.3, niitä voidaan käyttää, kunhan niiden pitoisuudet alittavat kaikki erityiset pitoisuusrajat, jotka aiheuttaisivat lopputuotteen koostumuksen määrittelyn rajoitetuiksi CLP-luokituksen perusteella.		
Suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet (PT6) säilytysaineissa tai lopputuotteessa:	H301, H311, H317, H330, H331, H372, H373, H400, H410, H411, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Kaikkien valmisteryhmään 6 kuuluvien suljetuissa astioissa käytettävien säilytysaineiden (niiden, joiden käyttö on sallittu poikkeuksella yli 0,010 prosentin pitoisuuksina, sekä niiden, joihin ei sovelleta poikkeusta mutta joita käytetään alle 0,010 prosentin pitoisuuksina) yhteismäärä ei saa ylittää edellä olevassa huomautuksessa määriteltyjä raja-arvoja. Jos käytetään formaldehydiä vapauttavia säilytysaineita, lopputuotteen vapaan formaldehydin pitoisuuden on noudatettava alakriteerissä 4.3(l) asetettuja raja-arvoja. E erityisiä pitoisuusrajoja (painoprosentteina lopputuotteesta) sovelletaan seuraaviin poikkeuksen saaneisiin aineisiin: — Bronopoli (CAS-nro 52-51-7): enintään 0,030 % — DBNPA (CAS-nro 10222-01-2): enintään 0,030 % — Natriumpyritioni (CAS-nro 3811-73-2): enintään 0,030 % — BIT (CAS-nro 2634-33-5): enintään 0,036 % — Isotiatsolinonit ja isotiatsolinonia vapauttavat aineet yhteensä (aineet, joiden käyttö on sallittu poikkeuksella yli 0,010 prosentin pitoisuutena, sekä aineet, joihin ei sovelleta poikkeusta mutta joita käytetään alle 0,010 prosentin pitoisuuksina): enintään 0,040 % lopputuotteissa — Diamiini (CAS-nro 2372-82-9): enintään 0,050 %
Kuivan kalvon säilytysaineet (PT7):	H311, H317, H330, H331, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ja H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Koskee vain ulkokäyttöön tarkoitettuja tuotteita ja erittäin kosteissa sisätiloissa käytettäviä tuotteita. Kaikkien valmisteryhmään 7 kuuluvien kuivan kalvon säilytysaineiden (niiden, joiden käyttö on sallittu poikkeuksella yli 0,010 prosentin pitoisuuksina, sekä niiden, joihin ei sovelleta poikkeusta mutta joita käytetään alle 0,010 prosentin pitoisuuksina) yhteismäärä ei saa ylittää edellä olevassa huomautuksessa määriteltyjä raja-arvoja.

Aineen tyyppi, aineen nimi ja CAS-numero	Vaarakoodit, joita poikkeukset koskevat	Poikkeuksen edellytykset
		Kun on kyse hitaasti vapautuvista kapseloituista kuivan kalvon säilytysaineista, lopputuotteen tai interpoloitujen koostumusten luokituksen olisi perustuttava vaarallisten aineosien absoluuttiseen pitoisuuteen (eli ilman kapselointia). Lopputuote tai interpoloitu koostumus ei saa olla luokiteltu mihinkään taulukossa 7 lueteltuun vaaraluokkaan. Kaikkia luokkiin H400 tai H410 luokiteltuja kuivan kalvon säilytysaineita koskevat seuraavat vaatimukset: ne eivät saa olla biokertyviä, ja tämä on osoitettava siten, että niiden oktanoli-vesi-jakautumiskerroin (Log Kow) on enintään 3,2 tai niiden biokertyvyyskerroin (BCF) on enintään 100.
Säilytysaineiden stabilointiaineet: Sinkkioksidi (CAS-nro 1314-13-2)	H400, H410	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Käyttö sallittu säilytysaineiden stabilointiaineena enintään 0,040 painoprosentin pitoisuuksina lopputuotteesta, kun sitä käytetään sellaisten suljetuissa astioissa käytettävien säilytysaineiden tai kuivan kalvon säilytysaineiden yhdistelmien stabilointiin, jotka edellyttävät 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia (BIT).

Kuivausaineet ja nahoittumisenestoaineet

Nahoittumisenestoaineet	H317, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Nahoittumisenestoaineiden kokonaismäärä saa lopputuotteessa olla enintään 0,40 painoprosenttia.
Kuivausaineet	H301, H317, H373, H400, H410, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Kuivausaineiden kokonaismäärä saa lopputuotteessa olla enintään 0,10 painoprosenttia. Luokkia H400 ja H410 koskeva poikkeus koskee ainoastaan kobolttipohjaisia kuivausaineita, ja näitä yhdisteitä voidaan sisällyttää lopputuotteen koostumukseen enintään 0,050 painoprosenttia.

Pigmentit ja pigmenttien lisäaineet

Trimetylolipropaani (CAS-nro 77-99-6)	H361fd	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Ainoastaan kun sitä käytetään lisäaineena toimitetuissa pigmenteissa ja enintään 0,50 painoprosentin pitoisuuksina toimitetussa pigmentissä.
---------------------------------------	--------	---

Sideaineet ja polymeeridispersiot

Sideaineet ja silloitteet: Adipiinihappodihydratsidi (CAS-nro 1071-93-8)	H317, H411	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu enintään 1,0 painoprosentin pitoisuuksina sideaineena tai polymeeridisersiona toimivassa ainesosassa ja kun sitä käytetään tartunta-aineena tai silloitteena.
Reagoimattomat monomeerit (sideaineissa)	H301, H304, H311, H317, H331, H334, H372, H400, H410, H411, H412	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Tämän poikkeuksen osalta reagoimattomien monomeerien kokonaispitoisuus lopputuotteen koostumuksessa saa olla enintään 0,050 painoprosenttia.

Aineen tyyppi, aineen nimi ja CAS-numero	Vaarakoodit, joita poikkeukset koskevat	Poikkeuksen edellytykset
Muut, sekalaiset		
Metanoli (CAS-nro 67-56-1)	H301, H311, H331, H370	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu tuotteen koostumuksessa ainoastaan muiden aineiden reaktiotuotteiden jääminä. Sallittu jäännöspitoisuus kasvaa sideainepitoisuuden funktiona seuraavasti: — Sideainepitoisuus 10–20 %: sallittu lopputuotteen jäännösmetanolipitoisuus on 0,020 painoprosenttia. — Sideainepitoisuus 20–40 %: sallittu lopputuotteen jäännösmetanolipitoisuus on 0,030 painoprosenttia. — Sideainepitoisuus > 40 %: sallittu lopputuotteen jäännösmetanolipitoisuus on 0,050 painoprosenttia.
Mineraaliraaka-aineet, mukaan lukien täyteaineet, valumisenestoaineet ja himmennysaineet	H372, H373	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Koskee vain mineraaliraaka-aineita ja leukofylliittimineraaleja, jotka sisältävät luonnostaan kiteistä piidioksidia. Sallittu lopputuotteen koostumuksessa enintään 1,0 painoprosentin pitoisuuksina H372-materiaalien osalta tai enintään 10 painoprosentin pitoisuuksina H373-materiaalien osalta. Jos materiaali toimitetaan kuivana jauheena, hakijan on osoitettava, että sillä on käytössä järjestelmät, joilla minimoidaan työntekijöiden altistuminen kuivalle jauheelle työpaikalla (esim. suljetut annostelujärjestelmät, tuulettut annostelu- ja sekoitusalueet sekä henkilönsuojaimet).
Neutraloivat aineet	H301, H311, H331, H400, H410, H411, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu enintään 1,0 painoprosentin pitoisuuksina lakkavalmisteissa ja enintään 0,50 painoprosentin pitoisuuksina kaikissa muissa tuotteissa.
Optiset kirkasteet	H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu lopputuotteen koostumuksessa enintään 0,10 painoprosentin pitoisuuksina.
Silikonihartsit	H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu lopputuotteen koostumuksessa enintään 2,0 painoprosentin pitoisuuksina.
Liuotteet	H304	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu lopputuotteen koostumuksessa enintään 2,0 painoprosentin pitoisuuksina.
Pinta-aktiiviset aineet	H411, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu enintään 1,0 painoprosentin pitoisuuksina läpinäkyvissä, läpikuultavissa, valkoisissa tai vaaleissa valmisteissa tai enintään 3,0 painoprosentin pitoisuuksina kaikissa muissa väreissä.
UV-stabilointiaineet	H317, H411, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sovelletaan ainoastaan ulkokäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin, sallittu lopputuotteen koostumuksessa enintään 0,60 painoprosentin pitoisuuksina.

(*) *Horisontaalisen poikkeuksen edellytys: mikään edellä mainituista poikkeuksista ei ole sallittu erikseen eikä yhdessä, jos ne johtavat siihen, että lopputuote luokitellaan johonkin taulukossa 7 määritellyistä vaaraluokista, lukuun ottamatta luokkia H412 ja H413 ulkokäyttöön tarkoitettujen tuotteiden osalta, kun syynä ovat kuivan kalvon säilytysaineet.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus alakriteerin 4.2 ja mahdollisten asiaankuuluvien poikkeusehtojen noudattamisesta ja liitettävä siihen tueksi toimittajien vakuutukset ja muut asiaankuuluvat asiakirjatodisteet.

Hakijan on esitettävä luettelo kaikista sisältyvistä aineista, joihin liittyy yksi tai useampi rajoitetuista CLP-asetuksen mukaisista vaaroista ja joiden pitoisuuden lopputuotteen koostumuksessa lasketaan olevan yli 0,010 painoprosenttia, ja ilmoitettava kyseisten aineiden CAS-numerot, CLP-luokituksen status (eli harmonisoitu, yhteenliittymän tekemä tai vain yksittäisten yritysten tekemä luokitus) ja tehtävä (esimerkiksi suljetuissa astioissa käytettävä säilytysaine, kuivausaine, pigmentti, neutraloiva aine, pinta-aktiivinen aine, UV-stabilointiaine jne.). Sisältyvien aineiden pitoisuudet lopputuotteessa on laskettava seuraavien tekijöiden perusteella:

- luettelo kaikista ainesosista, kemikaaleista tai raaka-aineista, joita käytetään lopputuotteen valmistuksessa;
- ainesosien, kemikaalien tai raaka-aineiden seulonta sellaisten sisältyvien aineiden ja tunnettujen epäpuhtauksien osalta, joihin liittyy jokin EU-ympäristömerkin puitteissa rajoitetuista CLP-asetuksen mukaisista vaaroista;
- kaikkien sellaisten seulottujen sisältyvien aineiden ja tunnettujen epäpuhtauksien, joihin liittyy EU-ympäristömerkin puitteissa rajoitettu CLP-asetuksen mukainen vaara, pitoisuudet käytetyissä ainesosissa, kemikaaleissa tai raaka-aineissa siinä muodossa, jossa ne on toimitettu;
- kunkin ainesosan, kemikaalin tai raaka-aineen paino laskettuna yhteen niin, että tuloksena on lopputuotteen tunnettu paino.

Tunnettuja epäpuhtauksia on kohdeltava sisältyvinä aineina vain, jos seulonnessa käy ilmi, että niiden pitoisuus lopputuotteessa on yli 0,010 painoprosenttia tai niiden pitoisuus jossakin ainesosassa on yli 0,100 painoprosenttia. Tunnettuja epäpuhtauksia, joiden pitoisuus jää näiden kynnyksarvojen alle, ei oteta huomioon laskelmissa.

Kaikkien seulottujen sisältyvien aineiden oletetaan sisältyvän 100-prosenttisesti lopputuotteeseen. Kaikki poikkeukset 100 prosentin retentiotekijästä käsittelyn aikana (esimerkiksi liuotteen höyrystymisen vuoksi) tai seulotun sisältyvän aineen kemiallisen muuntumisen vuoksi on perusteltava. Aineita, joiden tiedetään vapautuvan sisältyvistä aineista tai joiksi sisältyvien aineiden tiedetään hajoavan, pidetään sisältyvinä aineina eikä epäpuhtauksina.

Jos seulotun sisältyvän aineen pitoisuus lopputuotteen koostumuksessa on yli 0,010 painoprosenttia, mutta se on vapautettu alakriteerin 4.2 soveltamisesta (ks. asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteet IV ja V), hakijan asiaa koskeva vakuutus riittää kyseisten aineiden osalta.

Koska saman EU-ympäristömerkkilisenssin piiriin voi kuulua useita tuotteita tai mahdollisia tuotteita (kuten säilytysjärjestelmällä tuotettavat sävyt), joissa käytetään samoja ainesosia, kemikaaleja tai raaka-aineita, kunkin seulotun sisältyvän aineen osalta voidaan hyväksyä saman lisenssin piiriin kuuluvan yhteisen tuoteperheen epäedullisinta tuotetta koskeva laskelma.

Tavarantoimittajilta pyydettävät mahdollisesti kaupallisesti arkaluonteisia tietoja sisältävät todisteet voidaan toimittaa myös suoraan toimivaltaisille elimille niin, että tiettyjä yksityiskohtia ei tarvitse välttämättä paljastaa hakijalle.

4.3 Sisältyviin aineisiin sovellettavat tiettyjä vaarallisia aineita koskevat rajoitukset.

Ellei alakriteerissä 4.2 ole esitetty poikkeusta, seuraavia aineita ei saa esiintyä lopputuotteen koostumukseen sisältyvinä aineina eikä lopputuotteen valmistuksessa käytettäviin ainesosiin sisältyvinä aineina:

- a) Syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokitellut säilytysaineet tai kuivausaineet.
- b) Aineet, jotka luokitellaan CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti kategoriaan 1 tai kategoriaan 2 kuuluviksi ihmisten terveyteen tai ympäristöön vaikuttaviksi hormonaalisiksi haitta-aineiksi, aineet, jotka on sisällytetty REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun mahdollisesti lupamenettelyn piiriin sisällytettävien aineiden luetteloon, koska niillä on ihmisten terveyteen tai ympäristöön vaikuttavia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, sekä aineet, joilla on asetuksen (EU) N:o 528/2012 tai asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, lukuun ottamatta DBNPA:ta (CAS-nro 10222-01-2), kun sitä käytetään suljetuissa astioissa käytettävänä säilytysaineena.

- c) Aineet, jotka luokitellaan CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti hitaasti hajoaviksi, biokertyviksi ja myrkyllisiksi (PBT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin voimakkaasti biokertyviksi (vPvB) ympäristön ja elävien eliöiden, myös ihmisten kannalta, aineet, jotka on sisällytetty REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun mahdollisesti lupamenettelyn piiriin sisällytettävien aineiden luetteloon, koska niillä on PBT- tai vPvB-ominaisuuksia ympäristön ja elävien eliöiden, myös ihmisten kannalta, sekä aineet, joilla on asetuksen (EU) N:o 528/2012 tai asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti todettu olevan PBT- tai vPvB-ominaisuuksia ympäristön ja elävien eliöiden, myös ihmisten kannalta.
- d) Aineet, jotka luokitellaan CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti hitaasti hajoaviksi, kulkeutuviksi ja myrkyllisiksi (PMT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin voimakkaasti kulkeutuviksi (vPvM), sekä aineet, jotka on sisällytetty REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun mahdollisesti lupamenettelyn piiriin sisällytettävien aineiden luetteloon, koska niillä on PMT- tai vPvM-ominaisuuksia.
- e) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XIV olevassa 43 kohdassa tai liitteessä XVII olevassa 46 kohdassa tarkoitettut alkyylifenolit, alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja niiden johdannaiset.
- f) Tämän päätöksen 4 artiklan 42 kohdassa määritellyt perfluoratut ja polyfluoratut yhdisteet (PFAS).
- g) Ftalaatit.
- h) Orgaaniset tinayhdisteet.
- i) Hajusteaineet, jotka on kielletty tai joiden käyttöä on rajoitettu kosmeettisissa valmisteissa ja jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä II tai III.
- j) Bisfenolit, joista Euroopan kemikaalivirasto on todennut vuoden 2021 bisfenoleja koskevassa sääntelytarpeiden arviointiraportissaan, että niiden osalta tarvitaan enemmän sääntelyyn perustuvaa riskinhallintaa, koska ne ovat tunnettuja tai mahdollisia ihmisten terveyteen tai ympäristöön vaikuttavia hormonaalisia haitta-aineita tai ne voidaan todeta lisääntymiselle vaarallisiksi.
- k) Käytettävät pigmentit eivät saa perustua kadmiumiin, lyijyyn, kromiin (VI), elohopeaan, arseeniin, seleeniin, antimoniin eivätkä kobolttiin. Seuraavien käytettäviin pigmentteihin sisältyvien epäpuhtauksien pitoisuus lopputuotteessa ei saa olla yli 0,010 painoprosenttia (metallia kohti): Kadmium, lyijy, kromi (VI), elohopea, arseeni, seleeni, antimoni ja koboltti. Ainoat poikkeukset pigmenttien käyttöön ja epäpuhtauksien 0,010 painoprosentin pitoisuusrajaan ovat seuraavat:
- Koboltti: pigmenttien kobolttialumiinisinispinelli (CAS-nro 1345-16-0) ja kobolttikromiitti sinivihreä spinelli (CAS-nro 68187-11-1) käyttö.
 - Antimoni: antimoninikkeliin liukenemattomassa titaanidioksidihilassa perustuvien pigmenttien käyttö.
- l) Vapaata formaldehydiä ei saa tarkoituksellisesti lisätä lopputuotteeseen. Lopputuote on testattava vapaan formaldehydin pitoisuuden määrittämiseksi. Testattavaksi valitaan kustakin tuoteperheestä ympäristömerkin kannalta epäedullisimmat näytteet sillä perusteella, minkä tuotteen teoreettisen formaldehydipitoisuuden ennustetaan olevan suurin. Seuraavat vapaan formaldehydin kokonaismäärän rajat sallitaan seuraavin edellytyksin:
- Enintään 0,0010 painoprosenttia sallitaan, kun bronopolia tai formaldehydiä vapauttavia säilytysaineita tarvitaan suljetuissa astioissa käytettävänä säilytysaineina tietyntyyppisen maalin tai lakan suojelemiseksi.
 - Enintään 0,010 painoprosenttia sallitaan, kun polymeeridispersiot (sideaineet) toimivat formaldehydijäämien vuoksi formaldehydiä vapauttavina aineina suljetuissa astioissa käytettävien säilytysaineiden sijaan.
 - Enintään 0,010 painoprosenttia sallitaan, kun sama tuote täyttää molemmat edellä luetellut ehdot.
- m) Synteettisiä polymeerimikrohiukkasia (SPM-hiukkaset, kutsutaan yleisesti mikromuoveiksi) sellaisina kuin ne on määritetty REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa 78 kohdassa, ei saa käyttää muuhun kuin kalvonmuodostukseen minkään tuotteen koostumuksessa, paitsi jos niiden käyttö ja tarkoitus ilmoitetaan erikseen ja esitetään perustelut sille, miksi niiden käyttö parantaa maali- tai lakkatuotteen yleistä ympäristötehokkuutta.

Arviointi ja todentaminen:

- a–j) Hakijan on vakuutettava, että tässä alakriteerissä tarkoitettuja merkityksellisiä aineita eli CMR-säilytysaineita, CMR-kuivausaineita, hormonitoimintaa häiritseviä aineita (lukuun ottamatta DBNPA:ta), PBT- ja vPvB-aineita, PMT- ja vPvM-aineita, alkyylifenoleja ja APEO-yhdisteitä, PFAS-aineita, ftalaatteja, orgaanisia tinayhdisteitä, hajusteita ja bisfenoleja ei käytetä koostumukseen sisältyvinä aineina, ja vakuutuksen tueksi on annettava tavarantoimittajien vakuutukset siitä, että kyseisiä vaarallisia ainesosia ei käytetä sisältyvinä aineina niiden toimittamissa ainesosissa, joita käytetään EU-ympäristömerkkihakemuksen kattamien tuotteiden koostumuksessa.
- k) Pigmenttien raskasmetallirajoitusten osalta hakijan tai pigmentin toimittajan on annettava vakuutus siitä, että pigmentti itsessään tai mitkään pigmenttituotteeseen mahdollisesti sisältyvät aineet eivät perustu luetteluihin raskasmetalleihin. Hakijan tai pigmentin toimittajan on myös toimitettava testausseloste, jossa esitetään toimitetusta pigmentistä otettujen edustavien näytteiden epäpuhtaustasot raskasmetallien osalta. Tämän jälkeen hakijan laskettava lopputuotteeseen pigmenteistä kertyvä raskasmetallipitoisuus näiden tulosten sekä lopputuotteessa käytettyjen pigmenttien prosenttiosuuden perusteella. Kun on kyse poikkeuksen piiriin kuuluvista pigmenteistä, pigmentin toimittajan on ilmoitettava, mihin pigmenttiin tai pigmentteihin poikkeusta sovelletaan (eli kobolttialumiinisispinelli, kobolttikromiitti sinivihreä spinelli tai antimoninikkeli liukenemattomassa titaanidioksidihilassa).
- l) Hakijan on ilmoitettava, millä sen tuotteista odotetaan olevan suurin teoreettinen vapaan formaldehydin pitoisuus kussakin tuoteperheessä. Tämän ilmoituksen on perustuttava maalinvalmistajan valintaan käyttää formaldehydiä vapauttavia aineita suljetuissa astioissa käytettävänä säilytysaineina ja tavarantoimittajien ilmoituksiin, jotka koskevat toimitettujen ainesosien (erityisesti sideaineiden) säilyttämiseen käytettävien formaldehydiä vapauttavien aineiden määriä. Näiden aineiden (ja muiden formaldehydiä vapauttavien ainesosien) lisääminen ympäristömerkin kannalta epäedullisimpiin valmisteisiin ei saa johtaa siihen, että vapaan formaldehydin pitoisuus lopputuotteessa ylittää asiaankuuluvan pitoisuusrajan mitattuna asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.
- m) Hakijan on annettava joko vakuutus siitä, että SPM-hiukkasia ei käytetä muuhun kuin kalvonmuodostukseen, tai ilmoitus niiden käytöstä tuotteen koostumuksessa. Jos annetaan ilmoitus SPM-hiukkasten käytöstä muuhun kuin kalvonmuodostukseen, ilmoituksessa on ilmoitettava niiden tyyppi, määrä (painoprosentteina) ja tarkoitus sekä perustelut sille, miten SPM-hiukkasten käyttö muuhun kuin kalvonmuodostukseen parantaa tuotteen yleistä ympäristötehokkuutta. Tällaisissa perusteluissa olisi yleensä verrattava saman tuotteen ympäristötehokkuutta muuhun kuin kalvonmuodostukseen käytettävien SPM-hiukkasten kanssa ja ilman niitä.

Myöntämisperuste 5 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt

Huomautus: sovelletaan vain sisätilojen erikoispinnoitteisiin ja niihin liittyviin tuotteisiin.

VOC-yhdisteiden päästöt eivät saa ylittää seuraavassa taulukossa määriteltyjä rajoja.

Taulukko 9

VOC-päästörajat

Muuttuja	3 päivän testitulokset	28 päivän testitulokset
TVOC (*)	≤ 3 000 µg/m ³	≤ 300 µg/m ³
R-arvo (**)	Ei sovelleta	≤ 1,0
Formaldehydi	Ei sovelleta	≤ 10 µg/m ³
Muut kategorian 1A tai 1B syöpää aiheuttavat VOC-yhdisteet, jotka eivät kuulu EU-LCI-arvojen piiriin (***)	≤ 10 µg/m ³ , ainekohtainen	≤ 1 µg/m ³ , ainekohtainen

(*) TVOC-yhdisteet on mitattava asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa määritellyllä tavalla, johon on sisällyttävä myös muiden kuin kohdeyhdisteiden kvantifiointi.

(**) R-arvo sellaisena kuin se on määritelty asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa. Kumulatiivisen R-arvon tulokset on pyöristettävä yhden desimaalin tarkkuuteen ennen kuin määritetään, onko arvo raja-arvon 1,0 mukainen vai ei.

(***) Ei koske formaldehydiä, joka on VVOC-yhdiste ja jolla on oma raja-arvonsa. Ei koske muita syöpää aiheuttavia VVOC- tai VOC-yhdisteitä, joilla on EU-LCI-arvo, koska niihin sovelletaan jo R-arvon raja-arvoa.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava jäljennös asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesta testausselostesta, joka koskee kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen piiriin kuuluvan tuoteperheen ympäristömerkin kannalta epäedullisimman tuotteen koostumusta. Jos koostumukseen tehdään muutoksia, jotka voivat aiheuttaa VOC-pitoisuuden kohoamisen epäedullisimmassa tuotteessa, vaaditaan päivitetty VOC-päästöjä koskeva testausseleste. Tarvittaessa on annettava selkeä selitys tuoteperheiden välisistä eroista (esimerkiksi sideaineiden kemialliset ominaisuudet, tuoteluokka jne.) ja perusteltava kunkin tuoteperheen ympäristömerkin kannalta epäedullisin tuote.

Jos pinnoitusjärjestelmässä on useita kerroksia, testialustalle on levitettävä koko järjestelmä valmistajan ohjeiden mukaisesti ennen päästöttestausta.

R-arvon laskennassa olisi viitattava viimeisimpiin hyväksyttyihin EU-LCI-arvoihin (lowest concentration of interest, alhaisin merkitsevä pitoisuus), jotka olivat käytettävissä testaushetkellä. Nämä arvot on esitetty Euroopan komission verkkosivustolla (1).

Jos kammion ilman pitoisuuksien voidaan osoittaa olevan 28 päivän raja-arvojen mukaisia ennen 28 päivän ajanjakson päättymistä mutta vähintään kolmen päivän kuluttua, tulokset voidaan hyväksyä todisteiksi raja-arvojen noudattamisesta ja testi voidaan keskeyttää siinä vaiheessa.

(1) Ks. https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/eu-lci-subgroup/eu-lci-values_en

Myöntämisperuste 6 Kuluttajille annettavat tiedot

- 6 a Seuraavat tiedot on merkittävä tai liitettävä pakkaukseen:
- Suositus pinnoitteen hävikin minimoimisesta arvioimalla ennen ostotapahtumaa, kuinka paljon pinnoitetuotetta tarvitaan
 - Miten käyttämätön pinnoite otetaan talteen uudelleenkäyttöä varten
 - Miten pinnoitteen uudelleenkäytöllä voidaan tehokkaasti minimoida tuotteen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia
 - Alakriteerissä 6 b pyydetty tiedot tai selvitys siitä, miten kyseiset tiedot ovat saatavissa.
- 6 b Seuraavat tiedot on merkittävä tai liitettävä pakkaukseen tai niiden on oltava saatavilla verkkolinkin tai QR-koodin kautta:
- Miten tarvittava pinnoitteen määrä voidaan arvioida ennen ostotapahtumaa hävikin minimoimiseksi sekä suositeltu ohjeellinen määrä (esimerkiksi yhtä seinäneliötä kohden tarvitaan X litraa pinnoitetta)
 - Tuotteen asianmukaiset varastointiolosuhteet (ennen avaamista ja sen jälkeen) ja tarvittaessa turvallisuusohjeet
 - Käyttäjän turvallisuustoimenpiteet, mukaan lukien perussuositukset henkilönsuojaimista, joita olisi käytettävä, sekä lisätoimenpiteistä, joihin olisi ryhdyttävä tuotteen käytön ja mahdollisen ruiskutuslaitteen käytön yhteydessä
 - Puhdistusvälineiden käyttö ja asianmukainen jätteiden käsittely ylijääneen pinnoitteen ja pakkauksen osalta (vesistöjen ja maaperän pilaantumisen rajoittamiseksi). Esimerkiksi teksti, jossa neuvotaan, että käyttämättä jäänyt tuote vaatii erikoiskäsittelyä, jotta se voidaan hävittää ympäristön kannalta turvallisesti, eikä sitä siksi pidä hävittää kotitalousjätteen tai kaupallisen jätteen mukana.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on vakuutettava, että tuote on vaatimuksen mukainen, ja toimitettava toimivaltaiselle elimelle osana hakemusta graafinen esitys tai kopiot käyttäjälle annettavista tiedoista ja/tai linkki tai QR-koodi valmistajan verkkosivuille, joilla tiedot ovat saatavilla. Lisäksi on toimitettava ohje maalin suositellusta käyttömäärästä.

Myöntämisperuste 7 EU-ympäristömerkissä esitettävät tiedot

Valinnaisessa merkissä, jossa on tekstikenttä, on oltava kolme seuraavista väittämistä sen mukaan, mitkä niistä koskevat kyseistä tuotetta:

- Mahdollisimman vähän vaarallisia aineita
- Vähemmän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC): x g/l
- Vähemmän haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä sisäilmaan (sisäkäyttöön tarkoitetut tuotteet)
- Hyvä kestävyys sisäkäytössä (sisäkäyttöön tarkoitetut tuotteet) tai
- Hyvä kestävyys ulkokäytössä (ulkokäyttöön tarkoitetut tuotteet) tai
- Hyvä kestävyys sekä sisä- että ulkokäytössä (sisä- ja ulkokäyttöön soveltuvat tuotteet).

Valinnaisen, tekstikentän sisältävän merkin käyttöä koskevat ohjeet ovat asiakirjassa "Guidelines for the use of the Ecolabel logo", joka on saatavilla verkkosivulla

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava malli EU-ympäristömerkistä tai graafinen esitys pakkauksesta EU-ympäristömerkkeineen sekä vakuutus tämän myöntämisperusteen täyttymisestä.

—

LIITE III

EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet vesipohjaisille aerosolimaaleille

EU-ympäristömerkki on tarkoitettu ympäristönsuojelun kannalta parhaille markkinoilla oleville vesipohjaisille aerosolimaaleille. Sen myöntämisperusteissa keskitytään näiden tuotteiden elinkaareen liittyviin tärkeimpiin ympäristövai-
kutuksiin ja edistetään kiertotalousnäkökohtia.

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

Jotta tietylle tuotteelle voidaan myöntää EU-ympäristömerkki, tuotteen on täytettävä kaikki vaatimukset. Hakijan on annettava kirjallinen vahvistus siitä, että kaikki myöntämisperusteet täyttyvät.

Tarkemmat arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin myöntämisperusteen yhteydessä.

Hakijalta edellytettävät vakuutukset, asiakirjat, analyysit, testausselostet tai muut todisteet myöntämisperusteiden noudattamisesta voivat olla peräisin hakijalta itseltään ja/tai tämän tavarantoimittajalta.

Toimivaltaisten elinten on tunnustettava ensisijaisesti sellaisten laitosten antamat todistukset, jotka on akkreditoitu testaus- ja kalibrointilaboratorioita koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, sekä sellaisten laitosten tekemät todennukset, jotka on akkreditoitu tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioivia laitoksia koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin myöntämisperusteelle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemuksen arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään arviointia ja todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia, myös paikan päällä, näiden myöntämisperusteiden täyttymisen tarkastamiseksi.

Tavarantoimittajien ja tuotantolaitosten muutoksista, jotka vaikuttavat EU-ympäristömerkin saaneisiin tuotteisiin, on ilmoitettava toimivaltaisille elimille; samalla on toimitettava tiedot, joiden perusteella myöntämisperusteiden voidaan todeta täyttyvän edelleen.

Perusedellytyksenä on, että tuote täyttää kaikki siinä maassa tai niissä maissa sovellettavat oikeudelliset vaatimukset, jossa tai joissa tuote on tarkoitus saattaa markkinoille. Hakijan on vakuutettava, että tuote on tämän vaatimuksen mukainen.

EU-ympäristömerkkiä koskevan hakemuksen yhteydessä on toimitettava seuraavat tiedot:

- a) Luettelo kaikista EU-ympäristömerkkihakemuksen piiriin kuuluvista yksittäisistä maali- ja lakkatuotteista, jotka on ryhmitelty tuoteperheittäin ja joista ilmoitetaan kaikki sellaiset tuoteominaisuudet, jotka vaikuttavat siihen, mitä EU-ympäristömerkin myöntämisperusteisiin sisältyviä vaatimuksia niihin sovelletaan. Tuoteperheen kaikilla tuotteilla on sama peruskoostumus ja alaluokka, mutta niiden sävy ja/tai pakkausmuoto voivat vaihdella.
- b) Tuotteiden koostumuksen kuvaus, jossa ilmoitetaan käytettyjen ainesosien prosentuaalinen osuus ja kunkin ainesosan tehtävä (koostumustietoihin voidaan soveltaa hakijan ja toimivaltaisen elimen tai joissakin tapauksissa suoraan toimittajan ja toimivaltaisen elimen välillä tehtyä salassapitosopimusta). Aineosilla on oltava jokin seuraavista tehtävistä: kiihdyte; lisäaine; tarttumisenestoaine; vaahdonestoaine; laskeutumisenestoaine; nahoittumisenestoaine; sideaine; kalvonmuodostusaine; liukeneva väriaine; pigmentti; silloite; kovete; laimennusaine; dispergointiaine; kuivausaine; täyteaine; kuivan kalvon säilytysaine; suljetuissa astioissa käytettävä säilytysaine; himmennysaine; neutraloiva aine; optinen kirkaste; pehmitte; polymeeridispersio; säilytysaineiden stabilointiaine; harts; hidastin; reologinen modifiointiaine; silikoniharts; liuote; pinta-aktiivinen aine; UV-stabilointiaine; vesi; vettähyllivä aine tai, jos mikään näistä ei sovellu, "muu".
- c) Maali- ja lakkavalmisteissa käytettävien ainesosien käyttöturvallisuustiedotteet.
- d) Ainesosien ja materiaalien toimittajien tai tuottajien on toimitettava kaikki muut näiden ainesosien ja materiaalien tuotantoon liittyvät tiedot, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet täyttyvät.

- e) Jotta voidaan määrittää kunkin tuoteperheen tuotteiden lukumäärä, kuvaus pakkausmuodoista, pakkausko'ista ja pakkausmateriaaleista, joita käytetään kussakin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattamassa maali- ja lakkatuotteessa.
- f) Arviointi- ja todentamismenettelyjen edellyttämien testausten ja asiakirjojen määrän vähentämiseksi useissa kriteereissä todetaan erikseen, että koko tuoteperheen voidaan olettaa täyttävän myöntämisperusteet, jos ympäristömerkin kannalta epäedullisimman tuotteen voidaan osoittaa täyttävän ne. Aina kun toimitetaan tietoja ympäristömerkin kannalta epäedullisimmasta tuotteesta, niihin on liitettävä selvitys siitä, miksi kyseinen tuote edustaa testattavan ominaisuuden osalta tuoteperheensä epäedullisinta tuotetta ympäristömerkin kannalta.

Myöntämisperuste 1 Titaanidioksidin tuotanto

Jos lopputuote sisältää yli 3,0 painoprosenttia titaanidioksidipigmenttiä (TiO₂-pigmenttiä), tuotteessa käytettävän titaanidioksidipigmentin tuotannosta ilmaan ja veteen päätyvien päästöjen on täytettävä seuraavat vaatimukset kunkin tuotantoprosessin osalta:

Taulukko 1

Titaanidioksidin tuotantoa koskevat vaatimukset

Parametrit ja analyttiset menetelmät	Sulfaattiprosessi	Kloridiprosessi
Pölypäästöt ilmaan ⁽¹⁾ (mitattuna asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti)	≤ 0,40 kg/t TiO ₂ -pigmenttiä	≤ 0,66 kg/t TiO ₂ -pigmenttiä
SO ₂ -päästöt ilmaan ⁽¹⁾ (mitattuna asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti)	≤ 4,5 kg/t TiO ₂ -pigmenttiä	Ei sovelleta
HCl-päästöt ilmaan ⁽¹⁾ (mitattuna asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti)	Ei sovelleta	≤ 0,70 kg/t TiO ₂ -pigmenttiä
SO ₄ ²⁻ -päästöt veteen (mitattuna asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti)	≤ 300 kg SO ₄ ²⁻ /t TiO ₂ -pigmenttiä	Ei sovelleta
Cl-päästöt veteen (mitattuna massatasemenetelmällä tai asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti)	Ei sovelleta	≤ 103 kg Cl/t TiO ⁽²⁾ -pigmenttiä ⁽²⁾ ≤ 179 kg Cl/t TiO ₂ -pigmenttiä ⁽³⁾ ≤ 329 kg Cl/t TiO ₂ pigmenttiä ⁽⁴⁾
Vähäpölyinen työympäristö	Osoitettava	Osoitettava

⁽¹⁾ Kloridiprosessista ilmaan päätyvien pölypäästöjen pistelähteinä pidetään seuraavia: jauhatus-, klooraus-, hapetus- ja mikronointivaiheet. Kloridiprosessista ilmaan päätyvien HCl-päästöjen pistelähteinä pidetään seuraavia: klooraus, happopesurit kiinteän aineen erottelussa ja metallikloridin käsittelyprosessit. Sulfaattiprosessista ilmaan päätyvien pölypäästöjen pistelähteinä pidetään seuraavia: jauhatus-, liuotus-, kalsinointi- ja mikronointivaiheet. Sulfaattiprosessista ilmaan päätyvien SO₂-päästöjen pistelähteinä pidetään seuraavia: liuotus- ja kalsinointiprosessit.

⁽²⁾ Kun käytettävän malmin TiO₂-pitoisuus on > 95 %.

⁽³⁾ Kun käytettävän malmin TiO₂-pitoisuus on 90–95 %.

⁽⁴⁾ Kun käytettävän malmin TiO₂-pitoisuus on < 90 %.

Päästöt ilmaan lasketaan edellä viitteessä 1 tarkoitetuista pistelähteistä, joiden päästöjä voidaan seurata jatkuvasti tai määräajoin kiinteästä näytteenottopisteestä, joka on sijoitettu mahdollisten kaasunpuhdistusjärjestelmien jälkeen.

Päästöiksi veteen katsotaan sulfaatti tai kloridi, jota esiintyy käsitellyssä jätevedessä, joka johdetaan jokiin, järviin, vaihtumisvyöhykkeiden vesiin, rannikkovesiin tai merivesiin.

Veteen päätyvien kloridipäästöjen raja-arvon on perustuttava laskentajakson aikana käytettyjen malmien TiO₂-pitoisuuden painotettuun keskiarvoon.

Vähäpölyisessä työympäristössä on huolehdittava vähintään seuraavista seikoista:

- Työpaikan riskinarviointi, jossa yksilöidään kaikki tärkeimmät alueet, joilla pölypäästöt ovat mahdollisia, ja työntekijöiden altistuminen pölylle.
- Tarve luoda työhygienian seurantaohjelma työpaikoille.
- Asianmukaisen koulutuksen tarjoaminen työntekijöille pölyntorjunnan hyvistä käytännöistä.
- Asianmukaisten henkilönsuojainten tarjoaminen työntekijöille ja vierailijoille.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on ilmoitettava valmisteen TiO_2 -pitoisuus kussakin tuotteessa, jolle haetaan EU-ympäristömerkkiä. Kaikkien sellaisten tuotteiden osalta, joissa on yli 3,0 painoprosenttia TiO_2 -pigmenttiä, hakijan on ilmoitettava myös kyseisissä tuotteissa käytettävän TiO_2 -pigmentin toimittaja tai toimittajat.

Hakijan ilmoituksen liitteenä on oltava hakijan TiO_2 -toimittajan tai toimittajien (tai TiO_2 -tuottajan tai tuottajien, jos toimittaja on eri kuin tuottaja) antamat vakuutukset, joissa kerrotaan:

- Käytettävän TiO_2 -tuotantoprosessin tyyppi (kloridi- tai sulfaattiprosessi)
- Kloridiprosessissa käytettävän malmin TiO_2 -pitoisuuden painotetun keskiarvon vaihteluväli
- Vuotuiset keskimääräiset päästötiedot sulfaattiprosessilla tuotetusta titaanidioksidista: pölypäästöt ilmaan, SO_2 -päästöt ilmaan ja SO_4^{2-} -päästöt veteen. Vaihtoehtoisesti vuotuiset keskimääräiset päästötiedot kloridiprosessilla tuotetusta titaanidioksidista: pölypäästöt ilmaan, HCl-päästöt ilmaan ja Cl⁻-päästöt veteen
- TiO_2 -toimittajan tai toimittajien (tai TiO_2 -tuottajan tai tuottajien, jos toimittaja on eri kuin tuottaja) antamissa vakuutuksissa olisi ilmoitettava asiaankuuluvat eurooppalaiset tai kansainväliset standardit, joita käytetään taulukossa 1 lueteltujen parametrien mittaamiseen
- Käytössä olevat toimenpiteet vähäpölyisen työympäristön varmistamiseksi.

TiO_2 -toimittajan tai toimittajien (tai TiO_2 -tuottajan tai tuottajien, jos toimittaja on eri kuin tuottaja) ilmoituksen on sisällettävä peruslaskelma siitä, miten vuotuiset keskimääräiset päästöt on laskettu. Jos toimitetun TiO_2 -pigmentin tuotanto ei ole jatkuva, voidaan hyväksyä päästötietoja koskevat laskelmat, jotka kattavat 12 kuukautta lyhyemmän ajanjakson. Jatkuvan seurannan tapauksessa vuotuiset keskimääräiset päästöpitoisuudet on johdettava päivittäisistä keskipitoisuuksista. Määräajoin seurattavista päästöistä on otettava vähintään kolme näytettä keskimääräisten tulosten saamiseksi. Määräajoin otettavat näytteet on otettava tuotantolaitoksen normaalin toiminnan aikana niin, että olosuhteet edustavat laitoksen tavanomaisia olosuhteita, joissa siinä tuotetaan EU-ympäristömerkin saaneissa maalituotteissa käytettäviä TiO_2 -pigmenttejä.

Päästölaskelmat tarvitsee toimittaa vasta sinä päivänä, jona EU-ympäristömerkkiä haetaan. Jos EU-ympäristömerkki myönnetään, hakija voi yksinkertaisesti pyytää joka vuosi TiO_2 -toimittajiltaan päivitetyt vakuutukset siitä, että päästörajoja noudatetaan edelleen.

Ilmaan päätyvien päästöjen pitoisuudet on ilmaistava milligrammoina normikuutiometriä kohti ja kerrottava poistokaasujen määrällä, joka ilmaistaan normikuutiometreinä TiO_2 -pigmenttituotannon tonnia kohti samana ajanjaksona, jolta tiedot on kerätty. Jos tärkeimmille ilmaan päätyvien päästöjen pistelähteille on useampi kuin yksi kaasunpuhdistusjärjestelmä, kaikkien puhdistusjärjestelmien puhdasilmasta mitattavat päästöt on laskettava yhteen.

Veteen päätyvien päästöjen osalta on käytettävä joko suoraa mittausta tai massatasemenetelmää. Massatasemenetelmän on perustuttava panoksena käytetyn raakasulfaatin/-kloridin ja tuotoksena syntyvän, sivutuotteisiin, ilmaan päätyviin päästöihin ja kaatopaikalle sijoitettavaan tai poltettavaan kiinteään jätteeseen sisältyvän sulfaatin/kloridin väliseen taseeseen. Panosten ja tuotosten massojen eroksi katsotaan laskentajakson aikana veteen päätyvän sulfaatin/kloridin massa, ja se jaetaan samana ajanjaksona tuotetun TiO_2 -pigmentin arvioidulla määrällä, jotta voidaan laskea veteen päätyvien päästöjen määrä kilogrammoina sulfaattia tai kloridia TiO_2 -pigmenttitonnia kohti.

Veteen päätyvien päästöjen suorassa mittauksessa mitatut pitoisuudet grammoina kuutiometriä kohti kerrotaan pois johdetun puhdistetun jäteveden määrällä kuutiometreinä TiO_2 -pigmenttituotannon tonnia kohti samana ajanjaksona, jolta sulfaattia/kloridia koskevat tiedot on kerätty.

Myöntämisperuste 2 Toiminnallisuutta koskevat vaatimukset

Aerosolimaalien toiminnallisuuden osoittamiseksi on suoritettava seuraavat testit ja täytettävä seuraavat vaatimukset:

2 a Riittoisuus

Huomautus 1: Tätä vaatimusta ei sovelleta aerosolituotteisiin, jotka on tarkoitettu läpinäkyvien tai läpikuultavien pintoitteiden levittämiseen.

Huomautus 2: Jos aerosolimaalin eri sävyjen luomiseen käytetään sävytysjärjestelmiä, vain eniten titaanidioksidia sisältävä sävytettävä perusmaali tarvitsee testata. Jos sävytettävä perusmaali ei täytä tätä vaatimusta, vaatimuksen on täytettävä, kun perusmaali on sävytetty vakioväriksi RAL 9010.

Huomautus 3: Tätä vaatimusta sovelletaan valkoisiin aerosolimaaleihin. Tuoteperheissä, joiden aerosolimaaleja on saatavilla vain ennalta määrättyinä sävyinä, riittoisuusvaatimusta sovelletaan vaaleimpaan väriin.

Aerosolimaalien riittoisuuden on oltava vähintään 2,0 m² litraa kohti, kun varmistetaan, että peittokyky on vähintään 98 prosenttia asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti. Riittoisuuden laskennassa käytettävän tilavuusyksikön on viitattava käyttövalmiin aerosolipullon ilmoitettuun tilavuuteen.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus riittoisuusrajojen noudattamisesta tai perustelut sille, ettei riittoisuusvaatimus ole sovellettavissa kyseiseen tuotteeseen. Vakuutuksen tueksi on esitettävä asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa esitetyn menetelmän mukaiset testitulokset. Jos tulos kattaa useita tuotteita, on ilmoitettava selkeästi, mitkä tulokset koskevat mitään EU-ympäristömerkkihakemuksen kattamia tuotteita.

2 b) Suihkutuksen hyötysuhde

Aerosolimaalien suihkutuksen hyötysuhteen on oltava vähintään 97 prosenttia, kun hyötysuhteeksi määritellään se osuus käyttövalmiissa aerosolipullossa olevasta tuotteesta, joka tulee pullosta ulos suihkuttaessa.

Testimenetelmässä lasketaan käyttövalmiin, vielä käyttämättömän aerosolipullon sisältämä tuotteen kokonaismäärä. Käyttövalmis aerosolipullo on punnittava ennen testiä. Testin aikana pullon sisältö suihkutetaan punnitulle pinnalle jatkuvasti tasaisella nopeudella suihkutustehon seuraamiseksi. Testin jälkeen aerosolipullo punnitaan uudelleen, jotta voidaan määrittää ulos suihkutetun tuotteen kokonaismäärä. Suihkutuksen hyötysuhde lasketaan seuraavasti:

$$\text{Suihkutuksen hyötysuhde (\%)} = \frac{\text{testin aikana ulos suihkutetun tuotteen kokonaispaino (g)}}{\text{pullossa olevan tuotteen kokonaispaino testin alussa (g)}} \times 100\%$$

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava testausselostte, josta käy ilmi, miten suihkutuksen hyötysuhde on laskettu. Testausselostteessa on esitettävä aerosolipullon alkuperäinen paino, kaavio suihkutustehosta suhteessa aikaan ja aerosolipullon paino testin lopussa. Ulos suihkutetun tuotteen kokonaispainoksi katsotaan pullon alku- ja loppupainon erotus.

2 c Tarttuvuus

Huomautus 1: Tätä vaatimusta ei sovelleta aerosolituotteisiin, jotka on tarkoitettu läpinäkyvien tai läpikuultavien pintoitteiden levittämiseen.

Aerosolimaalin on saatava asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisen tarttuvuustestin tulokseksi enintään 2.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava kunkin EU-ympäristömerkkihakemuksen kattaman tuotteen osalta vakuutus kyseisen vaatimuksen noudattamisesta tai perustelut sille, etteivät vaatimukset ole sovellettavissa. Vakuutuksen tueksi on esitettävä asiaankuuluvissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa esitetyn menetelmän mukaiset testitulokset.

2 d Korroosionkestävyys

Aerosolimaalin on varmistettava riittävä korroosionkestävyys, kun sitä levitetään puhalletuille teräslevyille niin, että kuivakalvon paksuus on vähintään 60 µm, ja levyille tehdään 240 tunnin mittainen suolasumutesti asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.

Altistuksen jälkeen pinnoitteen on täytettävä seuraavat kriteerit:

- Rakkuloiden kokoa koskeva arvosana on 3 tai parempi (eli 0, 1 tai 2) asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.
- Rakkuloiden määrää koskeva arvosana on 3 tai parempi (eli 0, 1 tai 2) asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.
- Ruostumisaste on Ri2 tai parempi (eli Ri0 tai Ri1) asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.
- Irtoaminen alustasta on enintään 4 mm asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.
- Tarttuvuus on enintään 2 asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava vakuutus vaatimusten noudattamisesta ja sen tueksi asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaiset testitulokset, jotka koskevat suolasumutestiä, ruostumista, rakkuloitumista, irtoamista alustasta ja tarttuvuutta.

2 e Säänkestävyys

Aerosolimaalin on varmistettava riittävä säänkestävyys, kun sitä levitetään puhalletuille teräslevyille niin, että kuivakalvon paksuus on vähintään 60 µm, ja levyille tehdään 500 tunnin mittainen syklinen säänkestävyydestä asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.

Altistuksen jälkeen pinnoitteen on täytettävä seuraavat asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaiset kriteerit:

- Värimuutos, $\Delta E \leq 4$.
- Kiillon menetys $\leq 30 \%$.
- Hilseilyaste: hilseilyn voimakkuus ≤ 2 ja hiutaleiden koko ≤ 2 .
- Rakkuloitumisaste: rakkuloiden määrä ≤ 3 ja rakkuloiden koko ≤ 3 .
- Halkeiluaste: halkeaman koko ≤ 2 .

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava vakuutus vaatimusten noudattamisesta ja sen tueksi asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaiset pinnoitettujen alustojen testitulokset ennen säänkestävyydestä ja sen jälkeen: väripoikkeama, kiiltoepoikkeama, hilseilyaste, halkeiluaste ja rakkuloitumisaste.

Myöntämisperuste 3 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden (SVOC) pitoisuudet

Aerosolimaaleissa sallittu VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuus ei saa ylittää taulukossa 2 määriteltyjä rajoja. VOC-pitoisuus määritetään erikseen kustakin komponentista (nestemäinen maali ja ponneaine) ja lasketaan sitten yhteen.

Nestemäisen maalin VOC-pitoisuus on määritettävä joko aineosiin ja raaka-aineisiin perustuvilla laskelmilla tai käyttämällä asiaankuuluissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa esitettyjä menetelmiä. Tämän jälkeen nestemäisen maalin VOC-pitoisuus (g/l nestemäistä maalia) muunnetaan käyttövalmiin tuotteen VOC-pitoisuudeksi (g/l) kertomalla se aerosolimaalin tilavuussuhteella, joka määritellään seuraavasti:

$$\text{Aerosolimaalin tilavuussuhde} = \frac{\text{nestemäisen maalin määrä X litraa}}{\text{aerosolipullon ilmoitettu tilavuus Y litraa}}$$

Ellei toisin osoiteta, ponneaineen oletetaan olevan 100-prosenttisesti VOC-yhdistettä riippumatta siitä, onko kyse yksittäisestä aineesta vai seoksesta. Käyttövalmiin tuotteen ponneaineena toimivien VOC-yhdisteiden määrä lasketaan ilmoitetun ponneainemäärän perusteella (ponneaineen määrä grammoina / aerosolipullon tilavuus litroina). Valmistajan on laskettava aerosolilitraa kohti lisätyn ponneaineen massa.

Taulukko 2

VOC-pitoisuuden raja-arvot

VOC-pitoisuuden raja-arvot ⁽¹⁾		
Nestemäinen maali	Ponneaine	Lopputuote
VOC-yhdisteiden raja-arvot (grammoina aerosolilitraa kohti)		
60 g/l	290 g/l	350 g/l

⁽¹⁾ 'Haihtuvalla orgaanisilla yhdisteillä' (VOC-yhdisteillä) tarkoitetaan orgaanisia yhdisteitä, joiden alkukiehumispiste on enintään 250 °C normaali-ilmanpaineessa 101,3 kPa mitattuna

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on annettava vakuutus vaatimuksen noudattamisesta ja sen tueksi VOC-pitoisuutta koskevat laskelmat.

Nestemäisen maalin osalta vakuutuksen tueksi on toimitettava VOC-pitoisuutta koskevat laskelmat, jotka perustuvat nestemäisessä maalissa käytettäviin ainesosiin ja raaka-aineisiin. Vaihtoehtoisesti nestemäisen maalin VOC-pitoisuus on ilmoitettava toimittamalla edustava testausseoste tai -seosteet, jotka perustuvat asiaankuuluissa eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa esitettyihin menetelmiin, ja vesipohjaisen aerosolimaalin tilavuussuhteen perusteella korjattujen tulosten on osoitettava raja-arvon noudattaminen.

Lisäksi hakijan on ilmoitettava käytetyt ponneaineet ja annettava yksityiskohtaiset tiedot niitä koskevasta laskelmasta.

Myöntämisperuste 4 Vaarallisten aineiden ja seosten rajoittaminen

Huomautus: näitä alakriteerejä sovelletaan tuotteen lopulliseen koostumukseen ja kaikkiin sen sisältämiin toimitettuihin ainesosiin.

4.1 Erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin sovellettavat rajoitukset

Lopputuote ja sen sisältämät toimitetut aineosat eivät saa sisältää aineita, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitetut kriteerit ja jotka on tunnistettu kyseisen asetuksen 59 artiklassa kuvatun menettelyn mukaisesti ja sisällytetty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus siitä, että lopputuote ja sen toimitetut aineosat eivät sisällä erityistä huolta aiheuttavia aineita niihin sisältyvinä aineina. Hakijan vakuutuksen tueksi on toimitettava käyttöturvallisuustiedotteet kaikista toimitetuista aineosista, joita käytetään lopputuotteen valmistuksessa, sekä vakuutukset kemikaalien toimittajilta.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi tunnistettujen ja ehdokasluetteloon sisältyvien aineiden luettelo on saatavilla osoitteessa

<https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>.

Luetteloon on viitattava EU-ympäristömerkin hakupäivänä.

Jos ainesosiin sisältyy pieniäkin määriä erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi tunnistettuja tunnettuja epäpuhtauksia, kyseisten epäpuhtauksien määrä lopputuotteen koostumuksessa on arvioitava käyttäen epäpuhtauden pitoisuutta ja retentiotekijää, jonka oletetaan olevan 100 prosenttia. Epäpuhtauksia, jotka ovat erityistä huolta aiheuttavia aineita, ei saa esiintyä yli 0,0100 painoprosenttia maali- tai lakkatuotteessa eikä yli 0,100 painoprosenttia missään yksittäisessä ainesosassa. Kaikki poikkeukset 100 prosentin retentiotekijästä erityistä huolta aiheuttavan epäpuhtauden osalta (esimerkiksi liuotteen höyrystymisen vuoksi) tai kemiallisen muuntumisen tapauksessa on perusteltava asianmukaisesti.

4.2 Yleiset rajoitukset, jotka perustuvat asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen vaaraluokkien mukaisiin luokituksiin

a) Lopputuotteen koostumus

Lopputuotteen koostumus ei saa olla luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi, lisääntymiselle vaaralliseksi, välittömästi myrkylliseksi, aspiraatiovaaraksi, elinkohtaisesti myrkylliseksi, hengitysteitä tai ihoa herkistäväksi aineeksi, vesiympäristölle vaaralliseksi, otsonikerrokselle vaaralliseksi, hormonaaliseksi haitta-aineeksi, hitaasti hajoavaksi, biokertyväksi ja myrkylliseksi (PBT) tai hitaasti hajoavaksi, kulkeutuvaksi ja myrkylliseksi (PMT) asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti ja erityisesti taulukossa 3 esitettyjen vaaralausekekoodien mukaisesti. Ainoa tästä säännöstä sallittava poikkeus on luokitus H412 ja H413 ja ainoastaan, jos tämä johtuu ulkomaalien tai -lakkojen kuivan kalvon säilytysaineen pitoisuuksista.

b) Sisältyvät aineet

Ellei taulukossa 4 ole esitetty poikkeusta, lopputuotteen koostumuksessa ei saa esiintyä sisältyviä aineita, joiden pitoisuus on vähintään 0,010 painoprosenttia lopputuotteesta ja jotka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti johonkin taulukossa 3 mainituista vaaraluokista ja -kategorioista ja joille on annettu niihin liittyvä vaaralausekekoodi.

Taulukko 3

Rajoitetut vaaraluokat ja -kategoriat ja niihin liittyvät vaaralausekekoodit

Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR)	
Kategoriat 1A ja 1B	Kategoria 2
H340: Saattaa aiheuttaa perimävaurioita	H341: Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
H350: Saattaa aiheuttaa syöpää	H351: Epäillään aiheuttavan syöpää
H350i: Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä	
H360: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä	H361: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
H360F: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä	H361f: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä
H360D: Saattaa vaurioittaa sikiötä	H361d: Epäillään vaurioittavan sikiötä
H360FD: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Saattaa vaurioittaa sikiötä	H361fd: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä
H360Fd: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä	H362: Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille
H360Df: Saattaa vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.	
Välitön myrkyllisyys	
Kategoriat 1 ja 2	Kategoria 3
H300: Tappavaa nieltynä	H301: Myrkyllistä nieltynä
H310: Tappavaa joutuessaan iholle	H311: Myrkyllistä joutuessaan iholle

Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR)	
Kategoriat 1A ja 1B	Kategoria 2
H330: Tappavaa hengitettynä	H331: Myrkyllistä hengitettynä
	EUH070: Myrkyllistä joutuessaan silmään.
Aspiraatiovaara	
Kategoria 1	
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin	
Elinkohtainen myrkyllisyys	
Kategoria 1	Kategoria 2
H370: Vahingoittaa elimiä	H371: Saattaa vahingoittaa elimiä
H372: Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa	H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Hengitysteiden ja ihon herkistyminen	
Kategoriat 1, 1A ja 1B	
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion	
H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia	
Vesiympäristölle vaarallinen	
Kategoriat 1 ja 2	Kategoriat 3 ja 4
H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille	H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia	H413: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia	
Otsonikerrokselle vaarallinen	
H420: Vahingoittaa kansanterveyttä ja ympäristöä tuhoamalla otsonia yläilmakehässä	
Ihmisten terveyteen tai ympäristöön vaikuttavat hormonaaliset haitta-aineet	
Kategoria 1	Kategoria 2
EUH380: Saattaa aiheuttaa hormonitoiminnan häiriötä ihmisissä	EUH381: Epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriötä ihmisissä
EUH430: Saattaa aiheuttaa hormonitoiminnan häiriötä ympäristössä	EUH431: Epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriötä ympäristössä
Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT)	
PBT	Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB)
EUH440: Kertyy ympäristöön ja eläviin eliöihin, myös ihmisiin	EUH441: Kertyy voimakkaasti ympäristöön ja eläviin eliöihin, myös ihmisiin
Hitaasti hajoava, kulkeutuva ja myrkyllinen (PMT)	
PMT	Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti kulkeutuva (vPvM)
EUH450: Voi aiheuttaa vesivarojen pitkäaikaista hajakuormitusta	EUH451: Voi aiheuttaa vesivarojen erittäin pitkäkestoista hajakuormitusta

Edellä mainittua vaatimusta ei sovelleta sellaisten aineiden käyttöön, joiden ominaisuudet muuttuvat kemiallisesti tuotantoprosessin aikana siten, että merkityksellinen vaara, jonka osalta aine on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, ei enää ole voimassa.

Tätä myöntämisperustetta ei sovelleta sisältyviin aineisiin, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdan soveltamisalaan kuuluvia mainitun asetuksen liitteessä IV ja V lueteltuja aineita, jotka on vapautettu rekisteröintiä, jatkokäyttäjää ja arviointivaatimuksia koskevien säännösten soveltamisesta.

Taulukko 4

Poikkeukset sellaisiin sisältyviin aineisiin sovellettaviin rajoituksiin, jotka luokitellaan yhteen tai useampaan taulukossa 3 lueteltuun rajoitettuun vaaraluokkaan ja joiden pitoisuus lopputuotteessa on vähintään 0,010 painoprosenttia

Aineen tyyppi, aineen nimi ja CAS-numero	Vaarakoodit, joita poikkeukset koskevat	Poikkeuksen edellytykset
Säilytysaineet ja säilytysaineiden stabilointiaineet		
Säilytysaineita koskeva huomautus: toimittajien on ilmoitettava kaikki ainesosiin lisätyt säilytysaineet, ja maalin tai lakan tuottajan on ilmoitettava kaikki suoraan lopputuotteeseen lisätyt säilytysaineet. Ainesosissa ja lopputuotteessa sallitaan ainoastaan sellaiset säilytysaineet, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisia. Unionista peräisin olevien lopputuotteiden osalta muistutetaan, että ei riitä, että säilytysaineen sisältämät tehoaineet on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla valmisteryhmälle 6 (PT6) (suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet) tai valmisteryhmälle 7 (PT7) (kuivan kalvon säilytysaineet), vaan säilytysainetuotteella on oltava lupa asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla valmisteryhmän 6 tai 7 osalta tai se on asetettava saataville markkinoilla kyseisen asetuksen 89 artiklan 2 kohdassa säädettyjen siirtymätoimenpiteiden mukaisesti. PT6- ja PT7-säilytysaineiden yhteenlaskettuja enimmäismääriä sovelletaan seuraaviin tuoteluokkiin: — Sisäkäyttöön tarkoitetut tuotteet: enintään 0,080 painoprosenttia PT6:ta lopputuotteessa. — Sävytysjärjestelmissä käytettävät sävytysaineet: enintään 0,20 painoprosenttia PT6:ta lopputuotteessa. — Erittäin kosteisiin sisätiloihin markkinoidut tuotteet: enintään 0,080 painoprosenttia PT6:ta ja enintään 0,10 painoprosenttia PT7:ää lopputuotteessa. — Ulkokäyttöön tarkoitetut tuotteet: enintään 0,080 painoprosenttia PT6:ta ja enintään 0,50 painoprosenttia PT7:ää lopputuotteessa. Sävytysaineita lukuun ottamatta kaikkia säilytysaineiden pitoisuuksia/rajoja/tasoja koskevia viittauksia osiossa ”Säilytysaineet ja säilytysaineiden stabilointiaineet” on pidettävä viittauksina lopputuotteeseen sisältyviin säilytysaineiden tehoaineisiin. Jäljempänä olevassa poikkeustaulukossa ei mainita säilytysaineita, joita ei voi esiintyä lopputuotteen koostumuksessa yli 0,010 prosentin pitoisuuksina, koska kyseisten aineiden erityinen pitoisuusraja, jonka perusteella ne luokiteltaisiin rajoitetuiksi CLP-vaaraluokituksen perusteella, on alle 0,010 prosenttia, joten niitä ei joka tapauksessa voida käyttää yli 0,010 prosentin pitoisuuksina, eikä poikkeusta näin ollen tarvita. Tämä ei tarkoita, ettei niitä voitaisi käyttää EU-ympäristömerkin saaneisiin tuotteisiin sisältyvinä aineina millään tasolla. Jos tällaisia säilytysaineita ei nimenomaisesti suljeta pois alakriteerissä 4.3, niitä voidaan käyttää, kunhan niiden pitoisuudet alittavat kaikki erityiset pitoisuusrajat, jotka aiheuttaisivat lopputuotteen koostumuksen määrittelyn rajoitetuksi CLP-luokituksen perusteella.		
Suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet (PT6) sävytysaineissa tai lopputuotteessa:	H301, H311, H317, H330, H331, H372, H373, H400, H410, H411, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Kaikkien valmisteryhmään 6 kuuluvien suljetuissa astioissa käytettävien säilytysaineiden (niiden, joiden käyttö on sallittu poikkeuksella yli 0,010 prosentin pitoisuuksina, sekä niiden, joihin ei sovelleta poikkeusta mutta joiden käyttö on sallittu alle 0,010 prosentin pitoisuuksina) yhteismäärä ei saa ylittää edellä olevassa huomautuksessa määriteltyjä raja-arvoja. Jos käytetään formaldehydiä vapauttavia säilytysaineita, lopputuotteen vapaan formaldehydin pitoisuuden on noudatettava alakriteerissä 4.3(l) asetettuja raja-arvoja.

Aineen tyyppi, aineen nimi ja CAS-numero	Vaarakoodit, joita poikkeukset koskevat	Poikkeuksen edellytykset
		Erityisiä pitoisuusrajoja (painoprosentteina lopputuotteesta) sovelletaan seuraaviin poikkeuksen saaneisiin aineisiin: — Bronopoli (CAS-nro 52-51-7): enintään 0,030 % — DBNPA (CAS-nro 10222-01-2): enintään 0,030 % — Natriumpyritioni (CAS-nro 3811-73-2): enintään 0,030 % — BIT (CAS-nro 2634-33-5): enintään 0,036 % — Isotiatsolinonit ja isotiatsolinonia vapauttavat aineet yhteensä (aineet, joiden käyttö on sallittu poikkeuksella yli 0,010 prosentin pitoisuutena, sekä aineet, joihin ei sovelleta poikkeusta mutta joiden käyttö on sallittu alle 0,010 prosentin pitoisuuksina): enintään 0,040 % lopputuotteissa — Diaminiini (CAS-nro 2372-82-9): enintään 0,050 %
Kuivan kalvon säilytysaineet (PT7):	H311, H317, H330, H331, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ja H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Koskee vain ulkokäyttöön tarkoitettuja tuotteita ja erittäin kosteissa sisätiloissa käytettäviä tuotteita. Kaikkien valmisteryhmään 7 kuuluvien kuivan kalvon säilytysaineiden (niiden, joiden käyttö on sallittu poikkeuksella yli 0,010 prosentin pitoisuuksina, sekä niiden, joihin ei sovelleta poikkeusta mutta joiden käyttö on sallittu alle 0,010 prosentin pitoisuuksina) yhteismäärä ei saa ylittää edellä olevassa huomautuksessa määriteltyä raja-arvoa. Kun on kyse hitaasti vapautuvista kapseloiduista kuivan kalvon säilytysaineista, lopputuotteen tai interpoloitujen koostumusten luokituksen olisi perustuttava vaarallisten aineosien absoluuttiseen pitoisuuteen (eli ilman kapselointia). Lopputuote tai interpoloitu koostumus ei saa olla luokiteltu mihinkään taulukossa 3 lueteltuun vaaraluokkaan. Kaikkia luokkiin H400 tai H410 luokiteltuja kuivan kalvon säilytysaineita koskevat seuraavat vaatimukset: ne eivät saa olla biokertyviä, ja tämä on osoitettava siten, että niiden oktanoli-vesi-jakautumiskerroin (Log Kow) on enintään 3,2 tai niiden biokertyvyyskerroin (BCF) on enintään 100.
Säilytysaineiden stabilointiaineet: Sinkkioksidit (CAS-nro 1314-13-2)	H400, H410	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Käyttö sallittu säilytysaineiden stabilointiaineena enintään 0,040 painoprosentin pitoisuuksina lopputuotteesta, kun sitä käytetään sellaisten suljetuissa astioissa käytettävien säilytysaineiden tai kuivan kalvon säilytysaineiden yhdistelmien stabilointiin, jotka edellyttävät 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia (BIT).
Kuivausaineet ja nahoittumisenestoaineet		
Nahoittumisenestoaineet	H317, H411, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Nahoittumisenestoaineiden kokonaismäärä saa lopputuotteessa olla enintään 0,40 painoprosenttia.
Kuivausaineet	H301, H317, H373, H400†, H410†, H411, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Kuivausaineiden kokonaismäärä saa lopputuotteessa olla enintään 0,10 painoprosenttia. † Luokkia H400, H410 ja H411 koskeva poikkeus koskee ainoastaan kobolttipohjaisia kuivausaineita tai neodekaanihappoja, ja näitä yhdisteitä voidaan käyttää lopputuotteessa enintään 0,050 painoprosenttia.
Pigmentit ja korroosiota ehkäisevät lisäaineet		
Korroosiota ehkäisevät pigmentit / lisäaineet	H400, H410	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu enintään 0,050 painoprosenttia lopputuotteessa ja ainoastaan trisinkkibis(ortofosfaatin) (CAS-nro 7779-90-0) osalta

Aineen tyyppi, aineen nimi ja CAS-numero	Vaarakoodit, joita poikkeukset koskevat	Poikkeuksen edellytykset
Trimetylolipropaani	H361fd	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Ainoastaan kun sitä käytetään lisäaineena toimitetuissa pigmenteissa ja enintään 0,50 painoprosentin pitoisuuksina toimitetussa pigmentissä.
Sideaineet ja polymeeridisersioid		
Sideaineet ja silloitteet: Adipiinihappodihydratsidi (CAS-nro 1071-93-8)	H317, H411	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu enintään 1,0 painoprosentin pitoisuuksina sideaineena tai polymeeridisersiona toimivassa ainesosassa ja kun sitä käytetään tartunta-aineena tai silloitteena.
Reagoimattomat monomeerit (sideaineissa)	H301, H304, H311, H317, H331, H334, H372, H400, H410, H411, H412	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Tämän poikkeuksen osalta reagoimattomien monomeerien kokonaispitoisuus saa lopputuotteessa olla enintään 0,050 painoprosenttia.
Muut, sekalaiset		
Metanoli (CAS-nro 67-56-1)	H301, H311, H331, H370	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu tuotteen koostumuksessa ainoastaan muiden aineiden reaktiotuotteiden jääminä. Sallittu jäännöspitoisuus kasvaa sideainepitoisuuden funktiona seuraavasti: — Sideainepitoisuus 10–20 %: sallittu lopputuotteen jäännösmetanolipitoisuus on 0,020 painoprosenttia. — Sideainepitoisuus 20–40 %: sallittu lopputuotteen jäännösmetanolipitoisuus on 0,030 painoprosenttia. — Sideainepitoisuus > 40 %: sallittu lopputuotteen jäännösmetanolipitoisuus on 0,050 painoprosenttia.
Mineraaliraaka-aineet, mukaan lukien täyteaineet, valumisenestoaineet ja himmennysaineet	H372, H373	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Koskee vain mineraaliraaka-aineita ja leukofylliittimineraaleja, jotka sisältävät luonnostaan kiteistä piidioksidia. Sallittu lopputuotteen koostumuksessa enintään 1,0 painoprosentin pitoisuuksina H372-materiaalien osalta tai enintään 10 painoprosentin pitoisuuksina H373-materiaalien osalta. Jos materiaali toimitetaan kuivana jauheena, hakijan on osoitettava, että sillä on käytössä järjestelmät, joilla minimoidaan työntekijöiden altistuminen kuivalle jauheelle työpaikalla (esim. suljetut annostelujärjestelmät, tuuletetut annostelu- ja sekoitusalueet sekä henkilönsuojaimet).
Neutraloivat aineet	H301, H311, H331, H400, H410, H411, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu enintään 1,0 painoprosentin pitoisuuksina lakkavalmisteeissa ja enintään 0,50 painoprosentin pitoisuuksina kaikissa muissa tuotteissa.
Optiset kirkasteet	H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu lopputuotteen koostumuksessa enintään 0,10 painoprosentin pitoisuuksina.
Silikonihartsit	H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu lopputuotteen koostumuksessa enintään 2,0 painoprosentin pitoisuuksina.

Aineen tyyppi, aineen nimi ja CAS-numero	Vaarakoodit, joita poikkeukset koskevat	Poikkeuksen edellytykset
Liuotteet	H304	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu lopputuotteen koostumuksessa enintään 2,0 painoprosentin pitoisuuksina.
Pinta-aktiiviset aineet	H304, H400, H411, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sallittu enintään 1,0 painoprosentin pitoisuuksina läpinäkyvissä, läpikuultavissa, valkoisissa tai vaaleissa valmisteissa tai enintään 3,0 painoprosentin pitoisuuksina kaikissa muissa väreissä
UV-stabilointiaineet	H317, H411, H412, H413	(*)Ks. taulukon alla esitetty horisontaalisen poikkeuksen edellytys Sovelletaan ainoastaan ulkokäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin, sallittu lopputuotteen koostumuksessa enintään 0,60 painoprosentin pitoisuuksina.

(*) *Horisontaalisen poikkeuksen edellytys: mikään edellä mainituista poikkeuksista ei ole sallittu erikseen eikä yhdessä, jos ne johtavat siihen, että lopputuote luokitellaan johonkin taulukossa 3 määritellyistä vaaraluokista, lukuun ottamatta luokkia H412 ja H413 ulkokäyttöön tarkoitettujen tuotteiden osalta, kun syynä ovat kuivan kalvon säilytysaineet.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus alakriteerin 4.2 ja mahdollisten asiaankuuluvien poikkeusehtojen noudattamisesta ja liitettävä siihen tueksi toimittajien vakuutukset ja muut asiaankuuluvat asiakirjatodisteet.

Hakijan on esitettävä luettelo kaikista sisältyvistä aineista, joihin liittyy yksi tai useampi rajoitetuista CLP-asetuksen mukaisista vaaroista ja joiden pitoisuuden lopputuotteen koostumuksessa lasketaan olevan yli 0,010 painoprosenttia, ja ilmoitettava kyseisten aineiden CAS-numerot, CLP-luokituksen status (eli harmonisoitu, yhteenliittymän tekemä tai vain yksittäisten yritysten tekemä luokitus) ja tehtävä (esimerkiksi suljetuissa astioissa käytettävä säilytysaine, kuivausaine, pigmentti, neutraloiva aine, pinta-aktiivinen aine, UV-stabilointiaine jne.). Sisältyvien aineiden pitoisuudet lopputuotteessa on laskettava seuraavien tekijöiden perusteella:

- luettelo kaikista ainesosista, kemikaaleista tai raaka-aineista, joita käytetään lopputuotteen valmistuksessa,
- ainesosien, kemikaalien tai raaka-aineiden seulonta sellaisten sisältyvien aineiden ja tunnettujen epäpuhtauksien osalta, joihin liittyy jokin EU-ympäristömerkin puitteissa rajoitetuista CLP-asetuksen mukaisista vaaroista,
- kaikkien sellaisten seulottujen sisältyvien aineiden ja tunnettujen epäpuhtauksien, joihin liittyy EU-ympäristömerkin puitteissa rajoitettu CLP-asetuksen mukainen vaara, pitoisuudet käytetyissä ainesosissa, kemikaaleissa tai raaka-aineissa siinä muodossa, jossa ne on toimitettu,
- kunkin ainesosan, kemikaalin tai raaka-aineen paino laskettuna yhteen niin, että tuloksena on lopputuotteen tunnettu paino.

Tunnettuja epäpuhtauksia on kohdeltava sisältyvinä aineina vain, jos seulonnassa käy ilmi, että niiden pitoisuus lopputuotteessa on yli 0,010 painoprosenttia tai niiden pitoisuus jossakin ainesosassa on yli 0,100 painoprosenttia. Tunnettuja epäpuhtauksia, joiden pitoisuus jää näiden kynnsarvojen alle, ei oteta huomioon laskelmissa.

Kaikkien seulottujen sisältyvien aineiden oletetaan sisältyvän 100-prosenttisesti lopputuotteeseen. Kaikki poikkeukset 100 prosentin retentiotekijästä käsittelyn aikana (esimerkiksi liuotteen höyrystymisen vuoksi) tai seulotun sisältyvän aineen kemiallisen muuntumisen vuoksi on perusteltava. Aineita, joiden tiedetään vapautuvan sisältyvistä aineista tai joiksi sisältyvien aineiden tiedetään hajoavan, pidetään sisältyvinä aineina eikä epäpuhtauksina.

Jos seulotun sisältyvän aineen pitoisuus lopputuotteen koostumuksessa on yli 0,010 painoprosenttia, mutta se on vapautettu alakriteerin 4.2 soveltamisesta (ks. asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteet IV ja V), hakijan asiaa koskeva vakuutus riittää kyseisten aineiden osalta.

Koska saman EU-ympäristömerkkinsenssin piiriin voi kuulua useita tuotteita tai mahdollisia tuotteita (kuten sävytysjärjestelmällä tuotettavat sävyt), joissa käytetään samoja ainesosia, kemikaaleja tai raaka-aineita, kunkin seulotun sisältyvän aineen osalta voidaan hyväksyä saman lisenssin piiriin kuuluvan yhteisen tuotepereheen epäedullisinta tuotetta koskeva laskelma.

Tavarantoimittajilta pyydyttävät mahdollisesti kaupallisesti arkaluonteisia tietoja sisältävät todisteet voidaan toimittaa myös suoraan toimivaltaisille elimille niin, että tiettyjä yksityiskohtia ei tarvitse välttämättä paljastaa hakijalle.

4.3 Sisältyviin aineisiin sovellettavat tiettyjä vaarallisia aineita koskevat rajoitukset.

Ellei alakriteerissä 4.2 ole esitetty poikkeusta, seuraavia aineita ei saa esiintyä lopputuotteen koostumukseen sisältyvinä aineina eikä lopputuotteen valmistuksessa käytettäviin ainesosiin sisältyvinä aineina:

- a) Syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokitellut säilytysaineet tai kuivausaineet.
- b) Aineet, jotka luokitellaan CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti kategoriaan 1 tai kategoriaan 2 kuuluviksi ihmisten terveyteen tai ympäristöön vaikuttaviksi hormonaalisiksi haitta-aineiksi, aineet, jotka on sisällytetty REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun mahdollisesti lupamenettelyn piiriin sisällytettävien aineiden luetteloon, koska niillä on ihmisten terveyteen tai ympäristöön vaikuttavia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, sekä aineet, joilla on asetuksen (EU) N:o 528/2012 tai asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, lukuun ottamatta DBNPA:ta (CAS-nro 10222-01-2), kun sitä käytetään suljetuissa astioissa käytettävänä säilytysaineena.
- c) Aineet, jotka luokitellaan CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti hitaasti hajoaviksi, biokertyviksi ja myrkyllisiksi (PBT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin voimakkaasti biokertyviksi (vPvB) ympäristön ja elävien eliöiden, myös ihmisten kannalta, aineet, jotka on sisällytetty REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun mahdollisesti lupamenettelyn piiriin sisällytettävien aineiden luetteloon, koska niillä on PBT- tai vPvB-ominaisuuksia ympäristön ja elävien eliöiden, myös ihmisten kannalta, sekä aineet, joilla on asetuksen (EU) N:o 528/2012 tai asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti todettu olevan PBT- tai vPvB-ominaisuuksia ympäristön ja elävien eliöiden, myös ihmisten kannalta.
- d) Aineet, jotka luokitellaan CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti hitaasti hajoaviksi, kulkeutuviksi ja myrkyllisiksi (PMT) tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin voimakkaasti kulkeutuviksi (vPvM), sekä aineet, jotka on sisällytetty REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun mahdollisesti lupamenettelyn piiriin sisällytettävien aineiden luetteloon, koska niillä on PMT- tai vPvM-ominaisuuksia.
- e) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XIV olevassa 43 kohdassa tai liitteessä XVII olevassa 46 kohdassa tarkoitettut alkyylifenolit, alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja niiden johdannaiset.
- f) Tämän päätöksen 4 artiklan 42 kohdassa määritellyt perfluoratut ja polyfluoratut yhdisteet (PFAS).
- g) Ftalaatit.
- h) Orgaaniset tinayhdisteet.
- i) Hajusteaineet, jotka on kielletty tai joiden käyttöä on rajoitettu kosmeettisissa valmisteissa ja jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä II tai III.
- j) Bisfenolit, joista Euroopan kemikaalivirasto on todennut vuoden 2021 bisfenoleja koskevassa sääntelytarpeiden arviointiraportissaan, että niiden osalta tarvitaan enemmän sääntelyyn perustuvaa riskinhallintaa, koska ne ovat tunnettuja tai mahdollisia ihmisten terveyteen tai ympäristöön vaikuttavia hormonaalisia haitta-aineita tai ne voidaan todeta lisääntymiselle vaarallisiksi.
- k) Käytettävät pigmentit eivät saa perustua kadmiumiin, lyijyyn, kromiin (VI), elohopeaan, arseeniin, seleeniin, antimoniin eivätkä kobolttiin. Seuraavien käytettäviin pigmentteihin sisältyvien epäpuhtauksien pitoisuus lopputuotteessa ei saa olla yli 0,010 painoprosenttia (metallia kohti): Kadmium, lyijy, kromi (VI), elohopea, arseeni, seleeni, antimoni ja koboltti. Ainoat poikkeukset pigmenttien käyttöön ja epäpuhtauksien 0,010 painoprosentin pitoisuusrajaan ovat seuraavat:
 - Koboltti: pigmenttien kobolttialumiinisinispinelli (CAS-nro 1345-16-0) ja kobolttikromiitti sinivihreä spinelli (CAS-nro 68187-11-1) käyttö.
 - Antimoni: antimoninikkeliin liukenemattomassa titaanidioksidihilassa perustuvien pigmenttien käyttö.

- l) Vapaata formaldehydiä ei saa tarkoituksellisesti lisätä lopputuotteeseen. Lopputuote on testattava vapaan formaldehydin pitoisuuden määrittämiseksi. Testattavaksi valitaan kustakin tuoteperheestä ympäristömerkin kannalta epäedullisimmat näytteet sillä perusteella, minkä tuotteen teoreettisen formaldehydipitoisuuden ennustetaan olevan suurin. Seuraavat vapaan formaldehydin kokonaismäärän rajat sallitaan seuraavin edellytyksin:
- Enintään 0,0010 painoprosenttia sallitaan, kun bronopolia tai formaldehydiä vapauttavia säilytysaineita tarvitaan suljetuissa astioissa käytettävänä säilytysaineina tietyntyyppisen maalin tai lakan suojelemiseksi
 - Enintään 0,010 painoprosenttia sallitaan, kun polymeeridispersiot (sideaineet) toimivat formaldehydijäämien vuoksi formaldehydiä vapauttavina aineina suljetuissa astioissa käytettävien säilytysaineiden sijaan.
 - Enintään 0,010 painoprosenttia sallitaan, kun sama tuote täyttää molemmat edellä luetellut ehdot.
- m) Synteettisiä polymeerimikrohiukkasia (SPM-hiukkaset, kutsutaan yleisesti mikromuoveiksi) sellaisina kuin ne on määritelty REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa 78 kohdassa, ei saa käyttää muuhun kuin kalvonmuodostukseen minkään tuotteen koostumuksessa, paitsi jos niiden käyttö ja tarkoitus ilmoitetaan erikseen ja esitetään perustelut sille, miksi niiden käyttö parantaa maali- tai lakkatuotteen yleistä ympäristötehokkuutta.
- n) Titaanidioksidin nanomuotoa, sellaisena kuin se on määritelty 4 artiklan 52 kohdassa, ei saa käyttää aerosolituotteiden ainesosana mihinkään tarkoitukseen.

Arviointi ja todentaminen:

- a–j) Hakijan on vakuutettava, että tässä alakriteerissä tarkoitettuja merkityksellisiä aineita eli CMR-säilytysaineita, CMR-kuivausaineita, hormonitoimintaa häiritseviä aineita (lukuun ottamatta DBNPA:ta), PBT- ja vPvB-aineita, PMT- ja vPvM-aineita, alkyylifenoleja ja APEO-yhdisteitä, PFAS-aineita, ftalaatteja, orgaanisia tinayhdisteitä, hajusteita ja bisfenoleja ei käytetä koostumukseen sisältyvinä aineina, ja vakuutuksen tueksi on annettava tavarantoimittajien vakuutukset siitä, että kyseisiä vaarallisia ainesosia ei käytetä sisältyvinä aineina niiden toimittamissa ainesosissa, joita käytetään EU-ympäristömerkkihakemuksen kattamien tuotteiden koostumuksessa.
- k) Pigmenttien raskasmetallirajoitusten osalta hakijan tai pigmentin toimittajan on annettava vakuutus siitä, että pigmentti itsessään tai mitkään pigmenttituotteeseen mahdollisesti sisältyvät aineet eivät perustu lueteltuihin raskasmetalleihin. Hakijan tai pigmentin toimittajan on myös toimitettava testauseloste, jossa esitetään toimitetusta pigmentistä otettujen edustavien näytteiden epäpuhtausosat raskasmetallien osalta. Tämän jälkeen hakijan laskettava lopputuotteeseen pigmenteistä kertyvä raskasmetallipitoisuus näiden tulosten sekä lopputuotteessa käytettyjen pigmenttien prosenttiosuuden perusteella. Kun on kyse poikkeuksen piiriin kuuluvista pigmenteistä, pigmentin toimittajan on ilmoitettava, mihin pigmenttiin tai pigmentteihin poikkeusta sovelletaan (eli kobolttialumiininisipinelli, kobolttikromiitti sinivihreä spinelli tai antimoninikkeli liukenemattomassa titaanidioksidihilassa).
- l) Hakijan on ilmoitettava, millä sen tuotteista odotetaan olevan suurin teoreettinen vapaan formaldehydin pitoisuus kussakin tuoteperheessä. Tämän ilmoituksen on perustuttava maalinvalmistajan valintaan käyttää formaldehydiä vapauttavia aineita suljetuissa astioissa käytettävänä säilytysaineina ja tavarantoimittajien ilmoituksiin, jotka koskevat toimitettujen ainesosien (erityisesti sideaineiden) säilyttämiseen käytettävien formaldehydiä vapauttavien aineiden määriä. Näiden aineiden (ja muiden formaldehydiä vapauttavien ainesosien) lisääminen ympäristömerkin kannalta epäedullisimpiin valmisteisiin ei saa johtaa siihen, että vapaan formaldehydin pitoisuus lopputuotteessa ylittää asiaankuuluvan pitoisuusrajan mitattuna asiaankuuluvien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti.
- m) Hakijan on annettava joko vakuutus siitä, että SPM-hiukkasia ei käytetä muuhun kuin kalvonmuodostukseen, tai ilmoitus niiden käytöstä tuotteen koostumuksessa. Jos annetaan ilmoitus SPM-hiukkasten käytöstä muuhun kuin kalvonmuodostukseen, ilmoituksessa on ilmoitettava niiden tyyppi, määrä (painoprosentteina) ja tarkoitus sekä perustelut sille, miten SPM-hiukkasten käyttö muuhun kuin kalvonmuodostukseen parantaa tuotteen yleistä ympäristötehokkuutta. Tällaisissa perusteluissa olisi yleensä verrattava saman tuotteen ympäristötehokkuutta muuhun kuin kalvonmuodostukseen käytettävien SPM-hiukkasten kanssa ja ilman niitä.
- n) Hakijan on annettava vakuutus siitä, että nanomuotoisia TiO₂-pigmenttejä ei käytetä, ja liitettävä siihen pigmentin toimittajan tai toimittajien antamat vakuutukset.

Myöntämisperuste 5 Kuluttajille annettavat tiedot

5 a Seuraavat tiedot on merkittävä tai liitettävä pakkaukseen:

- Suositus maalihävikin minimoimisesta arvioimalla ennen ostotapahtumaa, kuinka paljon maalia tarvitaan,
- Miten tarvittava maalimäärä voidaan arvioida ennen ostotapahtumaa maalihävikin minimoimiseksi sekä suositeltu ohjeellinen määrä (esimerkiksi yhtä seinäneliötä kohden tarvitaan X litraa maalia),
- Käyttäjän turvallisuustoimenpiteet, mukaan lukien perussuosituksien henkilönsuojaimista, joita olisi käytettävä, sekä lisätoimenpiteistä, joihin olisi ryhdyttävä tuotteen käytön yhteydessä,
- Suositus tuotteen käyttämisestä ulkona tai tuulettamassa tilassa,
- Alakriteerissä 5 b pyydytetyt tiedot tai selvitys siitä, miten kyseiset tiedot ovat saatavissa.

5 b Seuraavat tiedot on merkittävä tai liitettävä pakkaukseen tai niiden on oltava saatavilla verkkolinkin tai QR-koodin kautta:

- Tuotteen asianmukaiset varastointiolosuhteet (ennen avaamista ja sen jälkeen) ja tarvittaessa turvallisuusohjeet,
- Asianmukainen jätteiden käsittely ylijääneen maalin ja pakkauksen osalta (vesistöjen ja maaperän pilaantumisen rajoittamiseksi). Esimerkiksi teksti, jossa neuvotaan, että käyttämättä jäänyt maali vaatii erikoiskäsittelyä, jotta se voidaan hävittää ympäristön kannalta turvallisesti, eikä sitä siksi pidä hävittää kotitalousjätteen tai kaupallisen jätteen mukana.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on vakuutettava, että tuote on vaatimuksen mukainen, ja toimitettava toimivaltaiselle elimelle osana hakemusta graafinen esitys tai kopiot käyttäjälle annettavista tiedoista ja/tai linkki tai QR-koodi valmistajan verkkosivuille, joilla tiedot ovat saatavilla. Lisäksi on toimitettava ohje maalin suositellusta käyttömäärästä.

Myöntämisperuste 6 EU-ympäristömerkissä esitettävät tiedot

Valinnaisessa merkissä, jossa on tekstikenttä, on oltava kolme seuraavista väittämistä sen mukaan, mitkä niistä koskevat kyseistä tuotetta:

- Mahdollisimman vähän vaarallisia aineita,
- Vähemmän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC): x g/l,
- Hyvä kestävyys sisäkäytössä (sisäkäyttöön tarkoitetut tuotteet) tai
- Hyvä kestävyys ulkokäytössä (ulkokäyttöön tarkoitetut tuotteet) tai
- Hyvä kestävyys sekä sisä- että ulkokäytössä (sisä- ja ulkokäyttöön soveltuvat tuotteet).

Valinnaisen, tekstikentän sisältävän merkin käyttöä koskevat ohjeet ovat asiakirjassa "Guidelines for the use of the Ecolabel logo", joka on saatavilla verkkosivulla

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Arviointi ja todentaminen:

Hakijan on toimitettava malli EU-ympäristömerkistä tai graafinen esitys pakkauksesta EU-ympäristömerkkeineen sekä vakuutus tämän myöntämisperusteen täyttymisestä.